

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ ๑๐๐ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์
ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง

จินดาวรรณ ธรรมปรีชา

26 เม.ย. 2554

285867

เล่มที่ ๑๕

๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๔

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มีนาคม 2554

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา


คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของ จินดาวรรณ ธรรมปรีชา ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพาได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์




..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ)


คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์




..... ประธาน
(ดร.วีเชียร ศิริพรม)



..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ)



..... กรรมการ
(ดร.อรรถพล เขยสุกเกต)



..... กรรมการ
(ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข)

คณะวิทยาศาสตร์อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา



..... คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์)

วันที่...๒๕...เดือน.....พ.ค. ๒๕๕๔

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2553

และ

ทุนผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ สุรสิงห์ ไชยคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา ขอขอบคุณดร.วิเชียร ศิริพรหม ที่ให้ความกรุณามาเป็นประธานกรรมการสอบ ขอขอบคุณดร.อรรถพล เชยสุภเกตุ ที่ให้ความกรุณาเป็นกรรมการสอบ และดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข ตัวแทนฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบ รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึก ทราบซึ่งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้ โดยวิทยานิพนธ์นี้ได้รับทุน สนับสนุนบางส่วนจาก ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ภาควิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2553 และได้รับทุนสนับสนุนหลักจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ภายใต้การกำกับของโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สว.) (PERDO) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและ ฟิสิกส์บาง (VTTF) และห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมาสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิว (PSS) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการทำวิจัยด้วยดี นายอดิสร บุรณวงศ์ ที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวอย่างในวิทยานิพนธ์นี้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ พ่อ แม่ ที่คอยให้ความช่วยเหลือเป็นกำลังใจ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ กับข้าพเจ้าตลอด รวมถึง พี่ น้อง และหมู่เพื่อนทุกคน รวมทั้งท่านอื่น ๆ ที่มีได้ เอ่ยนามในที่นี้ ที่คอยให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีส่วนทำให้การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยดี

จินดาวรรณ ธรรมปรีชา

52910041: สาขาวิชา: ฟิสิกส์; วท.ม. (ฟิสิกส์)

คำสำคัญ: ฟิล์มบาง/ เซอร์โคเนียมออกไซด์/ รีแอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง/
ค่าคงที่ทางแสง / วิธี Swanepoel

จินดาวรรณ ธรรมปรีชา: โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบาง
เซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง (STRUCTURAL
AND OPTICAL PROPERTIES OF ZrO_2 THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC
MAGNETRON SPUTTERING) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: สุรสิงห์ ไชยคุณ, Ph.D.
130 หน้า. ปี พ.ศ. 2554.

ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO_2) ถูกเคลือบบนกระจกสไลด์ และแผ่นซิลิกอน ด้วย
วิธี รีแอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง ผลของเงื่อนไขการเคลือบได้แก่ อัตราไหลแก๊ส
ออกซิเจน ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ และความหนาของฟิล์มเซอร์โคเนียม
ออกไซด์ ได้ถูกศึกษา ทั้งนี้สมบัติของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบได้ เช่น โครงสร้าง
ผลึก ลักษณะพื้นผิว ความหนา และค่าการส่งผ่านแสง ถูกตรวจสอบด้วย X-ray diffraction (XRD),
atomic force microscopy (AFM) และสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ตามลำดับ ค่าคงที่ทางแสงและ
แถบพลังงานของฟิล์มที่เคลือบได้คำนวณจากสเปกตรัมการส่งผ่านแสง ผลการศึกษาพบว่าสามารถ
เคลือบฟิล์มเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิกบนวัสดุรองรับได้ โดยอัตรา
ไหลแก๊สออกซิเจนไม่มีผลต่อโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม ขณะที่ระยะห่างระหว่างเป้า
สารเคลือบกับวัสดุรองรับและความหนามีผลต่อโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม ค่าคงที่ทาง
แสงที่ความยาวคลื่นแสง 550 nm พบว่ามีดัชนีหักเห (n) และสัมประสิทธิ์การดูดกลืน (k) เท่ากับ
2.06 และ 0.0009 ตามลำดับ และค่าแถบพลังงาน (E_g) มีค่าประมาณ 4.18 eV

52910041: MAJOR: PHYSICS; M.Sc. (PHYSICS)

KEYWORDS: THIN FILM/ ZIRCONIUM OXIDE / REACTIVE DC MAGNETRON
SPUTTERING/ OPTICAL CONSTANT / SWANEPOEL METHOD

JINDAWAN THAMMAPREECHA: STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES
OF ZrO_2 THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC MAGNETRON SPUTTERING.

ADVISORY COMMITTEE: SURASINGH CHAIYACOUN, Ph. D. 130 P. 2011.

Zirconium oxide (ZrO_2) thin films were deposited on glass slides and silicon wafers by reactive DC magnetron sputtering method. The effects of deposition parameter such as O_2 gas flow rate, substrate-target distance, and thickness have been investigated. The properties of the as-deposited ZrO_2 thin film such as crystal structure, surface morphology, thickness and transmittance were characterized by X-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM), and spectrophotometer, respectively. Optical constant and energy band gap of the as-deposited were evaluated from transmission spectra. The results showed that ZrO_2 thin films with monoclinic phase were successfully deposited on substrates. The O_2 flow rate was not effected on the crystal structure and surface morphology of films, whereas substrate-target distance and thickness were effect on the crystal structure and surface morphology of films. The refractive index (n) and extinction coefficient (k) at wavelength 550 nm were 2.03 and 0.001, respectively, while energy band gap (E_g) was approximately 4.18 eV.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ณ
สารบัญภาพ.....	ญ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	3
ขอบเขตของการวิจัย	3
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
กระบวนการเคลื่อนฟิล์มบาง	4
การก่อเกิดฟิล์มบาง.....	5
โครงสร้างของฟิล์มบาง	7
การเคลื่อนฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอร์ริง	9
กระบวนการ โกลว์ดิสชาร์จ	16
ระบบเคลือบแบบ ดีซี สปัตเตอร์ริง	21
ระบบเคลือบแบบ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอร์ริง	23
ระบบเคลือบแบบ อันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอร์ริง	27
การเคลื่อนฟิล์มบางด้วยวิธี รีแอคทีฟ สปัตเตอร์ริง	30
การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง	32
เซอร์โคเนียมออกไซด์	41
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	46

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 วิธีดำเนินการวิจัย	50
กรอบแนวคิดของงานวิจัย	50
เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง	52
เครื่องเคลือบฟิล์มบางระบบรีแอคทีฟ ดีซี สปีดเตอริง	55
การสร้างสภาวะสุญญากาศ	56
การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียออกไซด์	58
การเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียออกไซด์	59
การวิเคราะห์ฟิล์มบางเซอร์โคเนียออกไซด์	61
แนวทางการทดลอง	66
1. การศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจน	66
2. การศึกษาผลของระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ	67
3. การศึกษาผลของความหนา	68
4. การศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียออกไซด์	69
4 ผลการวิจัย	70
ผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจน	70
ผลของระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ	75
ผลของความหนา	81
สมบัติทางแสงและแถบพลังงานฟิล์มบางเซอร์โคเนียออกไซด์	87
5 อภิปรายและสรุปผล	91
อภิปราย	91
สรุปผล	98

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
บรรณานุกรม.....	99
ภาคผนวก.....	104
ภาคผนวก ก การคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซ (Lattice constants) และ ขนาดผลึก (Crystallite size).....	105
ภาคผนวก ข ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่.....	118
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	130

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 พลังงานจลน์เริ่มของเป้าสารเคลือบชนิดต่าง ๆ	13
2-2 ระบบผลึกของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์	42
2-3 ข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกเซอร์โคเนียมออกไซด์เฟสโมโนคลินิก	43
2-4 ข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกเซอร์โคเนียมออกไซด์เฟสเตตระโกนอล	44
2-5 ข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกเซอร์โคเนียมออกไซด์เฟสคิวบิก	45
3-1 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	67
3-2 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ	68
3-3 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	69
4-1 ค่าคงที่เลตทิซของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	72
4-2 ขนาดผลึกของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	72
4-3 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	74
4-4 ค่าคงที่เลตทิซของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ	77
4-5 ขนาดผลึกของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ	77
4-6 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ	80
4-7 ค่าคงที่เลตทิซของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	83
4-8 ขนาดผลึกของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	83
4-9 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	86
ก-1 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกเซอร์โคเนียมออกไซด์	109

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 การก่อเกิดฟิล์มบาง.....	6
2-2 โครงสร้างของการเกิดฟิล์มในรูปแบบต่าง ๆ.....	8
2-3 อันตรกิริยาระหว่างไอออนกับพื้นผิววัสดุ.....	10
2-4 ลักษณะของเครื่องเคลือบสุญญากาศด้วยวิธีสปัตเตอริง.....	11
2-5 ยิลด์ของทองแดงที่ถูกชนด้วยไอออนจากแก๊สอาร์กอนที่พลังงานต่าง ๆ	13
2-6 การเปลี่ยนแปลงค่ายิลด์ของเป้าทองแดง (Cu) , เงิน (Ag) และแทนทาลัม (Ta) เมื่อใช้ไอออนพลังงาน 45 keV จากขั้วที่มีเลขอะตอมค่าต่าง ๆ	15
2-7 การเปลี่ยนแปลงของยิลด์เมื่อใช้ไอออนของปรอทพลังงาน 200 eV ชนเป้าหมายนิเกิล (Ni), โมลิบดีนัม (Mo) , ทังสเตน (W) และทองคำขาว (Pt) ที่มุมการตกกระทบค่าต่าง ๆ (วัดเทียบกับแนวขนตั้งฉากบนเป้า)	15
2-8 ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วอิเล็กโตรด ของกระบวนการเกิด ดีซี โกลว์ดิสชาร์จ ในหลอดสุญญากาศบรรจุแก๊สไนออน.....	17
2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าทะลุและผลคูณระหว่างความดัน (P) และระยะระหว่างอิเล็กโตรด (d)	18
2-10 โกลว์ดิสชาร์จของหลอดไนออนยาว 50 cm ที่ความดัน 1.33 mbar	19
2-11 ระบบสปัตเตอริงแบบ ดีซี สปัตเตอริง.....	21
2-12 ผลของความดันในระบบที่มีผลต่ออัตราเคลือบ ค่ายิลด์และกระแสไฟฟ้าใน ระบบสปัตเตอริงของนิเกิลที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างขั้วอิเล็กโตรด ที่วางห่างกัน 4.5 cm.....	22
2-13 การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก.....	23
2-14 การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามต่าง ๆ โดยที่ a , b , c เป็นการเคลื่อนที่ของ อนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กอย่างเดียว ส่วน d และ e เป็นการเคลื่อนที่ของ อนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ	25
2-15 การจัดสนามแม่เหล็กและแนวการกักตัวของเป้าสารเคลือบในระบบพลาสมา แมกนีตรอน สปัตเตอริง.....	26
2-16 ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กของระบบอัมบาแลนซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง	28
2-17 ลักษณะพลาสมาของระบบสปัตเตอริง.....	29

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2-18 การเกิดปฏิกิริยารวมตัวกันเป็นสารประกอบระหว่างแก๊สไวปฏิกิริยากับอะตอม เป้าสารเคลือบในบริเวณต่าง ๆ.....	30
2-19 แบบจำลองการเรียงตัวของอะตอม.....	33
2-20 ความเข้มของฟลักที่แสดงถึงระนาบผลึกของวัสดุในตำแหน่งที่มีการสะท้อนรังสี.....	35
2-21 องค์ประกอบหลักของเครื่องมือ Scanning Probe Microscope.....	36
2-22 ลักษณะของแรงกระทำระหว่างอะตอมที่เกิดขึ้นในระยะห่างระหว่างวัตถุต่าง ๆ	37
2-23 เครื่อง AFM แบบ Multimode.....	38
2-24 ลักษณะการสั่นของคานที่มีเข็มติด	39
2-25 เฟสของเซอร์โคเนียมออกไซด์.....	42
3-1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย	51
3-2 เครื่องเคลือบสุญญากาศระบบ รีแอกตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สเปคเตอรिंग ที่ใช้ในงานวิจัย.....	53
3-3 เครื่อง X-Ray Diffractometer	53
3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope	54
3-5 เครื่อง Spectrophotometer	54
3-6 ไคอะแกรมของเครื่องเคลือบ	55
3-7 ไคอะแกรมระบบเครื่องสุบสุญญากาศ ของระบบเคลือบสเปคเตอรिंग	57
3-8 การล้างวัสดุรองรับ	58
3-9 การเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์	60
3-10 ตัวอย่างซอง (Envelope) กรอบสเปคตรัมการส่งผ่านแสงสำหรับใช้ใน การคำนวณหาดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดับสูญ	64
3-11 ตัวอย่างเส้นตั้งฉากที่ความยาวคลื่นที่สนใจ	64
3-12 การวิเคราะห์ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์.....	65
4-1 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ.....	71
4-2 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM ที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	73

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-3 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ.....	74
4-4 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่ระยะห่างระหว่างเป่าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ.....	76
4-5 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM ที่ระยะห่างระหว่างเป่าสารเคลือบกับ วัสดุรองรับต่าง ๆ	78
4-6 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่ระยะห่างระหว่างเป่าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ	80
4-7 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	82
4-8 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ.....	84
4-9 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	86
4-10 เปรี่อเซ็นต์การส่งผ่านแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ ..	88
4-11 ดัชนีหักเหของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์เคลือบที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	88
4-12 สัมประสิทธิ์การดูดกลืนของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	89
4-13 แถบพลังงานของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	90
ก-1 แกนสมมุติและมุมขึ้นภายในรูปผลึก.....	106
ก-2 แบบจำลองการเรียงตัวของอะตอม.....	108
ก-3 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์	109
ก-4 Effect of crystallite size on diffraction curves (schematic)	116
ก-5 การหาความกว้างครึ่งหนึ่งของพีคที่มีค่าความเข้มสูงสุด.....	117