

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มบางระดับนาโนกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มนักวิจัยทั่วโลก ทั้งนี้ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO_2) เป็นฟิล์มบางออกไซด์ชนิดหนึ่งของโลหะทรานซิชัน (Transition-Metal Oxides) ที่ได้รับความสนใจ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพบว่ามีการศึกษาวิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเคลือบฟิล์ม เซอร์โคเนียมออกไซด์ครอบคลุมทั้งด้านความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ใช้สมบัติด้านแสงและอิเล็กทรอนิกส์

ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ เป็นฟิล์มที่มีสมบัติน่าสนใจหลายประการ เช่น มีความแข็งแรง ทนต่อการขัดสี (Wear Resistant) และการกัดกร่อน (Corrosion) ได้ดี มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำ มีค่าดัชนีหักเหสูง (High Refractive Index) นอกจากนี้ยังเป็นสารกึ่งตัวนำที่มีค่าแถบพลังงานกว้าง (Large Optical Band Gap) การสูญเสียทางแสงต่ำ (Low Optical Loss) ที่สำคัญเป็นฟิล์มบางที่โปร่งแสงสูงในช่วงตามองเห็นและอินฟราเรดใกล้ การดูดกลืนแสงต่ำเป็นบริเวณกว้างจากช่วงรังสีอัลตราไวโอเลตถึงอินฟราเรด (Venkataraj et al., 2002; Gao, Meng, dos Santos, Teixeira, & Andritschky, 2000) จากสมบัติดังกล่าวข้างต้นทำให้มีการนำฟิล์มเซอร์โคเนียมออกไซด์ไปประยุกต์ใช้ทำกระจกสะท้อนแสงสูง (High-Reflectivity Mirrors) ฟิลเตอร์แสงชนิดแทรกสอดแบบช่วงกว้าง (Broadband interference filters) หรือใช้ทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อแสง (Gottmann, Husmann, Klotzbucher, & Krentz, 1998; Riviere, Harel, Guerin, & Straboni, 1996; Venkataraj et al., 2002) รวมถึงใช้ทำเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สออกซิเจน (Oxygen Gas Sensors) (Bastianini, Battiston, Gerbasi, Porchia, & Daolio, 1995) เป็นต้น

ปกติเซอร์โคเนียมออกไซด์บริสุทธิ์มีโครงสร้างผลึก 3 แบบ คือ โมโนคลินิก (Monoclinic) (Lubig, Buchal, & Gugg, 1992; Amora, Baud, & Jacquet, 1998) เตตระโกนอล (Tetragonal) (Kim, Marzouk, & Reucroft, 1995) คิวบิก (Cubic) (Amora et al., 1998; Guinebretiere, Soulestin, & Dauger, 1998) และ ออสถูวาน (Amorphous) (Iwamoto, Makino, & Kamia, 1987) โดยการเตรียมฟิล์มเซอร์โคเนียมออกไซด์สามารถเตรียมได้หลายวิธี เช่น วิธีระเหยสาร (Evaporation) อาร์เอฟ สปีดเตอริง (RF sputtering) ดีซี สปีดเตอริง (DC Sputtering) พัลส์ เลเซอร์ (Pulsed Laser Deposition) (Gottmann et al., 1998) วิธี CVD (Bernard et al., 2007;

Wu et al., 2003) หรือวิธี โซลเจล (Sol Gel) (Meher, Klumper-Westkamp, Hoffmann, & Mayr, 1997; Brenier, Urlacher, Mugnier, & Brunel, 1999) เป็นต้น อย่างไรก็ตามวิธีการเตรียมฟิล์มด้วยเทคนิค สปีดเทอริง มีข้อได้เปรียบที่สามารถควบคุมอัตราเคลือบและสมบัติของฟิล์มได้ง่าย (Zhao et al., 2005) ฟิล์มที่ได้มีคุณภาพและการยึดเกาะดี (Wu, Wang, Liu, Chen, & Wu, 2006) สามารถประยุกต์ ไปสู่การเคลือบชิ้นงานขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมได้ง่าย

โดยทั่วไปโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มที่เคลือบได้ขึ้นกับเทคนิคกระบวนการเคลือบ และเงื่อนไขการเคลือบ สำหรับฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์มีนักวิจัยหลายกลุ่มศึกษาเงื่อนไข การเคลือบที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติของฟิล์ม เช่น Gao et al. (2000) ศึกษาการเตรียมฟิล์ม เซอร์โคเนียมออกไซด์ ด้วยวิธี อาร์เอฟ รีแอคทีฟ สปีดเทอริง โดยแปรค่าระยะห่างระหว่างเป้าสาร เคลือบกับวัสดุรองรับ และกำลังอาร์เอฟที่ใช้ในการเคลือบ ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มที่ได้มีโครงสร้าง ผลึกเป็นแบบเฟสผสมของเฟส โมโนคลินิก และเฟสเตตระโกนอล นอกจากนี้ระยะห่างระหว่างเป้า สารเคลือบกับวัสดุรองรับ และกำลังอาร์เอฟยังมีผลต่อขนาดของผลึก และสมบัติทางแสงของฟิล์ม ขณะที่ Choi et al. (2005) พบว่าความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนขณะเคลือบที่มีค่าสูง จะทำให้ฟิล์ม บางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่ได้มีพื้นผิวเรียบขึ้น ส่วน Zhao, Ma, Xu, and Liang (2008) ศึกษาผล ของอุณหภูมิขณะเคลือบ และกระบวนการอบอ่อนภายหลังการเคลือบ พบว่าฟิล์มที่เคลือบบนแผ่น ซิลิกอนมีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิก ระบาย (111) ที่มีความเป็นผลึกสูง ภายใต้เงื่อนไข ไบแอส สปีดเทอริง และอุณหภูมิวัสดุรองรับสูง ในทางตรงกันข้ามพบโครงสร้างผลึกแบบ เตตระโกนอลบนกระจกภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน และพบว่าเส้นโค้งการกระจายค่าดัชนีหักเหของ ฟิล์มเพิ่มขึ้นภายหลังการอบอ่อนโดยเฉพาะฟิล์มที่เคลือบที่ไบแอสสูง ๆ โดยค่าดัชนีหักเหของฟิล์ม เซอร์โคเนียมออกไซด์ เพิ่มขึ้นเป็น 2.17 (550 nm) เมื่อใช้ไบแอสที่เหมาะสม ขณะที่ค่าแถบพลังงาน ลดลงเป็น 5.65

จากรายละเอียดต่าง ๆ ข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่ศึกษาเทคนิคกระบวนการเตรียมฟิล์ม เซอร์โคเนียมออกไซด์ และสมบัติทางแสงของฟิล์มที่เคลือบได้ โดยงานวิจัยนี้จะศึกษาผลของ อัตราไหลแก๊ส ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับและความหนาของฟิล์มบางที่เคลือบ ได้ต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำวิจัยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ด้วยวิธี รีแอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง
2. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบได้
3. เพื่อศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจน ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับ วัสดุรองรับ และความหนาต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์
4. เพื่อศึกษาผลของความหนาต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย

ทำให้ทราบขั้นตอนการเตรียมฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ด้วยวิธี รีแอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง และทราบลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเทคนิค XRD และ AFM เพื่อนำมาสรุปหาความสัมพันธ์ของเงื่อนไขการเคลือบที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ซึ่งบอกด้วย ดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดูดกลืน และ แถบพลังงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิจัยต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้จะศึกษาเทคนิคขั้นตอนกระบวนการเตรียมฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ด้วยเทคนิค รีแอคทีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง โดยตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษาคือ อัตราไหล แก๊ส ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับในกระบวนการเคลือบและความหนาของฟิล์ม เซอร์โคเนียมออกไซด์ ในส่วนการวิเคราะห์เพื่อหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางที่ได้นั้นจะใช้เทคนิค XRD เพื่อศึกษาเฟสและโครงสร้างผลึก เทคนิค AFM เพื่อศึกษาลักษณะพื้นผิว ความหนา และ เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เพื่อศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ ส่วน ค่าคงที่ทางแสงได้แก่ ดัชนีหักเห สัมประสิทธิ์การดูดกลืน และแถบพลังงาน ใช้วิธีคำนวณจากค่าการส่งผ่านแสง