

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

การกำจัดสีข้อมในน้ำทึ่งจากโรงงานข้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู

อรดี ฤทธิชัย

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

28 พ.ค. 2557
337475

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีนาคม 2557
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการคุณวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของ กรณี อุทัยชัย คำบูรณ์เดชา เก็บสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเคมีศึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้

คณะกรรมการคุณวิทยานิพนธ์

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(ดร.ศศิธร มั่นเจริญ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธาน
(ดร.สาวภาคย์ ธรรมรงค์)

..... กรรมการ
(ดร.ศศิธร มั่นเจริญ)

..... กรรมการ
(ดร.ประภาพร เตชะสาวภาคย์)

..... กรรมการ
(ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนาลักษณ์)

คณะกรรมการคุณวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเคมีศึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา

..... คณบดีคณวิทยาศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษยาวดี ตันติราณรักษ์)
วันที่ .. ๒ .. เดือน .. ๙ .. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗

การวิจัยนี้ได้รับทุนการศึกษา

โครงการส่งเสริมการผลิตครุภัณฑ์ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (ฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2553

ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์/คุณวีนิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำปีงบประมาณ 2557

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร. ศศิธร มั่นเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้คำปรึกษาและนำแนวทางที่ถูกต้อง ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ดร. ชรีรัตน์ รวมเจริญ และอาจารย์ฟารีดา อะบะเย็ช อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี รวมไปถึงความกรุณาในการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณ ดร.สาวภาคย์ ธีราทรง ประธานกรรมการสอบปากเปล่า ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนาลา และ ดร. ประภารรณ์ เตชะสาวภาคย์ คณะกรรมการสอบปากเปล่า ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจนทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ โครงการส่งเสริมการผลิตครุภัณฑ์มีความสามารถอพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทุนอุดหนุน วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ คณิตวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้การสนับสนุนทุนในการทำวิทยานิพนธ์

ขอขอบพระคุณ นายธรัญ จันทร์เจริญ นายนิวัฒน์ วงศ์พยักช์ และนางประภัสสร นันทพงศ์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเคมี มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งให้ความอนุเคราะห์เอื้อเพื่อสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และสารเคมีในการทำงานวิทยานิพนธ์นี้

ขอกราบขอบพระคุณบิดา márada ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ทุกคน ที่ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณที่เป็นเกตเวย์สู่การเดินทาง การศึกษา และอาชีพในอนาคต ที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา และประสบความสำเร็จมากจนทราบเท่าทุกวันนี้

52990020: สาขาวิชา : เคมีคีกนา ; วท.ม. (เคมีคีกนา)

คำสำคัญ: เปลือกปู/ถ่านกัมมันต์/การดูดซับ/สีข้อม

อรดี ฤทธิชัย : การกำจัดสีข้อมในน้ำทึ่งจากโรงงานข้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู (DYE REMOVAL IN WASTEWATER FROM TEXTILE INDUSTRY USING CRAB SHELL ACTIVATED CARBON) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : ศศิธร มั่นเจริญ, Ph.D. 82 หน้า. ปี พ.ศ. 2557.

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูเพื่อใช้กำจัดสีข้อมในน้ำทึ่งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ พบว่าการcarbонในเซ็นถ่านด้วยการเผาเปลือกปูที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที และกระตุ้นถ่านการburnในเซ็นด้วยซิงก์คลอไรด์ ในอัตราส่วนน้ำหนักแห้งของถ่านต่อซิงก์คลอไรด์ 1:2 ที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 นาที เป็นภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมถ่านกัมมันต์ นอกจากนี้ได้ศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการดูดซับสีเมทิลีนบลู ได้แก่ ปริมาณถ่านกัมมันต์ เวลาเข้าสู่สมดุล ความเป็นกรดค้าง และไอโซเทอร์มของการดูดซับ จากผลการทดลองพบว่า ปริมาณถ่านที่เหมาะสมในการดูดซับเท่ากับ 32 กรัมต่อลิตร เวลาในการดูดซับที่เหมาะสมเท่ากับ 150 นาที ความเป็นกรดค้างเท่ากับ 5.0 และไอโซเทอร์มของการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูสอดคล้องกับไอโซเทอร์มของແລງเมียร์ และเมื่อนำถ่านกัมมันต์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการกำจัดสีข้อมในน้ำทึ่งจากโรงงานฟอกข้อม พบว่า สีข้อมในน้ำทึ่งตัวอย่างมีความเข้มสีลดลงร้อยละ 63.5-75.6 ในกระบวนการนำบดเพียงครั้งแรก

52990020 : MAJOR: CHEMICAL EDUCATION; M.Sc. (CHEMICAL EDUCATION)

KEYWORDS : CRAB SHELL/ ACTIVATED CARBON/ ADSORPTION/ DYE

AURADEE RITTHICHAI: DYE REMOVAL IN WASTEWATER FROM
TEXTILE INDUSTRY USING CRAB SHELL ACTIVATED CARBON.ADVISORY
COMMITTEE : SASITHORN MUNCHAROEN, Ph.D. 82 P. 2014.

In this work, preparation procedure of crab shell activated carbon was developed for removal of dye in textile wastewaters. The optimal conditions for the preparation were observed that the crab shell was carbonized at 400 °C for 90 min and activated by using zinc chloride with the ratio of the dry weight between charcoal and zinc chloride at 1:2 and then heated at 650 °C for 120 min. Additionally, some factors that affecting on the methylene blue (MB) adsorption such as amount of activated carbon, equilibrium time, pH and adsorption isotherm were investigated. It was found that the appropriated amount of charcoal to adsorb MB was 32 g/L, optimal contacting time was 150 min., and pH was 5.0. The adsorption behavior of activated charcoal fitted Langmuir isotherm. Furthermore, the obtained activated carbon was applied to remove dye in textile wastewaters. The results showed that color intensity of dye was decreased in the range of 63.5% - 75.6%.

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๑
สารบัญ.....	๙
สารบัญตาราง.....	๙
สารบัญภาพ.....	๙
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	2
ขอบเขตของการวิจัย.....	2
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	3
ผ่านกันมั่นต์.....	33
การคดซับ.....	14
ปู.....	22
สีข้อม.....	23
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	26
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	30
วัตถุศิน.....	30
เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี.....	30
ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	31
4 ผลการวิจัย.....	42
การเตรียมผ่านกันมั่นต์จากเปลือกปู.....	42
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของผ่านกันมั่นต์.....	45
การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการคดซับจากตัวอย่างน้ำเสียจริง.....	51

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่	
๕ อภิปรายและสรุปผล.....	54
อภิปรายและสรุปผลการทดลอง.....	54
ข้อเสนอแนะ.....	55
บรรณานุกรม.....	56
ภาคผนวก.....	60
ภาคผนวก ก.....	61
ภาคผนวก ข.....	64
ภาคผนวก ค.....	69
ภาคผนวก ง.....	80
ประวัติย่อของผู้วิจัย	82

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 สมบัติของวัสดุที่ใช้เป็นวัตถุดินในการผลิตถ่านกัมมันต์และการใช้ประโยชน์.....	3
2-2 คำอธิบายและความหมายของค่า K และ $1/n$ จากสมการของฟรุนเดิช.....	22
4-1 ค่าการคูดซับไออกอีเด็นของถ่านที่ได้จากการcarbonyl ในเซ็นท์อุณหภูมิต่าง ๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง.....	42
4-2 ค่าการคูดซับไออกอีเด็นของถ่านที่ได้จากการcarbonyl ในเซ็นท์อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาแตกต่างกัน.....	43
4-3 ค่าการคูดซับไออกอีเด็นที่ได้จากการใช้สารเคมีชนิดต่าง ๆ ในขั้นตอนการกระดุม ถ่านกัมมันต์.....	44
4-4 ค่าการคูดซับไออกอีเด็นที่ได้จากการศึกษาผลของน้ำหนักแห้งของถ่านต่อชิงค์คลอไรด์ ที่มีอัตราส่วนแตกต่างกัน.....	45
4-5 ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู.....	45
4-6 ประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (R^2) ของสมการไอยโซเทอน แบบແແນມീയർและฟรุนเดิช.....	50
ก-1 गมสารละลายบีฟฟอร์ที่ pH ต่าง ๆ จำนวน 1 dm ³ จากการผสม สารละลายที่เตรียมไว้ (สารละลาย 1 และ สารละลาย 2).....	63
ก-1 ค่าประมาณของน้ำหนักตัวอย่างของตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าการคูดซับ ไออกอีเดิน.....	65
ก-2 ค่าเฟกเตอร์ D สำหรับใช้ในการคำนวณค่าไอกอีเด็นนัมเบอร์.....	66
ก-1 แสดงผลการศึกษาปริมาณถ่านที่เหมาะสมในการคูดซับสีเมทิลีนบลูของ ถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู.....	70
ก-2 แสดงผลการศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการคูดซับสีเมทิลีนบลูของถ่านกัมมันต์ จากเปลือกปู.....	71
ก-3 แสดงผลการศึกษาความเป็นกรดค่างที่เหมาะสมในการคูดซับสีเมทิลีนบลู ของถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู.....	72
ก-4 แสดงไอยโซเทอนการคูดซับแบบແແນມീຍർของถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู ในการคูดซับสีเมทิลีนบลู.....	77

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ค-5 แสดงໄໂຫ້ທອນກາຮຽດຂັບແບບຝຣູນດີຂອງຄ່ານົມມັນຕໍ່ຈາກປຶລືອກປູ ໃນກາຮຽດສື່ເມທີລືນບລຸ.....	3 78
ค-6 ພລຂອງຮ້ອຍຄະຄ່າກາຮຽດກິ່ນແສງຂອງສີ້ຍ້ອມໃນດ້ວຍຢ່າງນໍ້າເສີຍກ່ອນແລະ ຫລັງກາຣນົມຕໍ່ວຍຄ່ານົມມັນຕໍ່ຈາກປຶລືອກປູ.....	79

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 สรุปขั้นตอนการผลิตถ่านกัมมันต์ด้วยวิธีการกระตุ้นเชิงกายภาพ.....	7
2-2 สรุปขั้นตอนการผลิตถ่านกัมมันต์ด้วยวิธีการกระตุ้นเชิงเคมี.....	8
2-3 ตัวอย่างโครงสร้างทางเคมีของถ่านกัมมันต์.....	9
2-4 การเปรียบเทียบขนาดและการจัดวางตัวของรูพื้นที่บนผิว.....	10
2-5 การวางแผนการจัดวางตัวของรูพื้นที่บนผิว.....	11
2-6 ลักษณะโครงสร้างของเมทิลีนกลูโคส.....	12
2-7 ภาพจำลองแสดง (ก) การดูดซับทางกายภาพ เป็นการดูดซับแบบหลายชั้น “Multilayer” และ (ข) การดูดซับทางเคมี เป็นการดูดซับแบบชั้นเดียว “Monolayer”.....	16
2-8 ขั้นตอนการดูดซับสารของถ่านกัมมันต์.....	16
2-9 ตัวอย่างรูปแบบไอโซเทอร์มการดูดซับตามแบบจำลองของแลงเมียร์.....	21
2-10 ตัวอย่างไอโซเทอร์มการดูดซับตามแบบจำลองของฟรุนเดิช.....	22
2-11 ลักษณะของปูม้า.....	23
4-1 สภาพพื้นผิวของถ่านที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้น ที่กำลังขยาย 5,000 เท่า ระยะประกายในภาพ 2 ในไมโครเมตร.....	46
4-2 สภาพพื้นผิวของถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ ที่กำลังขยาย 5,000 เท่าระยะประกายในภาพ 1 ในไมโครเมตร.....	46
4-3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณถ่านที่เหมาะสมในการดูดซับกับร้อยละประสิทธิภาพ การดูดซับ.....	47
4-4 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาสัมผัสที่เหมาะสมในการดูดซับกับร้อยละประสิทธิภาพ การดูดซับ.....	48
4-5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรดค่าคงของเมทิลีนกลูโคสกับร้อยละประสิทธิภาพ การดูดซับ.....	49
4-6 กราฟไอโซเทอร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์.....	50
4-7 กราฟไอโซเทอร์มการดูดซับแบบฟรุนเดิช.....	51

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละค่าการคูดกลืนแสงของสีข้อมูลในตัวอย่าง น้ำเสียก่อนและหลังการบำบัดด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูที่เตรียมขึ้นในงานวิจัยนี้.....	52
4-9 ภาพถ่ายของน้ำทึ่งจากโรงงานฟอกข้อมูล (ก) ก่อนการบำบัด (ข) หลังการบำบัด ด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู และ (ค) หลังการบำบัดด้วยถ่านกัมมันต์ทางการค้า.....	53
4-1 น้ำทึ่งตัวอย่างจากโรงงานฟอกข้อมูล เก็บจากโรงงานฟอกข้อมูลหัวดูดปัตตานี.....	81