

## บทที่ 4

### ผลการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู ด้วยวิธีการกระตุ้นทางเคมี ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ และการนำถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้นี้ไปใช้เพื่อกำจัดสีในน้ำทิ้งตัวอย่าง ซึ่งรายละเอียดของผลการศึกษาได้แสดงในบทที่ 4 นี้

#### 4.1 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู

##### 4.1.1 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการคาร์บอนในเซชัน

###### 4.1.1.1 อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการคาร์บอนในเซชัน

จากการศึกษาหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการคาร์บอนในเซชันเปลือกปูให้เป็นถ่านที่อุณหภูมิ 300 350 400 450 และ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำไปวิเคราะห์หาค่าการดูดซับไอโอดีน ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการประเมินความพรุนของถ่านกัมมันต์ พบว่า ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ให้ค่าการดูดซับไอโอดีนสูงที่สุด คือ 424.09 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งถ่านกัมมันต์ที่ได้มีประสิทธิภาพในการดูดซับมีประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับอุณหภูมิอื่น ๆ และหากเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น จะทำให้ค่าการดูดซับไอโอดีนลดลง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้มีปริมาณเถ้า (Ash) เกิดเพิ่มขึ้น และมีปริมาณถ่าน (Charcoal) น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเปลือกปูที่เท่ากัน จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสามารถในการดูดซับไอโอดีนลดลง แสดงผลการทดลองดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 ค่าการดูดซับไอโอดีนของถ่านที่ได้จากการคาร์บอนในเซชันที่อุณหภูมิต่าง ๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

| อุณหภูมิที่ใช้ในการคาร์บอนในเซชัน<br>(°C) | ค่าการดูดซับไอโอดีน<br>(mg/g) |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 300                                       | 345.26                        |
| 350                                       | 355.42                        |
| 400                                       | 424.09                        |

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

| อุณหภูมิที่ใช้ในการคาร์บอนในเซชัน | ค่าการดูดซับไอโอดีน |
|-----------------------------------|---------------------|
| (°C)                              | (mg/g)              |
| 450                               | 387.04              |
| 500                               | 374.54              |

## 4.1.1.2 เวลาที่เหมาะสมสำหรับการคาร์บอนในเซชัน

จากการทดลองหาเวลาที่เหมาะสมในการเผาเปลือกปูให้เป็นถ่านที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 60 90 120 และ 150 นาที แล้วนำไปวิเคราะห์ค่าการดูดซับไอโอดีน พบว่า ถ่านที่เผาที่ระยะเวลา 90 นาที ให้ค่าการดูดซับไอโอดีนสูงที่สุด คือ 464.04 มิลลิกรัมต่อกรัม ถ่านที่ได้มีประสิทธิภาพในการดูดซับดีที่สุดเมื่อเทียบกับการเผ่าถ่านที่เวลาอื่น ๆ ลักษณะถ่านที่ได้มีสีดำ แข็งแต่เปราะ เมื่อหักดูพบว่าบริเวณที่หักมีผิวมันวาว เมื่อพิจารณาค่าการดูดซับไอโอดีน สำหรับเวลาการคาร์บอนในเซชันต่ำ ๆ คือ 30 และ 60 นาที จะเห็นว่ามีค่าการดูดซับไอโอดีนน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเกิดถ่านที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากยังคงเห็นการหลงเหลืออยู่ของเปลือกปู อย่างไรก็ตามหากเผ่าถ่านนานเกินไป (120 และ 150 นาที) จะทำให้เกิดเถ้าเพิ่มมากขึ้น และมีปริมาณถ่านลดน้อยลงเช่นเดียวกับการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการคาร์บอนในเซชัน จึงส่งผลให้ค่าการดูดซับไอโอดีนลดลงเช่นเดียวกัน แสดงผลการทดลองดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 ค่าการดูดซับไอโอดีนของถ่านที่ได้จากการคาร์บอนในเซชันที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาแตกต่างกัน

| ระยะเวลาในการคาร์บอนในเซชัน | ค่าการดูดซับไอโอดีน |
|-----------------------------|---------------------|
| (นาที)                      | (mg/g)              |
| 30                          | 350.50              |
| 60                          | 424.09              |
| 90                          | 464.04              |
| 120                         | 447.42              |
| 150                         | 397.61              |

#### 4.1.2 การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นถ่านตัวอย่าง

##### 4.1.2.1 ชนิดของสารกระตุ้นที่เหมาะสม

จากการศึกษาหาชนิดของสารที่เหมาะสมในการกระตุ้นถ่านกัมมันต์ โดยใช้สารกระตุ้น 3 ชนิด คือ ซิงค์คลอไรด์ กรดฟอสฟอริก และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ด้วยอัตราส่วนโดยน้ำหนักแห้งของวัตถุดิบต่อสารกระตุ้นเป็น 1:1 แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และนำไปวิเคราะห์ค่าการดูดซับไอโอดีน พบว่า ถ่านที่กระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์สามารถให้ค่าการดูดซับไอโอดีนสูงที่สุด คือ 743.99 มิลลิกรัมต่อกรัม แสดงผลการทดลองดังตารางที่ 4-3 เนื่องจากซิงค์คลอไรด์สามารถเกิดอันตรกิริยากับหมู่ฟังก์ชันที่ผิวของถ่านจากเปลือกปูได้มากกว่าสารกระตุ้นชนิดอื่น ๆ จึงทำให้ประสิทธิภาพในการดูดซับที่แตกต่างกัน (Wang & Yan, 2011)

ตารางที่ 4-3 ค่าการดูดซับไอโอดีนที่ได้จากการใช้สารเคมีชนิดต่าง ๆ ในขั้นตอนการกระตุ้นถ่านกัมมันต์

| สารเคมีที่ใช้ในการกระตุ้น | ค่าการดูดซับไอโอดีน (mg/g) |
|---------------------------|----------------------------|
| กรดฟอสฟอริก               | 635.22                     |
| ซิงค์คลอไรด์              | 743.99                     |
| โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์      | 561.24                     |

##### 4.1.2.2 อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักแห้งของถ่านและสารกระตุ้นที่เหมาะสม

จากการศึกษาอัตราส่วนโดยน้ำหนักแห้งของถ่านตัวอย่างต่อสารเคมีที่ใช้ในการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ โดยใช้อัตราส่วนโดยน้ำหนักแห้งของวัตถุดิบต่อสารกระตุ้นเป็น 1:1 1:2 และ 1:3 แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และนำไปวิเคราะห์ค่าการดูดซับไอโอดีน พบว่า อัตราส่วนโดยน้ำหนักแห้งของถ่านตัวอย่างต่อซิงค์คลอไรด์ อัตราส่วน 1:2 สามารถให้ค่าการดูดซับไอโอดีนสูงที่สุด คือ 767.64 มิลลิกรัมต่อกรัม และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนโดยน้ำหนักแห้งของถ่านตัวอย่างต่อซิงค์คลอไรด์ที่อัตราส่วน 1:1 พบว่ามีค่าการดูดซับไอโอดีนลดลง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปริมาณรูพรุนของถ่านที่เกิดจากการกระตุ้นมีน้อยและยังมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราส่วนโดยน้ำหนักแห้งของถ่านตัวอย่างต่อซิงค์คลอไรด์ที่อัตราส่วน 1:3 พบว่ามีค่าการดูดซับไอโอดีนลดลงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้อัตราส่วนระหว่าง

น้ำหนักแห้งของถ่านตัวอย่างต่อซิงค์คลอไรด์มากเกินไป ทำให้สารกระตุ้นไปอุดตันในรูพรุนของถ่าน และขนาดรูพรุนที่จะได้จะมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมต่อการดูดซับไอโอดีน จึงเป็นสาเหตุให้ค่าการดูดซับไอโอดีนลดลงได้เช่นเดียวกัน แสดงผลการทดลองดังตารางที่ 4-4

ตารางที่ 4-4 ค่าการดูดซับไอโอดีนที่ได้จากการศึกษาผลของน้ำหนักแห้งของถ่านต่อซิงค์คลอไรด์ที่มีอัตราส่วนแตกต่างกัน

| อัตราส่วนโดยน้ำหนักแห้งของถ่าน<br>ต่อซิงค์คลอไรด์ | ค่าการดูดซับไอโอดีน<br>(mg/g) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 : 1                                             | 743.99                        |
| 1 : 2                                             | 767.64                        |
| 1 : 3                                             | 660.81                        |

## 4.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านกัมมันต์

### 4.2.1 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ

ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู พบว่า ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า และปริมาณคาร์บอนคงตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่สำหรับปริมาณสารระเหยพบว่าในถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูมีปริมาณที่ค่อนข้างสูง แสดงว่า เปลือกปูมีสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ที่อุณหภูมิสูงอยู่มาก แสดงดังตารางที่ 4-5

ตารางที่ 4-5 ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู

| สมบัติทางกายภาพ    | มาตรฐานการผลิตถ่านกัมมันต์ | ร้อยละโดยน้ำหนัก |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| ปริมาณความชื้น     | ไม่เกินร้อยละ 8            | 1.3              |
| ปริมาณเถ้า         | ไม่เกินร้อยละ 6            | 2.8              |
| ปริมาณสารระเหย     | ไม่เกินร้อยละ 14           | 19.1             |
| ปริมาณคาร์บอนคงตัว | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70       | 76.7             |

ที่มา : มาตรฐานอุตสาหกรรม 900-2547 (ถ่านกัมมันต์)


#### 4.2.2 ศึกษาลักษณะโครงสร้างผิวของถ่านกัมมันต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

##### (Scanning Electron Microscope : SEM)

จากการศึกษาโครงสร้างของรูพรุน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู โดยวิเคราะห์ถ่านที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้น และถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกระตุ้นแล้ว เพื่อเปรียบเทียบและพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของผิวที่เกิดขึ้น พบว่าถ่านก่อนได้รับการกระตุ้นมีขนาดรูพรุนเฉลี่ย  $0.3\ \mu\text{m}$  และเมื่อกระตุ้นถ่านด้วยซิงค์คลอไรด์ขนาดของรูพรุนเฉลี่ย  $0.5\ \mu\text{m}$  ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดของรูพรุนกว้างขึ้นและมีจำนวนรูพรุนมากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Qian (2007) ซึ่งได้กล่าวว่า ขนาดและจำนวนของรูพรุนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อถ่านได้ผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์นั้น เนื่องจากซิงค์คลอไรด์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของคาร์บอนของถ่านได้มากขึ้น ซึ่งจำนวนรูพรุนที่เพิ่มขึ้น มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูดซับด้วย โดยขึ้นอยู่กับขนาดรูพรุนกับขนาดของตัวถูกดูดซับ



ภาพที่ 4-1 สภาพพื้นผิวของถ่านที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้น ที่กำลังขยาย 5,000 เท่า ระยะเวลาปรากฏในภาพ 2 ไมโครเมตร




ภาพที่ 4-2 สภาพพื้นผิวของถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ ที่กำลังขยาย 5,000 เท่า ระยะเวลาปรากฏในภาพ 1 ไมโครเมตร

### 4.2.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีเมทิลีนบลูของถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู

#### 4.2.3.1 ปริมาณถ่านที่เหมาะสม

จากการศึกษาผลของปริมาณถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสมต่อการดูดซับสีเมทิลีนบลู โดยใช้สารละลายเมทิลีนบลู เข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร และมีค่าความเป็นกรดค่าเท่ากับ 5.0 แล้วนำไปเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยน้ำหนักถ่านกัมมันต์อยู่ในช่วง 0-80 กรัมต่อลิตร เพื่อให้ค่าร้อยละของปริมาณสีของเมทิลีนบลูที่ถูกดูดซับเข้าสู่สมดุล หลังจากนั้นจึงกรองถ่านออก และนำไปวัดหาความเข้มของสีเมทิลีนบลูที่เหลืออยู่ ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 4-3




ภาพที่ 4-3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณถ่านที่เหมาะสมในการดูดซับกับร้อยละประสิทธิภาพการดูดซับ

จากภาพที่ 4-3 พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของถ่านกัมมันต์ที่ใช้ศึกษามากขึ้น (ตั้งแต่ 0-32 กรัมต่อลิตร) ประสิทธิภาพในการดูดซับสีของเมทิลีนบลูจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากมีพื้นที่ผิวในการดูดซับสีเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการเพิ่มปริมาณของถ่านกัมมันต์มากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มความปริมาณของถ่านกัมมันต์เพิ่มมากขึ้นจาก 32-80 กรัมต่อลิตร ปรากฏว่าประสิทธิภาพในการดูดซับสีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้นปริมาณถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสมที่ใช้ในการทดลองนี้คือ 32 กรัมต่อปริมาตรสารละลาย 1.0 ลิตร ซึ่งสามารถดูดซับสีเมทิลีนบลูได้ร้อยละ 89.11

#### 4.2.3.2 เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับ

จากการศึกษาผลของเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีเมทิลีนบลู โดยใช้สารละลายเมทิลีนบลู เข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร และมีค่าความเป็นกรดต่างเท่ากับ 5.0 ปริมาณถ่านที่ใช้ 0.8 กรัม แล้วนำไปเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที ในช่วงเวลา 0-240 นาที เพื่อให้ค่าร้อยละของปริมาณสีของเมทิลีนบลูที่ถูกดูดซับเข้าสู่สมดุล หลังจากนั้นจึงกรองถ่านออก และนำไปวัดหาความเข้มของสีเมทิลีนบลูที่เหลืออยู่ ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 4-4




ภาพที่ 4-4 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาสัมผัสที่เหมาะสมในการดูดซับกับร้อยละประสิทธิภาพการดูดซับ

จากภาพที่ 4-4 พบว่า เมื่อใช้ระยะเวลาในการดูดซับเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการดูดซับสีเมทิลีนบลูจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และจะเริ่มคงที่เมื่อการดูดซับเข้าสู่สภาวะสมดุล ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Iqbal & Ashiq (2007) และในการทดลองนี้ที่เวลา 150 นาที เป็นเวลาที่ถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูเริ่มเข้าสู่สภาวะสมดุล เมื่อคำนวณร้อยละประสิทธิภาพในการดูดซับสีของเมทิลีนบลู พบว่ามีค่าเท่ากับร้อยละ 92.68

#### 4.2.3.3 ผลการทดลองหาความเป็นกรดค่าที่เหมาะสมในการดูดซับ

จากการศึกษาความเป็นกรดค่าของสารละลายเมทิลีนบลูที่มีผลต่อการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู โดยใช้สารละลายเมทิลีนบลูเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ค่าความเป็นกรดค่าเท่ากับ 3.0 5.0 7.0 9.0 และ 11.0 ปริมาณถ่านที่ใช้ 0.8 กรัม แล้วนำไปเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 150 นาที เพื่อให้ค่าร้อยละของปริมาณสีของเมทิลีนบลูที่ถูกดูดซับเข้าสู่สมดุล หลังจากนั้นจึงกรองถ่านออก และนำไปวัดหาความเข้มของสีเมทิลีนบลูที่เหลืออยู่ ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 4-5



ภาพที่ 4-5 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรดค่าของเมทิลีนบลูกับร้อยละประสิทธิภาพการดูดซับ

จากภาพที่ 4-5 พบว่าเมื่อค่าความเป็นกรดค่าของสารละลายมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 3.0 เป็น 5.0 มีร้อยละประสิทธิภาพในการดูดซับเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มค่าความเป็นกรดค่าจะเห็นว่าร้อยละประสิทธิภาพในการดูดซับลดลง ดังนั้นความเป็นกรดค่าสำหรับสารละลายเมทิลีนบลูที่เหมาะสมคือ 5.0 นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำเสียตัวอย่างจากโรงงานฟอกข้อมีค่าความเป็นกรดค่าอยู่ระหว่าง 5.0-6.0 ซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติจริงและ ณ ค่าความเป็นกรดค่าที่ 5.0 มีร้อยละประสิทธิภาพการดูดซับสีมากที่สุดและอยู่ที่ร้อยละ 92.68 หากใช้ความเป็นกรดค่าต่ำหรือสูงเกินไปจะทำให้หมู่ฟังก์ชันที่ผิวถ่านเปลี่ยนไป และส่งผลทำให้การดูดซับสีเมทิลีนบลูลดลงด้วย




#### 4.2.3.4 ผลการทดลองหาไอโซเทอมของการดูดซับเมทิลีนบลู


จากการศึกษาหาไอโซเทอมของการดูดซับ โดยใช้สารละลายเมทิลีนบลูเข้มข้น 25 50 75 100 และ 125 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ค่าความเป็นกรดต่างเท่ากับ 5.0 ปริมาณถ่านที่ใช้ 0.8 กรัม แล้วนำไปเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 150 นาที หลังจากนั้นจึงกรองถ่านออก และนำไปวัดหาความเข้มข้นของสีเมทิลีนบลูที่เหลืออยู่ แล้วนำผลที่ได้มาเขียนกราฟ ไอโซเทอมของการดูดซับแบบแลงเมียร์ และแบบฟรุนดลิช ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ( $R^2$ ) ดังตารางที่ 4-6 และกราฟ ไอโซเทอมของการดูดซับแบบแลงเมียร์ และแบบฟรุนดลิช ดังภาพที่ 4-6 และภาพที่ 4-7 ตามลำดับ

ตารางที่ 4-6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ( $R^2$ ) ของสมการไอโซเทอมแบบแลงเมียร์ และฟรุนดลิช

| ไอโซเทอมแบบแลงเมียร์ |        |       | ไอโซเทอมแบบฟรุนดลิช |       |       |
|----------------------|--------|-------|---------------------|-------|-------|
| $q_m$                | $K_L$  | $R^2$ | $K_F$               | $1/n$ | $R^2$ |
| (mg/g)               | (L/mg) |       | (L/mg)              |       |       |
| 94.339               | 0.491  | 0.995 | 38.806              | 0.443 | 0.984 |



ภาพที่ 4-6 กราฟไอโซเทอมการดูดซับแบบแลงเมียร์




ภาพที่ 4-7 กราฟไอโซเทอมการดูดซับแบบฟรุนดลิช

จากภาพที่ 4-6 และภาพที่ 4-7 แสดงไอโซเทอมแบบเลงเมียร์และฟรุนดลิช ตามลำดับ เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( $R^2$ ) ของทั้งสองไอโซเทอมพบว่าถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู ดูดซับสีเมทิลีนบลูสอดคล้องกับสมการแบบเลงเมียร์มากกว่าฟรุนดลิช แสดงให้เห็นว่าการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูที่เตรียมได้เป็นการดูดซับแบบชั้นเดียว มีค่าการดูดซับสูงสุด ( $q_m$ ) และค่าคงที่ในการดูดซับ ( $K_L$ ) เท่ากับ 94.339 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง และ 0.491 ลิตรต่อมิลลิกรัม ตามลำดับ ดังตารางที่ 4-6


#### 4.3 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการดูดซับจากตัวอย่างน้ำเสียจริง

ผลการศึกษาการกำจัดสีย้อมในน้ำเสียตัวอย่างจากโรงงานฟอกย้อมสี (โรงงานผ้าบาติก) จำนวน 3 ตัวอย่าง ด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูที่เตรียมขึ้น โดยใช้ถ่านกัมมันต์หนัก 32 กรัมต่อลิตร ความเป็นกรดต่างเท่ากับ 5 และใช้เวลาในการดูดซับ 150 นาที ซึ่งศึกษาในสภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษา ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 4-8



ภาพที่ 4-8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการดื่มน้ำดื่มของตัวอย่างน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัดด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูที่เตรียมขึ้นในงานวิจัยนี้

จากภาพที่ 4-8 พบว่าตัวอย่างน้ำเสียมีความเข้มข้นลดลงคิดเป็นร้อยละ 63.5-75.6 ในการกำจัดด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูเพียงครั้งแรก และเมื่อทำการวิเคราะห์โดยการเติมถ่านกัมมันต์เพิ่มขึ้นในการกำจัดตัวอย่างครั้งที่ 2 และ 3 พบว่าค่าการดื่มน้ำดื่มลดลงไม่มากนัก ซึ่งเห็นได้ว่าการกำจัดตัวอย่างด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูที่เตรียมขึ้นเองนี้มีประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำเสียได้ดี และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการกำจัดตัวอย่างด้วยถ่านกัมมันต์ทางการค้า พบว่าถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้พบว่า สามารถดูดซับตัวอย่างน้ำดื่มตัวอย่างน้ำทิ้งได้แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังแสดงในภาพที่ 4-9 อย่างไรก็ตามคุณภาพของน้ำทิ้งหลังการบำบัดด้วยถ่านกัมมันต์ทั้งสองชนิดนี้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (2539) นอกจากนี้ หากพิจารณาราคาระหว่างถ่านกัมมันต์ทางการค้าและถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูนี้พบว่า ราคาถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูราคาประมาณ 1,100 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ถ่านกัมมันต์ทางการค้า (05120Fluka) มีราคาประมาณ 5,000 บาทต่อกิโลกรัม (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 32 บาทต่อดอลลาร์) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ่านกัมมันต์จากเปลือกปูที่พัฒนาขึ้นนี้มีศักยภาพที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสีได้



ภาพที่ 4-9 ภาพถ่ายของน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสี (ก) ก่อนการบำบัด (ข) หลังการบำบัดด้วย ถ่านกัมมันต์จากเปลือกปู และ (ค) หลังการบำบัดด้วยถ่านกัมมันต์ทางการค้า

มหาวิทยาลัยบูรพา  
Burapha University