


การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของชีนส่วนไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย



โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาช่างสำรวจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2553

The study of mechanical properties of Eucalyptus wood member grown in the east of Thailand



Mr.Sumrouy
Mr.Eakachai
Soiton
Phanthong

An Engineering Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements For the degree

of Bachelor of Engineering

Department of Civil Engineering

Burapha University

2010

หัวข้อโครงการ การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของชิ้นส่วนไม้ยูค้าลีปัลสที่ปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย

จัดทำโดย นายสำราญ สร้อยบดัน รหัสนิสิต 47551165
นายเอกชัย พันธ์ทอง รหัสนิสิต 49552531

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2553
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติ ตั้งศิริวัฒนาภูมิ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อนุมัติโครงการทางวิศวกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

.....หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ วงศ์แก้ว)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติ ตั้งศิริวัฒนาภูมิ)

คณะกรรมการสอนโครงการ
.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประวัติ ตั้งศิริวัฒนาภูมิ)

.....กรรมการ
(อาจารย์ เอนก ชนาวงศ์)

.....กรรมการ
(ดร.พัทธพงษ์ อาสาอินดา)

บทคัดย่อ

ไม่เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญและมีการใช้ไม่ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันไม่ถูกยกเป็นวัสดุที่หายากและมีราคาสูงเนื่องมาจากมีการตัดไม้ทำลายป่ากันมาก ดังนั้นจึงมีผู้เริ่มใช้ไม้ขุดคลิปตั้งในงานก่อสร้างทดแทนไม้ชนิดอื่น โรงงานนี้เน้นการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของไม้ขุดคลิปตั้งที่ปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย การทดสอบประเภทนี้ด้วยการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของไม้คือ การทดสอบกำลังอัดของไม้ในแนววนนาณกับเสียงและในแนวตั้งจากเสียง การทดสอบกำลังเฉือนของไม้ การทดสอบกำลังดัก การทดสอบค่าลังดึงของไม้ในแนวตั้งจากกับเสียง การทดสอบกำลังฉีกขาดของไม้ และการทดสอบการถอย退步ที่ใช้เครื่องต่อของไม้ ไม่ใช่ในการทดสอบเน้นไม้ขุดคลิปตั้งที่มีอายุระหว่าง 10-25 ปี และหัวขอได้ในจังหวัดชลบุรี

คำสำคัญ : ไม้ขุดคลิปตั้ง , คุณสมบัติเชิงกลของไม้ , กำลังอัดในแนวตั้งจากกับเสียง ,

กำลังอัดในแนววนนาณกับเสียง , กำลังดักของไม้ , กำลังเฉือนของไม้ ,

กำลังดึงในแนวตั้งจากกับเสียง , การถอย退步

Abstract

Wood is important construction material and have been used since the ancient till nowsday . Now wood is rare material and expensive , since there were many forest destructions . Henu , there are some engineering have started to use Eucalyptus wood in construction for replacing other wood . This project consists of testing of the mechanical properties of Eucalyptus wood planted in the Eastern part of Thailand . The tests are compressive strength parallel to grains and normal to grains , tearing strength test flexural strength test , tensile strength normal to grains and tearing strength test , withdrawal test of nails used for wood connections . The Eucalyptus wood using in the age around 10-25 years and can be bought in Chon Buri Province

Keywords : Eucalyptus wood , mechanical properties of wood , compressive strength
normal to grains , compressive strength parallel to grains ,
flexural strength of wood , shear strength of wood ,
tensile strength normal to grains , nail withdrawn

กิตติกรรมประกาศ

การทำโครงการในครั้งนี้จะสามารถดำเนินร่องดีได้ ซึ่งได้รับคำปรึกษาจากท่านอาจารย์ ประวัติ ตั้งศิริวัฒนาภูล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และการแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ทำโครงการนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง และขอขอบคุณภาควิชาศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทดสอบในครั้งนี้ สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำขอขอบคุณท่านอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่กรุณาร่วมช่วยเหลือแก้ไขงานที่ทำให้สำเร็จ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน คณะผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างดี จึงได้รับความค่าตอบแทนเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสันนี้ด้วย

ตัวบ่งชี้ความค่าตอบแทน

นายสำราญ สร้อยดัน

นายเอกชัย พันธ์ทอง

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ปกหน้า	๑
บทคัดย่อภาษาไทย	๒
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๓
กิตติกรรมประกาศ	๔
สารบัญ	๕
สารบัญตาราง	๖
สารบัญรูป	๗
บทที่ ๑ บทนำ	๑
1.๑ บทนำ	๑
1.๒ ลักษณะทั่วไปของไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus)	๒
1.๓ การจำแนกประเภทของไม้	๔
1.๔ คุณสมบัติและประโยชน์ของไม้แต่ละชนิด	๔
1.๕ โครงสร้างของเนื้อไม้	๙
1.๖ ส่วนประกอบของหน้าดัดไม้	๑๐
1.๗ ลายไม้และตำแหน่งของไม้	๑๒
1.๘ น้ำยารักษาเนื้อไม้	๑๕
1.๙ เป้าหมายและวัตถุประสงค์	๑๗
1.๑๐ ขอบเขตการศึกษาของโครงการ	๑๗
1.๑๑ แผนการดำเนินการ	๑๗
1.๑๒ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๑๗
บทที่ ๒ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๑๘
2.๑ ไม้ที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร	๑๘
2.๒ ทับเชิงชาหยหรือทับปืนลมหรือเรียกว่าปีกดันนก	๒๑
2.๓ ประเภทของไม้และกลุ่มบัตชิกของไม้	๒๒
2.๔ กลุ่มบัตชิกของไม้ ที่ต้องนำมาพิจารณา มีดังนี้	๒๒
2.๕ มาตรฐานไม้ก่อสร้าง	๒๗
2.๖ ทฤษฎีของการทดสอบ	๔๙
2.๗ การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ ปริมาณความชื้น และการคัดซึมของไม้	๔๙
2.๘ การทดสอบของไม้ในแนวตั้งจากและบนนาฬิกา	๕๑
2.๙ การทดสอบแรงดึงและการฉีกแตกของไม้	๕๓

สารบัญ (ต่อ)

เนื้อหา	หน้า
2.10 การทดสอบการรับแรงเฉือนของไม้แบบบานานเสี้ยน	55
2.11 อุปกรณ์การยึดไม้ (Timber Fasteners)	56
2.12 แรงดันของตะปูคwig และตะปูเกลี่ยว	57
2.13 ความต้านทานด้านข้างของตะปู ตะปูคwig และตะปูเกลี่ยว	59
2.14 สลักเกลี่ยว (Bolts)	61
2.15 แหวนยึดไม้แบบแหวนผ่า	61
2.16 สลักไม้มเกลี่ยวหรือลิมเหล็ก	62
บทที่ 3 การทดลอง	66
3.1 เตรียมการทดลอง	66
3.2 การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ ปริมาณความชื้น และการดูดซึมของไม้	66
3.3 การทดสอบแรงอัดของไม้ในแนวตั้งจากและบนนานเดี้ยน	70
3.4 การทดสอบแรงดึงและการฉีกแตกของไม้	74
3.5 การทดสอบการรับแรงเฉือนและแรงดึงดูดของไม้	78
3.6 การทดสอบการดันของตะปู ตะปูคwig ตะปูเกลี่ยว	80
3.7 การทดสอบสลักเกลี่ยว และวงแหวนต้านแรงเฉือน	85
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง	91
4.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทั่วไปของไม้	91
4.2 ผลการทดสอบกลสมบัติของไม้	93
4.3 การพังของชิ้นไม้ทดลอง	104
4.4 วิเคราะห์ผลการทดลอง	110
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา	103
ภาคผนวก	114
บรรณานุกรม	126
ประวัติผู้จัดทำโครงการ	128

สารบัญตาราง

เนื้อหา	หน้า
2.1 แสดงชนิดของไม้แลกกลสมบัติตามมาตรฐาน วสท. 1002-16	24
2.2 แสดงชนิดของไม้แลกกลสมบัติ (ต่อ)	25
2.3 แสดงค่าหน่วยแรงที่ขอมให้	26
2.4 แสดงขนาดของตัวไม้ที่ขอมให้	28
2.5 แสดงขนาดครอยแต่งของไม้ที่ขอมให้	29
2.6 การแบ่งกลุ่มชนิดของไม้สำหรับการหาค่าน้ำหนักที่ขอมให้ สำหรับตะปูเกลียวปลายปล่อย ตะปู ตะปูอ้วน ตะปูควง ลิมเหล็ก	29
2.7 ขนาดของตะปูและตะปูอ้วนแบบวงกลม	30
2.8 ขนาดของตะปูและตะปูอ้วนแบบแกนเป็นหนามแข็ง	31
2.9 กำลังรับขีดตอนแรงตะปูและตะปูอ้วนที่ขอมให้ในแนวตั้งจากกันแนวเส้น [8] สภาพรับน้ำหนักปกติ $d = \text{น้ำหนักเพนนี}$	32
2.10 ตะปูและตะปูอ้วน – กำลังรับแรงขีดขาวงในแนวเส้นด้านข้าง	33
2.11 ตะปูควง – กำลังรับแรงขีดตอนที่ขอมให้ของตะปูควง	34
2.12 ตะปูควง – กำลังรับแรงขีดขาวงในแนวเส้นด้านข้าง	35
2.13 ตะปูเกลียวปลายปล่อย – แรงขีดตอนที่ขอมให้สำหรับสภาพรับน้ำหนักปกติ	36
2.14 ตะปูเกลียวปลายปล่อย – แรงขีดขาวงที่ขอมให้สำหรับสภาพรับน้ำหนักปกติ ใช้ไม้เป็นวัสดุประกอบด้านข้าง	37
2.15 ตะปูเกลียวปลายปล่อย – แรงขีดขาวงที่ขอมให้สำหรับสภาพรับน้ำหนักปกติ ใช้ไม้เป็นวัสดุประกอบด้านข้าง	38
2.16 ตะปูเกลียวปลายปล่อย – แรงขีดขาวงที่ขอมให้สำหรับสภาพรับน้ำหนักปกติ ใช้แผ่นโลหะหนา 1.27 cm เป็นวัสดุประกอบด้านข้าง	39
2.17 ตะปูเกลียวปลายปล่อย – แรงขีดขาวงที่ขอมให้สำหรับสภาพรับน้ำหนักปกติ ใช้แผ่นโลหะหนา 1.27 cm เป็นวัสดุประกอบด้านข้าง	40
2.18 กำลังรับน้ำหนักที่ขอมให้เป็นกิโลกรัมของสลักเกลียวมีระนาบรับแรงเนื่องคู่	41
2.19 กำลังรับน้ำหนักที่ขอมให้เป็นกิโลกรัมของสลักเกลียวมีระนาบรับแรงเนื่องคู่	42
2.20 ค่ากลสมบัติของไม้ชนิดต่าง ๆ	43
2.21 ค่ากลสมบัติของไม้ชนิดต่าง ๆ (ต่อ)	44
2.22 กำลังรับน้ำหนักของเหวนขีดแบบเรียบ 1 ด้าวพร้อมสลักเกลียวมีระนาบรับแรงเลื่อน 1 แห่ง (กำลังรับน้ำหนักที่กำหนดไว้ใช้สำหรับการบรรทุกน้ำหนักในสภาพปกติ)	45

สารบัญตาราง (ต่อ)

เนื้อหา	หน้า
2.23 กำลังรับน้ำหนักของเหวณขึดแบบเรียบ 1 ตัว พร้อมสลักเกลี่ยวมีรัษนาญรับแรงเฉือน 1 แห่ง ^(กำลังรับน้ำหนักของเหวณขึดกำหนดที่ไว้ใช้สำหรับการบรรทุกน้ำหนักในสภาพะปกติ)	46
2.24 กำลังรับน้ำหนักของเหวณขึดแบบเรียบ 1 ตัว พร้อมสลักเกลี่ยวมีรัษนาญรับแรงเฉือน 1 แห่ง(ต่อ) ^(กำลังรับน้ำหนักของเหวณขึดกำหนดที่ไว้ใช้สำหรับการบรรทุกน้ำหนักในสภาพะปกติ)	47
2.25 กำลังรับน้ำหนักของเหวณขึดแบบเรียบ 1 ตัว พร้อมสลักเกลี่ยวมีรัษนาญรับแรงเฉือน 1 แห่ง(ต่อ) ^(กำลังรับน้ำหนักของเหวณขึดกำหนดที่ไว้ใช้สำหรับการบรรทุกน้ำหนักในสภาพะปกติ)	48
3.1 ตารางการทดสอบการถอนของตะปู ตะปูคง ตะปูเกลี้ยว	82
3.2 ตารางการทดสอบร้อยต่อสลักเกลี่ยวกับไม้ และแบบวงเหวน	85
4.1 แสดงแสดงความถ่วงจำเพาะของไม้	91
4.2 แสดงปริมาณความชื้น และการดูดซึมน้ำของไม้	92
4.3 แสดงข้อมูลการทดสอบแรงอัดแบบตั้งฉากเสี้ยน	93
4.4 แสดงข้อมูลการทดสอบแรงอัดแบบบนบนเสี้ยน	94
4.5 แสดงข้อมูลการทดสอบแรงดึง	95
4.6 แสดงข้อมูลการทดสอบการฉีก	96
4.7 แสดงข้อมูลการทดสอบแรงเฉือน	97
4.8 แสดงข้อมูลการทดสอบแรงดัด	98
4.9 แสดงข้อมูลการทดสอบร้อยต่อสลักเกลี่ยวกับไม้	99
4.10 แสดงข้อมูลการทดสอบร้อยต่อวงเหวนกับไม้	100
4.11 แสดงข้อมูลการถอนของตะปูกับไม้	101
4.12 แสดงข้อมูลการถอนของตะปูเกลี่ยกับไม้	102
4.13 แสดงข้อมูลการถอนของตะปูคงกับไม้	103

สารบัญรูป

เนื้อหา	หน้า
1.1 ลำดับภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้	3
1.2 ลักษณะของต้นอยู่คลิปตั้ง	3
1.3 ส่วนประกอบของหน้าตัดไม้	11
1.4 ภาพใบที่ทำจากไม้ทั้งหลัง	14
2.1 อุปกรณ์ต่างๆ ในการต่อไม้	65
2.2 อุปกรณ์ต่างๆ ในการต่อไม้ ด้านท่านแรงเหยี่ยน	65
3.1 ตัวอย่างไม้ทดสอบความถ่วงจำเพาะ	67
3.2 ชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบ	67
3.3 เครื่องซึ่งนำหนัก	68
3.4 เตาอบ	68
3.5 ตัวอย่างไม้ของการทดสอบแรงอัดของไม้ในแนวตั้งจากกับเสียง	70
3.6 ตัวอย่างไม้ของการทดสอบแรงอัดของไม้ในแนวขานานกับเสียง	71
3.7 เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal testing machine, UTM) ขนาด 30 ตัน	71
3.8 เครื่องวัดการเสียบสูญ (Dial gauge)	72
3.9 ทดสอบแรงอัดตั้งจากกับเสียง	73
3.10 ทดสอบแรงอัดขานานกับเสียง	74
3.11 ตัวอย่างไม้ของการทดสอบกำลังดึงของไม้	75
3.12 ตัวอย่างไม้ของการทดสอบกำลังฉีกแตกของไม้	75
3.13 เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal testing machine, UTM) ขนาด 30 ตัน	76
3.14 แสดงการทดสอบแรงดึง	77
3.15 แสดงการทดสอบการฉีกแตกของไม้	77
3.16 ตัวอย่างไม้ของการทดสอบกำลังเฉือนของไม้	78
3.17 เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal testing machine, UTM) ขนาด 30 ตัน	79
3.18 แสดงการเฉือนของไม้	80
3.19 ตัวอย่างไม้ขนาด 2"x2"x6"	81
3.20 แสดงลักษณะของตะปู	81
3.21 แสดงลักษณะของตะปูเกลียว	81
3.22 แสดงลักษณะของตะปูคง	82
3.23 แสดงการรับแรงกดดั้งจากเสียงของตะปู, ตะปูคง, ตะปูเกลียว	83
3.24 ตัวอย่างไม้ทดสอบร้อยต่อสลักเกลียวกับไม้	84

สารบัญชุด (ต่อ)

เนื้อหา	หน้า
3.25 ตัวอย่างสลักเกลี่ยว	85
3.26 เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine (UTM)	86
3.27 Vernier Caliper	86
3.28 เครื่องมือวัดการยุบตัวของรอยต่อไม้ (Dial Gauge)	87
3.29 เครื่องชั่งน้ำหนัก	87
3.30 อุปกรณ์การยึดไม้ด้วยสลักเกลี่ยว	88
3.31 อุปกรณ์ในการถอนตะปู (Nail withdrawal apparatus)	88
3.32 การทดสอบกำลังถอนของตะปูและตะปูคง	89
3.33 แสดงการรับแรงต้านด้านข้างแบบวงแหวนผ่า	89
4.1 การวินิจฉัยของการรับแรงอัดของไม้ในแนวตั้งจากเสียง	104
4.2 การวินิจฉัยของการรับแรงอัดของไม้ในแนวขวางเสียง	104
4.3 การวินิจฉัยของการรับกำลังดึงในแนวตั้งจากเสียง	105
4.4 การวินิจฉัยของการรับกำลังเฉียบแตกของไม้	105
4.5 การวินิจฉัยของการรับกำลังเฉือนของไม้แบบขวางเสียง	106
4.6 การวินิจฉัยของการรับแรงดัดของไม้	106
4.7 การวินิจฉัยของการรับแรงของรอยต่อสลักเกลี่ยวกับไม้	107
4.8 การวินิจฉัยของการรับแรงของรอยต่อวงแหวนกับไม้	107
4.9 การถอนของตะปูกับไม้	108
4.10 การถอนของตะปูเกลี่ยกับไม้	108
4.11 การถอนของตะปูคงกับไม้	109

บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

เดิมที่นี่ไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus) ปลูกเพื่อทางด้านอุสาหกรรม ซึ่งเอกชนเป็นผู้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อเป็นวัสดุคุณภาพสูง ให้กับโรงงานทำกระดาษ AAA ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุสาหกรรม 304 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการปลูกไม้ยูคา กันอย่างมากในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สาระแก้ว, ชลบุรี, ระบบ ประกอบกันในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ได้มีการสนับสนุนกันๆ อุสาหกรรม จึงเกิดมีการจ้างงานและโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นตามด้วย ผู้รับเหมา ก่อสร้าง จึงได้นำไม้ยูคา มาทำเป็นเสาเข็มรั้ว และไม้ค้ำขันในการก่อสร้างต่างๆ

ไม้ยูคาลิปตัส เป็นไม้โคลเว่นิดหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนให้ปลูก เนื่องจากเป็นไม้ ปลูกง่าย ทน ต่อสภาพแวดล้อมแห้งแล้ง เติบโตเร็ว และสามารถขึ้นได้ในพื้นที่ดินที่เสื่อมโทรม มีความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างดี จึงมีการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติทางกลและทางกายสมบัติของไม้ยูคาลิปตัส ในภาคตะวันออก เพื่อ หา กำลังและความแข็งแรง ในคุณสมบัติทางวิศวกรรมของไม้ยูคาลิปตัส ที่มีขายในภาคตะวันออก ได้มี การนำไม้ยูคา มาใช้ประโยชน์ ในด้านก่อสร้าง เช่น นำมาทำเสาเข็ม ทำนั่งร้าน และค้ำยัน เป็นต้น ปัจจุบัน ได้มีการแปรรูปไม้ยูคา เป็นไม้แผ่น เพื่อใช้ประโยชน์ ในด้านงาน ก่อสร้าง ต่อไป

ในการศึกษานี้ โครงการนี้ เพื่อทดสอบ หา ความสามารถ ของไม้ ในการต่อขีด ไม้ ให้มีความ มั่นคงแข็งแรง และเหมาะสม ที่จะนำไปที่ แปรรูป แล้วมาใช้ ทำเป็น โครงสร้าง ที่อยู่อาศัย ในการทดสอบ ได้ แบ่งออกเป็นแบบต่างๆ เพื่อ หา ความแข็งแรง ของการต่อขีด ไม้ ด้วยตะปู และ สลัก เกลียว เพื่อ เป็นข้อมูล ใน การ นำมาใช้ ในการ โครงสร้าง และ งาน ก่อสร้าง ต่อไป

1.2 ลักษณะทั่วไปของไม้ยูคาลิปตัส (Eucalyptus)

ยูคาลิปตัส เป็นไม้ต่างประเทศ มีมากกว่า 700 ชนิด มีถิ่นอยู่ในทวีปออสเตรเลียและประเทศไทยได้เริ่มทดลองนำยูคาลิปตัสมาปลูกประมาณปี พ.ศ. 2493 และได้มีการทดลองปลูกกันจริงๆ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2507 ยูคาลิปตัสสามารถเจริญเติบโตได้ในทุกสภาพของดินแบบทุกประเภท ตั้งแต่พื้นที่ริมน้ำ ที่ราบลุ่ม ที่มีน้ำท่วมลึกลงไปในรอบปี แม้แต่ดินที่เป็นทรายและมีความแห้งแล้งติดต่อ กันเป็นเวลานาน พื้นที่ดินเลวที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 650 มิลลิเมตรต่อปี รวมทั้งพื้นที่ที่มีดินเค็ม ดินเปรี้ยว แต่ยูคาลิปตัสจะไม่สามารถทนต่อดินที่มีสภาพเป็นหินปูนสูง

ลำต้น เป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูง 24-26 เมตร และอาจสูงถึง 50 เมตร ความโดยเฉลี่ย ผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 เมตร

ใบ เป็นคู่ตรงข้ามเรียงสลับกัน ลักษณะเป็นรูปหอก มีขนาด $2.5-12 \times 0.3-0.8$ นิ้ว ก้านใบยาว ในสีเขียว อ่อนทั้งสองด้าน เส้นใบมองเห็นได้ชัด


เปลือก มีลักษณะเรียบเป็นมัน มีสีเทาสลับสีขาวและน้ำตาลแดงเป็นบางแห่ง เปลือกนอกจะแตกออก ร่องเป็นแผ่นหลุดออกจากผิวของลำต้น เมื่อแห้งจะลอกออกได้ง่าย ปลีอกหมายประมาณ $1/2$ เซนติเมตร

เมล็ด ขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร สีเหลือง เมล็ด 1 กิโลกรัมมีเมล็ดประมาณ $1-200,000$ เมล็ด

ช่อดอก เกิดที่ข้อต่อระหว่างกิ่งกับใบ มีก้านดอกเรียวยาว และมีก้านย่อยแยกไปอีก ออกดอกเกือบทลอดครึ่งปี ออกดอกครั้งละ 7-8 เดือน

ผล มีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม ผิวนอกแข็ง เมื่อยังอ่อนจะมีสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่ เมื่อผลแก่ปลายผลจะแยกออก ทำให้เมล็ดที่อยู่ภายในหล่นออกมา

ลักษณะเนื้อไม้ มีแก่นสีน้ำตาล กระพื้น้ำตาลอ่อน กระพี้และแก่นสีแตกต่างกันได้ชัด เนื้อไม้แตกง่าย หลังจากตัดฟื้น



รูปที่ 1.1 ลำดับภพการเจริญเติบโตของต้นไม้



รูปที่ 1.2 ลักษณะของต้นอ竹่คາลีปดัส

ไม้เป็นผลิตภัณฑ์อันยิ่งใหญ่จากธรรมชาติ เป็นวัสดุดีที่มีค่าใช้จัดว่าเป็นวัสดุที่มีความสำคัญในการก่อสร้าง เพราะมีน้ำหนักน้อย ตัดลึกรื่นหรือเปลี่ยนรูปได้ง่าย มีความสวยงาม ลดอุบัติเหตุ ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นได้ ข้อเดียวของไม้ก็คือความแข็งแรงต่ำและมีคุณภาพไม่แต่ละทิศทาง ไม่เท่ากัน (anisotropic) เช่น ความแข็งในทางปลาย (ขานานกับแนวเส้น) จะต่างกับความแข็งที่รัศมี (radial) หรือ ด้านสัมผัส (tangential) เป็นต้น นอกจากนี้ในไม้ชนิดเดียวกันก็อาจจะมีความแตกต่างกันมากในด้านคุณสมบัติเชิงกล ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของไม้แต่ละห้อง ลักษณะการเลือยและอายุของไม้ เป็นต้น

1.3 การจำแนกประเภทของไม้

ตามหนังสือของกรมป่าไม้ที่ กส.0702/6679 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2517 [12] แบ่งไม้ออกเป็น 3 ประเภท โดยถือเอาค่าความแข็งแรงในการตัดของไม้และความทนทานตามธรรมชาติของไม้นั้น ๆ เป็นเกณฑ์ตามตารางข้างล่างนี้

ประเภทไม้	ความแข็งแรง (กก./ตร.ซม.)	ความทนทาน (ปี)
ไม้เนื้อแข็ง	>1000	>10
ไม้เนื้อแข็งปานกลาง	600-1000	2-10
ไม้เนื้ออ่อน	<600	<2

1.4 คุณสมบัติและประโยชน์ของไม้แต่ละชนิด

ในที่นี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็งปานกลาง และไม้เนื้ออ่อน ที่ควรทราบตามลำดับ ดังนี้

ไม้เนื้อแข็ง

มีหลายชนิด เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ซึ่งมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่ควรทราบดังต่อไปนี้ ไม้เต็ง เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ตามป่าเด阔ทั่วไปยกเว้นภาคใต้ ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อน เมื่อแตกตัดทั้งไว้านจะเป็นสีน้ำตาลแก่แกมแดง เสียงสับสน เนื้อหยาน แต่สมำเสมอ แข็งเหนียวแข็งแรงและทนทานมาก เมื่อแห้งแล้วเลือยไส้กบตกแต่งได้ยาก น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,040 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำหมอน รองรถไฟ เครื่องมือก่อสร้าง โครงสร้างอาคาร เช่น ตง คาน วงกบ ประดูกหน้าต่าง โครงหลังคา เป็นต้น

ไม้รัง

เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ต้นในป่าเดดทั่วไป ลักษณะเนื้อไม้มีสีน้ำตาล อมเหลือง เสื่วนสับสน เนื้อหงายแต่สม่ำเสมอ แข็ง หนัก แข็งแรง และทนทานมาก เดือยไส้กบตอกแต่ง ค่อนข้างยาก เมื่อแห้งจะมีลักษณะคุณสมบัติกล้ามไม้เดิง ในบางครั้งจึงเรียกว่าไม้เดิงรัง น้ำหนักโดยเฉลี่ย ประมาณ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำเสาและโครงสร้างอาคาร ทำหมอนรงรถไฟ ทำเครื่องมือ กลิ่นหอม เป็นต้น

ไม้แดง

เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น ลักษณะของเนื้อไม้มีสีแดงเรื่อๆ หรือ สีน้ำตาลอ่อนแดง เสื่วนเป็นลูกกลิ่นหรือสับสน เนื้อละเอียดพอประมาณ แข็ง เหนียวแข็งแรงและ ทนทาน เดือยไส้กบแต่ง ได้เรียบร้อย ขัดซักเงาได้ดี น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 960 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร ไม่นิยมในการก่อสร้างในส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้าง เช่น พื้น วงกบประดูหหน้าต่าง ทำเกวียน ทำเรือ หมอนรงรถไฟ เครื่องเรือน เครื่องมือกิ่รรມ ด้ามเครื่องมือ กันชั่ง ไม้แดงนี้ปลวกหรือเพรียงจะไม่ก่ออย รบกวน และเป็นไม้ที่ด้านท่านไฟในตัวด้วย ไม้แดง เป็นไม้ที่มีความแข็งมาก ทำให้เวลาเกิดความชื้นหรือ ร้อน จะขยายตัวจนกวนแพลงแตกได้ กรณีเป็นพื้นหรือหากไปตีชิด ทำฝ้าเพดานชายคาดคานด้านนอกบ้าน ก็จะ ดันจนเครื่องหลังสามารถปีกษาได้

ไม้ตะเคียนทอง

เป็นต้นไม้ใหญ่และสูงมาก ขึ้นเป็นหมู่ต้นป่าดิบชื้นทั่วไป ลักษณะเนื้อไม้มีสีเหลืองหม่นสี น้ำตาลอ่อนเหลือง มักมีเส้นสีขาวหรือเทาขาวผ่านเสมอ สีที่ผ่านนี้เป็นห่อน้ำบันหรือยาง เสื่วนมักสับสน เนื้อละเอียดปานกลาง แข็ง เหนียว ทนทาน ทนปลวกได้ดี เมื่อนำไปเดือยไส้กบตอกแต่งและซักเงาได้ดี มาก น้ำหนักโดยเฉลี่ย 750 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ไม้หมอนรงรถไฟ ไม้ ชนิดนี้นิยมใช้ทำเรือมาก และยังใช้การได้ดีทุกอย่างที่ต้องการความแข็งแรง เหนียวและทนทาน

ไม้ตะแบก

เป็นต้นไม้สูงใหญ่ตolon โคนมีลักษณะเป็นพุ ขึ้นในป่าเบญจพรรณชื้นและแล้งทั่วไป ลักษณะ เนื้อไม้มีสีเทาจนถึงสีน้ำตาลอ่อนเทา เสื่วนตรงหรือเกือบตรง เนื้อละเอียดปานกลาง เป็นมัน แข็ง เหนียว แข็งแรงทานทานดี ถ้าใช้ในร่มไม่ตากแดดตากฝนใช้ทำเสาบ้าน ทำเรือ แพ เกวียน เครื่องกลิ่นหอม ไม้ ตะแบกชนิดลายใช้ทำเครื่องเรือนได้สวยงามมาก ใช้ทำด้านมีด กรอบรูป ด้านปืน เป็นต้น

ไม้สัก

เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือและบางส่วนของภาคกลาง และตะวันตกจะเนื้อไม้สีเหลืองทองนานเข้าจะกลายเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอ่อน มีกลิ่นเหมือนหนัง ฟอกเก่าๆ และมีน้ำมันในด้วน มักมีเส้นสีแก่แทรกเสี้ยบตรงเนื้อหง่านและไม่สม่ำเสมอ แข็งพอประมาณ แข็งแรงทนทานที่สุด ปลูกมอดไม่ทำอันตราย นำไปเลือบไส้กับตอกแต่งง่าย แกะสลักได้ดี ซักงานได้ง่าย และดีมาก เป็นไม้ที่ผู้ใช้แห้งได้ง่ายและอยู่ตัวดี น้ำหนักโดยประมาณ 640 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไม้สักเป็นไม้ที่นิยมมากในการทำเครื่องเรือน ทำบานประตู หน้าต่าง ทำเรือ แกะสลักต่าง ๆ ปริมาณที่ทำออกจำหน่ายขึ้นมาพอสมควร ไม้สักเป็นไม้ที่เป็นสินค้าขายออกและเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศมาก ในสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่ที่บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำໄครร์ อําเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสูง 51 เมตร วัสดุรอบต้นได้ 10.58 เมตร ใช้คุณภาพแข็งโดยรอบด้านไม้ไม่น้อยกว่า 8 คน กรมป่าไม้ได้ประมาณอายุต้นสักนี้ไว้ไม่น้อยกว่า 1,500 ปี

ไม้ชัก

เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณ ขึ้นทั่วประเทศไทยแต่ทางภาคเหนือ ลักษณะเนื้อไม้น้ำตาลอ่อนถึงแก่ เสี้ยบตรงพอประมาณ เนื้อหง่านและสับสน แข็งพอประมาณหนีบวานทาน นำไปเลือบไส้กับตอกแต่งได้ยาก บางครั้งเรียกว่า เตึงคง น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 961 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำหมอนรองรับไฟ ใช้ก่อสร้าง เช่น ทำโครงสร้าง ตง คาน โครงหลังคา พื้น เป็นต้น

ไม้เคียง

เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงตรง ขึ้นชุกชุมในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ บางแห่งใหญ่ วัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ได้ถึง 3 เมตร ลักษณะเนื้อไม้สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอ่อน ทึ้งไว้นานเป็นสีน้ำตาลแก่ หรือเกือบดำ เสี้ยบก่อนข้างสันเนื้อละเอียดแข็ง หนีบ หงัก แข็งแรงมาก ใช้ในน้ำได้ทนทานดี นำไปเลือบไส้กับตอกแต่งได้ค่อนข้างง่าย น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 800 – 990 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำหมอนรองรับไฟ โครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมาก เช่น สะพาน แพ พื้น ใช้ในที่แข็งทนเดทดันฟันดีมาก

ไม้มะค่าແຕಡ

เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดสูงใหญ่ ขึ้นประปรายในป่าแดงและป่าเบญจพรรณ ลักษณะทั่วไปเนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลแก่ เลื่อยทึ้งไว้นานสีจะเข้มขึ้น มีเส้นเสี้ยบผ่านมีสีแก่กว่าสีพื้น เสี้ยบสับสน เนื้อค่อนข้างหง่านแต่สม่ำเสมอเป็นมันเลื่อม แข็งและทนทานมาก ทน模ดปลวกได้ดี เลือบไส้กับตอกแต่งได้ยาก ถ้าตอกจะปูลงในแก่นไม้จะดอกໄได้ยากและปักจะคงดี

ความแข็งแรงของไม้ น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,090 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ทำให้มอนเรารถไฟ ทำเครื่องเกวียน เครื่องไอน่า เครื่องเรียน เป็นต้น
ไม้ประดู่

เป็นไม้ต้นสูงใหญ่ ขึ้นในเบญจพรรณชั้นและแล้งทั่วไปเว้นแต่ทางภาคใต้ มีชุกชุมทางภาคเหนือ และภาคอีสาน ลักษณะเนื้อไม้สีแดงอมเหลืองถึงสีแดงอ่อนๆ สีเส้นเดียงแก่กว่า ตีพื้น บางทีมีลวดลาย สวยงามมากเสียงสับสนเป็นริ้ว เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งและทนทาน ไส้กบตอกแต่งได้ดีและซักเงาได้ดี น้ำหนักโดยเฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ในการก่อสร้าง ทำเกวียน เครื่องเรือนที่สวยงามทำจากปูมประดู่ ทำด้ามเครื่องมือและสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องการความแข็งแรง ทนทาน ในประเทศจีนและญี่ปุ่นนิยมใช้ทำเครื่องเรือนกันมาก ไม้ประดู่ ส่วนใหญ่คือประดู่แดง หรือประดู่เหลือง ความแข็งไก่สืบสืบกันไม่ดัง แต่ยืดหยุ่นอยกว่า

ไม้เนื้อแข็งปานกลาง

มีหลายชนิด เช่น ไม้ยางไม้กระบอกหรือไม้กะบากไม้กระห้อน และอื่น ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่ควรทราบดังต่อไปนี้

ไม้ยาง

เป็นต้นไม้สูงใหญ่สูงชั้นดูด ไม่มีกิ่งที่ลำต้น มักขึ้นเป็นหมู่ในป่าดิบชื้น และที่ด้ำชุ่มชื้นตามบริเวณไถลเดียงแม่น้ำลำธารในป่าดิบและป่าอื่น ๆ ทั่วไป ต้นยางชนิดสามารถเผาอาบน้ำมันยางได้ (แต่เป็นคนละชนิดกับต้นยางพารา) ลักษณะเนื้อไม้สีแดงเรือหรือสีน้ำตาลหม่น เสียงมักตรง เนื้อหายน แข็งปานกลาง ใช้ในรัม ทนทานดี เลือยไส้กบ ตกแต่งได้ดี น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 650 – 720 กิโลเมตรต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น ใช้เป็นไม้ฝ่า ไม้ครัว ฝ้าเพคาน ครัวฝ่า เป็นต้น

ไม้กระบอกหรือไม้กะบาก

เป็นต้นไม้สูงใหญ่ ขึ้นประปรายในป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณชั้นทั่วประเทศ ทางพุกยศาสตร์จะมีอยู่หลายชนิด แต่ในส่วนนี้ไม้มีและการใช้มีลักษณะคล้ายคลึงมาก ใช้ร่วมกันได้ดี ลักษณะเนื้อไม้โดยรวมมีสีตั้งแต่น้ำตาลเหลืองถึงน้ำตาลอ่อนแגםแดงเรืออยู่ ๆ เสียงตรงเนื้อหายนแต่สม่ำเสมอ แข็งเหนียว เด้งพอประมาณ เลือยไส้กบตอกแต่งได้ไม่ยาก แต่มีข้อเสียคือเนื้อเป็นทรากทำให้กัด เครื่องมือ ผึ้งแห้งง่ายและไม่ค่อยเสื่อมเสีย น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 600 กิโลเมตรต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีตได้ดี เพราะถูกน้ำแล้วไม่บิดงอหรือโค้ง ทำเครื่องเรือนราคากู ทำกล่องใส่ของเก้าอี้ เป็นต้น

ไม้ชูนแพร์ก

เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นประปรายตามป่าดิบชืนทางภาคตะวันออกและแถบภาคกลาง เนื้อไม้มีเมือเกือบ/ ตัดใหม่ ๆ จะเป็นสีแดงเข้ม เมื่อทิ้งไว้ถูกอากาศจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแดง เป็นมันเลื่อมเสี้ยวนัก ตรงและสม่ำเสมอเป็นริ้วห่าง ๆ เหนียวแข็ง ใช้ในรัมทนทานดี เลือบไส้กบตกแต่งได้ง่าย ขั้นเงาได้ดี น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 640 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ก่อสร้าง เช่น ทำฟัน/ฝา เป็นต้น

ไม้สนทรี

เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ขึ้นในป่าดิบชืนและป่าป่าร่องชืน ลักษณะไม้สีชมพูอ่อนถึงน้ำตาลแกมน้ำเงิน เป็นมันเลื่อม เสี้ยวนครงหรือเป็นลูกคลื่นหรือสับสนบ้างเล็กน้อย เนื้อหง่านปานกลาง เลือบผ้าใส่ตกลงแต่งได้ง่าย น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 575 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำไม้พื้น เพดาน และฝาทำเครื่องเรือน หินใส่ของค่าง ๆ เป็นต้น

ไม้มะม่วงป่า

เป็นต้นไม้ใหญ่ ขึ้นห่าง ๆ กันในป่าดิบชืนและป่าเบญจพรรณ หรือตามที่ชุ่มชื้นทั่วไป ลักษณะเนื้อไม้มีเมือแก่นมากนัก สีน้ำตาล ใหม่ เสี้ยนค่อนข้างตรง เนื้อเป็นมันเล็กน้อย แข็งเหนียวใช้ในรัมทนทานดี เลือบไส้กบง่าย น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำเครื่องเรือน หินใส่ของ ไม้บรรทัด ปอกอโกมาเป็นแผ่นบาง ๆ ใช้ทำไม้อัด เป็นต้น

ไม้กระท้อน

เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นตามป่าดิบชืนทั่วประเทศ ลักษณะเนื้อไม้สีแดงเรื่อง ๆ ปนเทา เสี้ยนไม้ตรงเนื้อค่อนข้างหยาด แข็งแรงปานกลาง ใช้ในรัมทนทานพอสมควร เลือบไส้กบตกแต่งได้ง่าย ขัดและขัดเงาได้ ผงให้แห้งได้ง่าย แต่หดตัวมาก ใช้ทำพื้น เพดาน เครื่องเรือน เป็นต้น

ไม้เนื้ออ่อน

มีหลายชนิด เช่น ไม้สยาขาว ไม้กานเหลือง ไม้มะยมป่า ไม้ดันมะพร้าว ซึ่งคุณสมบัติและประโยชน์ที่ควรทราบต่อไปนี้

ไม้สยาขาว

เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นตามไทรล่ำเขาและบนเขาในป่าดิบทางภาคใต้บางจังหวัด เช่น ยะลา นราธิวาส ลักษณะเนื้อไม้สีชมพูอ่อนแกมน้ำตาลอ่อนแกมแดง มีริ้วสีเก่ากว่าสีพื้น เป็นมันเลื่อมเสี้ยนสับสน เนื้อหง่าน อ่อนค่อนข้างเหนียว ทนทานในรัม เลือบไส้ผ่าได้ง่าย น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 480 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำเครื่องเรือนและส่วนของอาคารที่อยู่ในรัม เปลือกใช้ทำไม้อัดได้

ไม้ก้านเหลือง

เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นตามริมแม่น้ำลำธารหรือในที่ชุ่มน้ำทั่วไป ลักษณะเนื้อไม้สีเหลืองเข้มถึงสีเหลืองปนแสด เส้นตรงละเอียดพอประมาณและอ่อน เลื่อยไส้กันได้ง่าย ซักเจาได้ดี น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 540 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำพื้น ฝ้า เครื่องเรือน หินใส่ของ เป็นต้น

ไม้มะยมป่า

เป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นประปรายในป่าดิบชื้นหรือป่าเบญจพรรณชื้นทั่วไป ลักษณะเนื้อไม้ไม่มีแก่นสี ถ้าถูกอาการคนงาน ๆ สีจะน้ำดันขึ้น เส้นตรง เมื่อหยาน แต่สม่ำเสมอและอ่อน ไส้กันได้ง่าย น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำกานไม้ขีดไฟ หินใส่ของ ปัจจุบันใช้ทำเครื่องเรือนต่าง ๆ

ไม้ตันมะพร้าว

เนื้อมีความหนาแน่น ใช้เป็นโครงสร้างได้ ความหนาแน่นคงริมมีมากกว่าตระกลางดัน ตอนกลาง ๆ มีความหนาแน่น 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ตอนริมมีความหนาแน่นถึง 600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

1.5 โครงสร้างของเนื้อไม้

การเจริญเติบโตของต้นไม้ต้องอาศัยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ราก ซึ่งทำหน้าที่ยึดกับพื้นดินให้ต้นไม้ไม่ล้มและดูดสารอาหารส่งผ่านลำต้นไปสู่ใบ ลำต้น ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของต้น ลำเลียงสารอาหารไปยังใบทุกส่วน และสุดท้ายคือ ใบ ทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์เพื่อนำมาปั้นอาหารเสร็จแล้วส่งกลับไปยังเยื่อเจริญซึ่งอยู่ในลำต้นทำให้ลำต้นมีการเจริญเติบโต

โครงสร้างของต้นไม้ประกอบด้วยเซลล์ (cell) หรือเส้นใย (fiber) ในลักษณะต่าง ๆ เกาะยึดกันจนเป็นรูปลำต้นขึ้นมา ถ้าเราแบ่งเซลล์ออกตามลักษณะการเรียงตัว จะสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ เซลล์ที่เรียงตัวยาวไปตามลำต้น เรียกว่า เซลล์ไม้ (wood cell) ส่วนเซลล์ที่เรียงตัวไปตามแนววงของลำต้น เรียกว่า เซลล์รังสี (ray cell) นอกจากนี้เซลล์ต่าง ๆ ยังสามารถแบ่งหน้าที่ออกได้อีก 3 ชนิด คือ

เซลล์ลำเลียง (conducting tissue) เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงธาตุอาหารต่าง ๆ โดยทั่วไปจะเป็นเซลล์ขนาดใหญ่ที่มีผนังบาง

เซลล์ค้ำจุน (supporting tissue) เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่ลำต้น โดยทั่วไปจะเป็นเซลล์ขนาดเล็ก แต่ผนังเซลล์หนา

เซลล์สะสม (storage tissue) เป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่สะสมอาหารไว้ในลำต้น โดยทั่วไปจะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างเหลี่ยมแบบ แต่ผนังเซลล์บาง

ลักษณะการเรียงตัวของเซลล์อาจจะเรียงตัวตามยาวขนาดกับลำต้นหรือห่วงกับลำต้นที่ได้ขึ้นอยู่กับไม้เดลัชnid ตัวเซลล์นี้จะประกอบด้วยพนังเซลล์ (cell wall) และเยื่อชีวิต (protoplasm) อยู่ภายในเซลล์ เมื่อเซลล์เจริญเติบโตจะขยาย และเยื่อชีวิตจะกล้ายเป็นเนื้อไม้ สำหรับพนังเซลล์นี้มีส่วนประกอบของสารเซลลูโลส (cellulose) ประมาณ 60% ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่พนังเซลล์ และลิกนิน (lignin) ประมาณ 30% ซึ่งอยู่ระหว่างเซลล์ต่อเซลล์ ทำหน้าที่เชื่อมประสานเซลล์ต่อเซลล์ ทำหน้าที่เชื่อมประสานเซลล์ให้ติดกันเป็นเนื้อไม้ นอกนั้นเป็นส่วนประกอบจากสารอื่น ๆ การเจริญเติบโตของต้นไม้เกิดจากการเพิ่มเซลล์ทางสูงของลำต้นมากกว่าทางด้านข้าง การเจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละรอบไปทำให้เกิดเส้นวงปีที่มีสีเข้ม แต่ถ้าปีใดแล้งมากก็มีสีจางลง

1.6 ส่วนประกอบของหน้าตัดไม้

หน้าตัดตามยาวของต้นไม้ ประกอบด้วย

ไส้ไม้ หรือ ใจไม้ (Pith) เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางลำต้นของต้นไม้ เป็นจุดที่เริ่มการเจริญเติบโตของต้นไม้ทำให้เกิดลำต้น กิ่งก้านและใบ เมื่อต้นไม้มีอายุมากแล้วไส้ไม้ก็จะกล้ายเป็นโพรง ในแต่กล สมบัดของไม้อ้วรับกำลังได้ดี และถือว่าเป็นไม้ที่มีค่าหิน จะไม่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง

ไม้แก่น (Heartwood)

เป็นส่วนที่อยู่ดัดออกมาจากไส้ไม้ แก่นไม้มีค่าของตัวเองต่าง ๆ ของต้นไม้ที่ไม่ทำงานแล้ว และจะเป็นเป็นโครงสร้างให้กับลำต้น ส่วนของไม้แก่นนี้จะมีเนื้อสีเข้มเนื่องจากยังมีสารอาหารต่าง ๆ ตกค้างอยู่ ไม้แก่นเป็นไม้ที่นำมาใช้รับกำลังได้ดีในงานก่อสร้างต่าง ๆ

กระพี (Sapwood)

เป็นส่วนที่อยู่ดัดออกมาจากไม้แก่น อยู่ระหว่างเปลือกชั้นในกับไม้แก่น เนื้อกระพีจะมีสีจางกว่าไม้แก่น กระพีเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงธาตุอาหารต่าง ๆ ไปสู่ใบและเป็นที่เก็บสะสมอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตเนื้อไม้ที่หงอกขึ้นมาใหม่ก็ทำหน้าที่แทนกระพีเดิม และกระพีเดิมก็จะกล้ายเป็นไม้แก่น

เยื่อเจริญ (Cambium)

เป็นเซลล์บาง ๆ ที่มีชีวิตอยู่ระหว่างกระพีกับเปลือกชั้นใน การเจริญเติบโตของเนื้อไม้และเปลือกไม้เกิดจากการแบ่งเซลล์ของเยื่อเจริญ โดยเซลล์เยื่อเจริญที่แบ่งอยู่ด้านในก็กล้ายเป็นเนื้อไม้ ส่วนเซลล์ที่แบ่งด้านนอกก็จะกล้ายเป็นเปลือกชั้นในที่อยู่ ขยายด้วยความเติบโตของลำต้นและไปด้านเปลือกชั้นนอกให้แตกเป็นร่องรอยต่าง ๆ ตามที่เราเห็นกันทั่วไป

เปลือกชั้นใน (Inner bark)


เป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วจากใบไปเลี้ยงลำต้นส่วนต่างๆ ให้เจริญเติบโต

เปลือกชั้นนอก (Outer bark)

เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของลำต้น เป็นเซลล์ที่ตายแล้วและแห้งแข็งทำหน้าที่ห่อหุ้มลำต้นไว้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อลำต้น เช่น การเสียดสี การกัดแทะ อุณหภูมิ

เส้นวงรอบปี (Annual growth ring)

เส้นวงรอบนี้เป็นเส้นที่บ่งบอกถึงแนวคืบของไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นมาในแต่ละรอบปีหรือแต่ละฤดู ในท้องถิ่นที่มีความอุดมสมบูรณ์มากจะระยะห่างของเส้นวงนี้จะห่างมาก สีของเส้นจะจาง แต่ถ้าท้องถิ่นใดแห้งแล้งไม้อุดมสมบูรณ์ เส้นวงรอบก็จะถูกบ่งบอกถึงการเติบโตที่ช้า สีของเส้นจะเข้มโดยทั่วไปประมาณกันว่าเส้นวงรอบหนึ่งเส้นจะเท่ากับอายุของต้นไม้หนึ่งปี ยกเว้นต้นไม้บางชนิด เช่นไม้สัก ในหนึ่งปีอาจมีถึงสองวง หรือต้นไม้ที่เกิดในร่องรอยการทำให้การเจริญเติบโตไม่ครบวงรอบ



© 2006 Merriam-Webster, Inc.

รูปที่ 1.3 ส่วนประกอบของหน้าตัดไม้

1.7 ลายไม้และตำแหน่งของไม้

ลายไม้

การนำไม้มาใช้งานเริ่มจากการตัดโค่นต้นไม้และเราเรียกว่า ชุง เมื่อนำชุงมาแปรรูปโดยการผ่าหรือเลื่อย จะได้ไม้แปรรูปที่มีลาย (ในทางวิศวกรรมก่อสร้างเรียกว่า เสียงไม้) ต่าง ๆ กันตามลักษณะของการผ่าตามรูปข้างล่างนี้

ตำแหน่งของไม้

ไม้ที่ผ่านการแปรรูปมาแล้ว ก่อนที่จะนำไปใช้งานก่อสร้าง ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นไม้ ไม้ไม่มีตำแหน่งมากเกินมาตรฐานที่กำหนด เพราะจะส่งผลต่อการรับมือลังของไม้long ตำแหน่งของไม้ long เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ๆ ดังนี้

สาเหตุที่หนึ่ง เกิดจากค้านชีววิทยา เช่น
เชื้อร้า

เชื้อร้าเป็นพืชชนิดมีลักษณะเป็นรากฟอยลุกตามไปเรื่อย ๆ เจาะกินเซลลูโลสในเนื้อไม้เป็นอาหารทำให้เนื้อไม้ผุซึ่งเชื้อร้าเจริญเติบโตได้ด้วยอาศัยความชื้น อุณหภูมิและอากาศที่เหมาะสมจะเร่งให้เวลาไม้ที่อยู่ใกล้ ๆ พื้นดินหรือกึ่งเปียกกึ่งแห้งจะช่วยให้เชื้อร้าเจริญเติบโตได้ดี

แบบที่เรียบ

เป็นพวกรที่แกะกินอาหารอยู่บนผิวไม้ ไม่เป็นตัวที่เป็นสาเหตุให้ไม้ผุโดยตรง แต่ถ้าผิวไม้ถูกเกิดชนพิวรรงจนลึกลงไปก็ทำให้ไม้เกิดความเสียหายได้

ปลวกหรือแมลงเม่าที่เราเรียกว่ากันดี ปลวกมีอยู่สองชนิดคือปลวกที่ชอบอยู่ใต้ดินคือ ทำรังใต้ชั้นมาตรฐานบ้าน กับปลวกที่มีบีกซึ่งมาทำรังใต้หลังคาบ้าน ปลวกเป็นแมลงที่กัดกินทำลายไม้ทั้งท่อนได้อย่างรวดเร็ว

มอด

เป็นแมลงปีกแข็งตัวเล็ก ๆ ชอบกินเฉพาะเปลือกที่มีในเนื้อไม้ แต่ไม่กินเนื้อไม้เหมือนกับปลวก ความรุนแรงของการทำลายไม้จึงน้อยกว่า เรามักจะพบเศษขุยคล้ายผงแป้งร่วงหล่นเป็นกองเล็ก ๆ ใกล้ๆ กับชิ้นไม้นั้น ก็จะพบว่ามีรูเล็ก ๆ เท่ารูเข็มเต็มไปหมดซึ่งก็คือรูที่มอดจะเข้าไปกินแป้งแล้วถ่ายออกมานอก

เพรีง

เพรีงเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำชายฝั่งทะเล อาศัยไม้ที่ปักอยู่ในทะเล เช่น สะพานเรือ ท่าเทียบเรือ เสาบ้านชาวทะเล ฯลฯ เป็นที่อยู่อาศัยโดยกัดเจาะไม้ให้เป็นรูเพื่อฝังตัวอยู่ข้างใน ไม่ท่อนใดที่มีเพรีงเกาะอยู่มากก็อาจถูกเจาะจนหักพังไปได้

สาเหตุที่สอง เกิดจากค่านฟิสิกส์ เช่น

ตาไม้ (Knots)

ตาไม้คือส่วนที่กิ่งไม้ยื่นออกมาจากลำต้น ตาไม้ทำให้ความต่อเนื่องของเส้นใยต้องสุดลง หากของตาไม้มีผลเสียด้วยการรับกระแทก ตาไม้ที่อยู่ในเสาและรับแรงอัดอาจมีผลเสียน้อย แต่ถ้าไม้อยู่ในคนจะเป็นผลต่อการด้านท่านแรงดด

รอยปริ (Checks)

หมายถึงรอยแตกของไม้ตามแนวเส้นหรือแนวรากไม้ของก้นเส้นวงปี รอยแตกนี้เกิดจากการหดตัวของไม้ที่ความชื้นไม่เท่ากัน จะพบรอยแตกนี้มากที่บริเวณปลายไม้ จะไม่ค่อยมีผลต่อการรับกระแทกอัดแต่มีผลเสียต่อกำลังต้านทานแรงเฉือนและแรงดึงดึงตั้งจากเส้น

รอยร้าว (Shakes)

หมายถึงรอยแตกของไม้ตามแนวยาวระหว่างเส้นวงปี รอยแตกนี้เกิดขึ้นในขณะที่วงปีกำลังจะงอกขึ้นมาใหม่แล้วกิมมลิมแรงพัดให้ต้นไม้โขกไปมา ทำให้วงปีเก่ากับวงปีใหม่แตกติดกันได้ไม่สนิท

การป้องกันและการรักษาเนื้อไม้

การผุของไม้เกิดจากการกระทำของฟิงไจ (Fungi) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มุ่งทำลายไม้ โดยทำการกัดกินเยื่อไม้ (Tissue) เป็นอาหาร ทำให้ไม้ผุพังเนื่องจากเนื้อไม้ขาดไขไม้คอียีดเหนี่ยว การผุของไม้เกิดจากปัจจัยเสริม 4 ประการ คือ

- 1) มีอาหารที่ฟิงไจชอบ
- 2) มีอุณหภูมิที่พอเหมาะสมกับฟิงไจ
- 3) มีปริมาณอากาศที่เคลื่อนไหวน้อย
- 4) มีสภาพความชื้นที่พอเหมาะ

ทั้ง 4 ประการนี้ถ้าขาดปัจจัยใดไป การทำลายของฟิงไจก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จาก การที่เคยมีการบุคคลทางโบราณคดี พนท่อนชุงในสมัยโบราณที่ใช้ทำเป็นฐานกำแพงเมืองจมอยู่ได้ดิน

นับร้อยปี ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการผุเปื้อย เป็นพระจุลจอมอัญได้ดินและมีน้ำท่วมขังอยู่ต่ำดิน
ปราศจากอากาศ

การป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่ต้องสุดก็คือ การให้อาหารของฟังไจเป็นพิษ โดยการอาบน้ำอัดหรือ
ทาน้ำยาที่เป็นพิษเข้าไปในเนื้อไม้ สามารถแบ่งได้ 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ

วิธีที่หนึ่ง การอาบน้ำยา เป็นวิธีการอาบน้ำยาให้กับไม้ทั้งที่เป็นชุงหรือผ่านการแปรรูปมาแล้วก็
ได้ โดยนำไม้ที่ต้องการอาบน้ำยาลงไปแช่ในถังอัดน้ำยา ซึ่งจะทำการอัดน้ำยาด้วยแรงอัดภายในถังทำให้
น้ำยาสามารถซึมเข้าไปในเนื้อไม้ในอย่างทั่วถึง การอัดน้ำยาข้างสามารถแบ่งออกได้อีก 2 วิธี คือ

การอัดน้ำยาแบบเต็มเซลล์ (Full cell process) การอัดน้ำยาด้วยวิธีนี้เพื่อต้องการให้น้ำยาสามารถ
ซึมเข้าไปในเซลล์เนื้อไม้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ กรรมวิธีเริ่มจากการทำไม้เข้าไปในถังแล้วทำการใส่
อากาศและน้ำยาในเซลล์ไม้ออกให้หมดด้วยระบบสูญญากาศ จากนั้นจึงปล่อยน้ำยาเข้าถังด้วยแรงดัน^{กรอง}
ถึง 7 – 13 กก./ตร.ซม. ที่อุณหภูมิประมาณ 80 – 100 °C เพื่อให้น้ำยาอัดเข้าไปในเนื้อไม้ได้ทั่วทุกเซลล์
นานประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง จากนั้นก็ลดแรงดันและปล่อยน้ำยาออกจากถัง ขณะเดียวกันก็ทำสูญญากาศ
อีกครั้งเพื่อให้เนื้อไม้แห้ง แต่ในภายหลังอาจมีน้ำยาไหลเข้มออกมาน้ำได้

การอัดน้ำยาแบบไมเต็มเซลล์ (Empty cell process) เป็นการอัดน้ำยาเพียงเพื่อให้น้ำยาซึมเข้าไป
ในเซลล์และเกาะติดอยู่ตามผิวของผนังเซลล์เท่านั้น โดยภายในช่องเซลล์ไม้จะว่างเปล่าไม่มีน้ำยา
กรรมวิธีเริ่มจากการนำไม้เข้าไปในถังแล้วให้อากาศอัดเข้าไปในถัง อากาศที่อัดเข้าไปจะเข้าไปอยู่ใน
เซลล์ต่าง ๆ ของเนื้อไม้ด้วยแรงอัดประมาณ 2 – 7 กก./ตร.ซม. จากนั้นปล่อยน้ำยาเข้าถังด้วยแรงอัดที่สูง^{กรอง}
กว่าครั้งแรกประมาณ 7 – 14 กก./ตร.ซม. ปล่อยให้น้ำยาซึมเข้าไปในเนื้อไม้จนเต็มจากนั้นก็ถอด
ความดันภายในถังลงและปล่อยน้ำยาออกจากถัง ขณะเดียวกันเซลล์ไม้ที่ถูกอากาศอัดไว้ตอนแรกก็จะ^{กรอง}
ขยายตัวและขับน้ำยาออกมากจากช่องเซลล์ จากนั้นก็ทำสูญญากาศอีกประมาณ 30 – 45 นาที ก็จะทำให้
เหลือน้ำยาเพียงที่ผิวของเซลล์ไม้ทำให้ไม้แห้งและไม่มีน้ำยาไหลเข้มออกมาน้ำภายในภายหลัง วิธีนี้เป็นที่นิยม^{กรอง}
ในปัจจุบัน

วิธีที่สอง การทาหรือการพ่น เป็นวิธีการที่ง่ายและค่าใช้จ่ายต่ำ โดยการเอาแปรงทาหรือเครื่อง
พ่นหรือยกชิ้นไม้จุ่มหรือแช่ลงในถังน้ำยา การทาหรือพ่นควรทำอย่างน้อยสองครั้ง ซึ่งน้ำยาจะซึม
เข้าเนื้อไม้ได้ไม่ลึกนัก และควรเป็นน้ำยาชนิดที่ดูดซึมได้เร็ว วิธีนี้อาจได้ผลไม่เต็มร้อย แต่ก็สามารถ
บันทึกราบเดินโดยของจุลินทรีย์ได้หรือทำให้ฟังไจเข้าไปไม่ได้ การผึ้งไม้ให้แห้งก่อนการทาหรือพ่นจะ
ช่วยให้น้ำยาซึมซึบเซลล์ไม้ได้ดีขึ้น และต้องระวังการแตกฉีก ร้าว ของไม้ เพราะเป็นทางเข้าของฟังไจได้

1.8 น้ำยารักษาเนื้อไม้

น้ำยาหรือสารเคมีที่นำมาใช้ในการป้องกันรักษาเนื้อไม้มืออยู่หลายชนิด ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานนั้น ๆ

ตรีโอโซด (Coal-tar creosote) เป็นน้ำมันซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิน ถ่านหิน มีสีดำหรือสีน้ำตาล มีคุณสมบัติในการรักษาเนื้อไม้ เพราะเป็นสารที่มีพิษต่อเชื้อราและแมลงต่าง ๆ แทรกซึ้นเข้าเนื้อไม้ได้ง่าย หาได้ง่าย แต่มีกลิ่นเหม็น ไม่ละลายในน้ำ ทาสีทับไม้ได้ เหมาะสมสำหรับการทาเสา擎 โคนเสาได้ดูน้ำดี หรือโครงหลังคาบนฝ้าเพดาน พลิกกัณฑ์ที่เป็นที่รักษาดีคือขี้ห้อโซลิกนั่ม

ชิงค์คลอร์ไรด์ (Zinc chloride) เป็นผงสีขาว หาได้ง่าย ราคาถูก ไม่มีกลิ่น ทาสีทับไม้ได้ เนื้อไม้ที่รับสารนี้เข้าไปช่วยทำให้ทนไฟได้ดีขึ้น ละลายในน้ำได้ ไม่หนาแน่นงานในที่โล่งแจ้ง ต้องเป็นไม้ที่แห้ง มีคุณสมบัติในการป้องกันพวกเห็ดราและแมลงเจา ไม้ด่าง ๆ ยกเว้นปลวก เหมาะสำหรับงานไม้ที่อยู่ในที่รุ่ง ไม่สัมผัสกับพื้นดิน

น้ำมันปิโตรเลียม (Petroleum) เป็นน้ำมันปิโตรเลียมดิน หรืออาจใช้น้ำมันเครื่องเก่า ๆ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ที่เราเรียกว่า “น้ำมันปิโตรเลียม” ไม่สามารถกันน้ำมันครีโอโซดในสัดส่วนต่อครึ่ง เพื่อทำให้ทาได้ง่าย ขึ้น มีคุณสมบัติป้องกันแมลงเจา ใช้และป้องกันการ腐烂 ใช้ในการทาหมอนรองร่างรถไฟ ทาไม้หรือเสาที่สัมผัสกับพื้นดิน ในสมัย古時候 นำเอาน้ำมันปิโตรเลียมมาทาแบบหล่อเพื่อป้องกันไม้ให้คงรีดเกราะติดกับไม้แบบ แต่ปัจจุบันนี้เลิกใช้ไปแล้ว เพราะทำให้คอนกรีตแตกง่าย และทำให้การ耘บุ่นไม่เกิดเนื้อคอนกรีต

โซเดียมฟลูอิไดร์ไซด์ (Sodium fluoride) เป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ดี แต่ไม่ควรใช้ในที่ที่มีหินปูน เพราะจะทำให้เกิดปฏิกิริยาจัดด้วยเป็นตะกอน ไม่เหมาะสมกับงานที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง มีคุณสมบัติในการรักษาเนื้อไม้ เช่นเดียวกับชิงค์คลอร์ไรด์

สาร arsenic (Arsenic) เป็นสารที่เป็นพิษต่อแมลงและราต่าง ๆ การทาสาร arsenic บนเนื้อไม้ต้องระวัง เพราะจะมีแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้น ๆ

นอกจากนี้ยังมีน้ำยาหรือสารเคมีอีกหลายชนิดขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ต้องเลือกให้เหมาะสม สำหรับ พลิกกัณฑ์ที่รักษาเนื้อไม้ที่เป็นที่รักกัน เช่น ชาโคลินของทีโอล และเซลล์ไครท์ของบริษัทเซอร์วูด ใช้ป้องกันปลวก มอด เชื้อรา และแมลงต่าง ๆ ทิมเบอร์ชิลด์ของทีโอล ใช้ป้องกันเชื้อราและกันน้ำซึ่งเข้าเนื้อไม้ ฯลฯ และพลิกกัณฑ์ที่ป้องกันเฉพาะผิวไม้ เช่น สีน้ำมันต่าง ๆ น้ำมันวนิช บูนิเทน แซคแลค แล็คเกอร์ เป็นต้น



1.9 เป้าหมายและวัตถุประสงค์

- 1.9.1 เพื่อศึกษาวิธีการรับกำลังในการต่อไม้ขุкалิปตัส
- 1.9.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำไม้ขุкалิปตัสมาใช้เป็นองค์อาคาร และใช้งานก่อสร้าง

1.10 ขอบเขตการศึกษาของโครงการ

- 1.10.1 ทดสอบกำลังแรงดึงด้านท่านการดอน ของไม้โดยมีการใช้อุปกรณ์ช่วยยึดต่อไม้
- 1.10.2 ทดสอบกำลังแรงด้านท่านด้านข้าง ของไม้โดยมีการใช้อุปกรณ์ช่วยยึดต่อไม้

1.11 แผนการดำเนินการ

- 1.11.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- 1.11.2 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการทำโครงการ
- 1.11.3 ทำการทดสอบตัวอย่างการบีดต่อไม้ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
- 1.11.4 วิเคราะห์ผลการทดลอง
- 1.11.5 สรุปและวิเคราะห์ผลการทดลอง
- 1.11.6 ขั้นทำรายงานและนำเสนอโครงการ

1.12 ประชี้ใช้ชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.12.1 การใช้ไม้ขุкалิปตัสทดแทนไม้ประเภทอื่นที่หายากและมีราคาแพง เพราะไม้ขุкалิปตัส มีราคาถูก เมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่น จะเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างได้
- 1.12.2 ทราบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของไม้ขุкалิปตัส เพื่อการใช้ในงาน ก่อสร้าง

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ไม้ที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร [2][7][12]

ไม้ที่แปรรูปแล้วและนำมาใช้ในงานก่อสร้าง ดังนี้เป็นต้นนั้น มีรายละเอียดดังนี้

ไม้กระดาน (Planks)

เป็นลักษณะของแผ่นไม้แบบ ๆ ใช้สำหรับทำเป็นพื้นบ้าน หรือใช้เป็นผาบ้าน เชิงชาบ, ปั้นลม สำหรับไม้พื้นมากเป็นขนาด $1'' \times 4'', 1'' \times 6'', 1'' \times 8''$ ฯลฯ สำหรับฝ่าหรือเชิงชาบ อาจเป็นขนาด $\frac{1}{2}'' \times 6'', \frac{3}{4}'' \times 8''$ ฯลฯ ชนิดไม้ที่นิยมนำมาใช้ เช่น ไม้แดง, ไม้เต็ง, ไม้ตะเกียงทอง, ไม้ยางขาว เป็นต้น

ไม้คานหรือตง (Beams or Joists)

เป็นไม้ที่ต้องทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักจากพื้น จึงต้องเป็นไม้ประเภทเนื้อแข็งเท่านั้น ขนาดโดยทั่วไปของตง เช่น $1\frac{1}{2}'' \times 5'', 2'' \times 6'' @ 0.50$ ส่วนขนาดของคานหัวไว เช่น $2'' \times 6'', 2 - 2'' \times 6'', 2'' \times 8'', 2'' \times 10''$ ชนิดไม้ที่นิยมนำมาใช้ เช่น ไม้แดง, ไม้เต็ง, ไม้รัง, ไม้ประดู่, ไม้มะค่าโนมง เป็นต้น

ไม้เสา (Posts)

เป็นไม้ที่ต้องทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักของอาคารทั้งหมด ชนิดของไม้ที่ใช้จึงต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง ถึงแข็งมากเท่านั้น ขนาดของเสาไม่ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น เช่น $4'' \times 4'', 6'' \times 6'', 8'' \times 8''$ หรือ เสากลม ซึ่งมักจะใช้กับบ้านทรงไทยเดิม ชนิดไม้ที่นิยมนำมาใช้ เช่น ไม้แดง, ไม้เต็ง, ไม้รัง, ไม้ประดู่, ไม้มะค่าโนมง เป็นต้น

ไม้วงกบประตูหรือหน้าต่าง (Doors or Windows frame)

ควรเป็นไม้ที่ความแข็งปานกลางและไม่หดตัวได้ง่ายหรืออาจต้องเป็นไม้ที่มีลักษณะสวายงาม เช่น ไม้สัก, ไม้แดง, ไม้มะค่า, ไม้ตะเกียงทอง ขนาดของไม้วงกบมาตรฐานหัวไว เช่น $2'' \times 4''$

ไม้คร่า (stud)

แบ่งเป็นไม้เคร่าสำหรับขัดผังหรือฝา และเป็นไม้เคร่าสำหรับยึดฝ้าเพดาน ซึ่งต้องแบ่งรับน้ำหนักไม่มากนัก ชนิดของไม้ที่ใช้จะเป็นไม้เนื้ออ่อนໄค เช่น ไม้ยาง ขนาดของไม้เคร่าทั่วไป เช่น $1\frac{1}{2}'' \times 3'' @ 0.40\# , @ 0.60\#$

ระแนง (Laths)

เป็นไม้สีเหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ ขนาดหน้าตัดประมาณ $1'' \times 1'', 1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'', 2'' \times 2''$ วางห่างกันถี่ๆ ตามขนาดของกระเบื้องแผ่นเด่นนิค ใช้รองรับกระเบื้องหลังคาขนาดเล็กในสมัยเก่า เช่น กระเบื้องหลังคาบ้านทรงไทย กระเบื้องหลังภาควัดหรือโบสถ์ และในปัจจุบันนี้ระแนงนำมาใช้รองรับกระเบื้องรุ่นใหม่เรียกว่า กระเบื้องโมเนีย และเป็นที่นิยมกันมาก เพราะให้ความแข็งแรง สวยงาม แต่เมื่อน้ำหนักมาก ระแนงในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไปใช้เป็นเหล็กกล่องขนาด $25 \times 25 \times 1.6$ mm., $50 \times 50 \times 1.6$ mm., ฯลฯ ระยะห่างประมาณ $32 - 34$ ซม. เพื่อให้มีความแข็งแรงและรับน้ำหนักกระเบื้องได้ดี และไม่ขัดหรือคดโค้งบิดเบี้ยวเหมือนกับไม้ทำให้ได้แนวกระเบื้องหลังคาที่มีแนวตรงและสวยงาม

แป๊ป (Purlin)

นิยมใช้ไม้ยางสีเหลี่ยมผืนพื้นขนาดหน้าตัดทั่วไป คือ $1\frac{1}{2}'' \times 3'', 2'' \times 4''$ ใช้รองรับกระเบื้องแผ่นใหญ่ขึ้น แต่บางและมีน้ำหนักไม่มาก เช่น กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลูกฟูก ระยะห่างของแป๊ปโดยทั่วไปประมาณ 1.00 เมตร สำหรับกระเบื้องที่ยาว 1.20 เมตร หรือระยะห่าง 1.30 เมตร สำหรับกระเบื้องที่ยาว 1.50 เมตร หรือระยะห่างอาจเป็น 1.50 – 2.00 เมตร ก็ได้ ถ้าเป็นกระเบื้องที่เป็นแผ่นโลหะบาง ๆ (Metal sheet) ซึ่งมีน้ำหนักเบามาก ปัจจุบันมีขอมูลใช้เป็นแป๊ปเหล็กตัวซีบ้าง หรือเหล็กกล่อง ขนาดทั่วไป เช่น C-75 x 40 x 15 x 2.3 มน. หรือ C-100 x 50 x 20 x 3.2 มน. เป็นต้น

จันทัน (Rafters)

จันทันอาจแบ่งการเรียกเป็นจันทันพราง หรือจันทันเอกสาร จันทันเอกสารนี้จะเป็นตัวที่อยู่บนตำแหน่งหัวเสา ส่วนจันทันพรางจะเป็นแต่ละตัวที่อยู่ระหว่างเสาถึงเสา หน้าที่ของจันทันจะเป็นตัวแบ่งรับน้ำหนักจากกระเบื้องหรือแป๊ป โดยทั่วไปจันทันจะเป็นไม้เนื้อแข็งมีขนาดหน้าตัดประมาณ $1\frac{1}{2}'' \times 5'', 2'' \times 6''$ หรืออาจใช้เป็นเหล็กตัวซีหรือเหล็กกล่องขนาด C-125 x 50 x 20 x 3.2 มน., C-150 x 50 x 20 x 3.2 มน. วางห่างกันประมาณ 60 – 80 ซม. ถ้าใช้รองรับกระแนง และวางห่างกันประมาณ 1.00 – 1.20 เมตร ถ้าใช้รองรับแป๊ป

ตะเข็บสัน (Hip rafter) หรือ ตะเข็บร่าง (Valley rafter)

ตะเข็บสันหรือตะเข็บร่างเปรียบเสมือนเป็นจันทันเอกสาร ที่วางอยู่ที่มุมทึ้งสี่มุมของหลังคาทรงปีนหยา ตะเข็บสันหรือตะเข็บร่างจะต้องมีขนาดหน้าตัดความสูงเท่ากับจันทันเพราะจันทันอยู่ทุกดัวจะวิ่งมาหากัน

ตะเข็บสันหรือตะเข็บราง โดยระดับหลังของจันทันและตะเข็บดองเท่ากันเพื่อให้แบปรีอระแนงสามารถถ่วงได้ในระดับเดียวกัน โดยรอบทั้งสี่ด้านของหลังคา และเนื่องจากตะเข็บสันหรือตะเข็บรางต้องแบกรับน้ำหนักจากจันทันหลายตัว แต่ไม่สามารถขยับหน้าตัดให้ใหญ่ขึ้นได้ เพราะต้องรักษาระดับหลังของตะเข็บบันจันทันให้เท่ากัน

จึงมักพบว่าตะเข็บสันหรือตะเข็บรางนั้นจะเป็นสองตัวคู่เพื่อการแบกรับน้ำหนักที่ดี เช่น $2 - 1\frac{1}{2}'' \times 5''$, $2 - 2'' \times 6''$ หรืออาจใช้เป็นเหล็กตัวซีหรือเหล็กกล่องขนาด $2C - 125 \times 50 \times 20 \times 3.2$ มม., $2C - 150 \times 50 \times 20 \times 3.2$ มม. เป็นต้น หรืออาจใช้วิธีเสริมคำยันใต้ตะเข็บสัน/ราง เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและช่วยลดการแย่รอนตัว

อกไก่ (Ridge)

อกไก่ ก็เปรียบเสมือนคานที่อยู่บริเวณส่วนกลางของหลังคาทรงจั่วหรือทรงปืนใหญ่ ทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักจากจันทันทุกด้านทั้งสองด้าน ทำให้ต้องแบกรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ ขนาดของอกไก่โดยทั่วไปเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น $2 - 2'' \times 6'', 2'' \times 8''$ หรืออาจใช้เป็นเหล็กตัวซีหรือเหล็กกล่อง เช่น $C - 150 \times 50 \times 20 \times 3.2$ มม., $2C - 150 \times 50 \times 20 \times 3.2$ มม. เป็นต้น

ตั้ง (King post)

โดยปกติอกไก่จะวางอยู่บนเสาของอาคาร แต่ถ้าตัวแทนของอกไก่อาจจะไม่ตรงกับเสาของอาคาร ก็ต้องมีเสาเสริมขึ้นมารองรับเรียกว่า “ตั้ง” ทำหน้าที่รองรับอกไก่ที่ด้านเสาของตั้งโดยทั่วไปเป็นไม้เนื้อแข็งสี่เหลี่ยมจัตุรัส เช่น $4'' \times 4'', 6'' \times 6''$ หรืออาจใช้เป็นเหล็กซีหรือเหล็กกล่อง เช่น $2C - 100 \times 50 \times 20 \times 3.2$ มม., $2C - 125 \times 50 \times 20 \times 3.2$ มม. วางประกอบเข้าหากันเป็นรูปเส้า

ข้อ (Tie Beam) หรือเรียกว่า สะพานรับดั้ง

กรณีที่ อกไก่ไม่ได้วางอยู่ในตำแหน่งที่มีสามารถรองรับจึงต้องอาศัยดึงเข้ามาแบกรับแทนและถ่ายน้ำหนักต่อไปยังคานที่เข้ามาแบกรับดังอีกทีหนึ่ง คานที่แบกรับดังนี้เรารายกว่า ข้อ ซึ่งข้อนี้ก็จะทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาอาคารต่อไป ขนาดของข้อโดยทั่วไปเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น $2 - 2'' \times 6'', 2 - 2'' \times 8''$ หรืออาจใช้เป็นเหล็กตัวซีหรือเหล็กกล่อง เช่น $2C - 125 \times 50 \times 20 \times 3.2$ มม., $2C - 150 \times 50 \times 20 \times 3.2$ มม. เป็นต้น

อะเส (Stud Beam)

อะเส ก็คือ คานชั้นบนสุดของอาคาร ทำหน้าที่เปรียบเสมือนคานรัศมีรองตัวอาคารและเป็นคานแบกรับน้ำหนักจากจันทันแต่ละตัวด้วย ขนาดของอะเส โดยทั่วไปเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น $2'' \times 6'', 2'' \times 8''$

หรืออาจใช้เป็นเหล็กตัวซีหรือเหล็กกล่อง เช่น C – 125 x 50 x 20 x 3.2 มม., C – 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. เป็นต้น

เชิงชาย, ทับเชิงชายหรือทับปั้นลมหรือปิดกันนก, ปั้นลม (Eaves)

ไม้เชิงชาย

เป็นไม้ที่ใช้ปิดปลายชายคาของจันทันทุกตัวเพื่อให้แนวของชายคาและคูตรง สวยงามและป้องกันการผื้นอยของไม้ที่ปลายจันทันอันเนื่องมาจากถูกเดคหรือฝน

2.2 ทับเชิงชายหรือทับปั้นลมหรือเรียกว่าปิดกันนก [2][7][12]

เป็นไม้ที่ดีทับลงไปบนไม้เชิงชายหรือปั้นลมอีกรังหนึง ซึ่งจะมีการเลื่อยไม้ให้มีส่วนโค้งไปมาให้สอดคล้องกับลอนของกระเบื้องหลังคาแต่ละชนิด เพื่อป้องกันไม้ให้แนกหนูหรือแมลงได้ฯ เข้าไปทำรังได้หลังคาได้

เป็นไม้ที่ดีทับลงไปบนด้านข้างของจันทันตัวนอกสุดของหลังคาที่เป็นทรงจั่ว เพื่อป้องกันไม้ให้จันทันถูกทำลายจากฝนหรือเดค โดยทั่วไปขนาดของเชิงชายและปั้นลม คือ $\frac{1}{4}$ " x 6", $\frac{1}{4}$ " x 8" และขนาดของทับเชิงชายหรือทับปั้นลมหรือปิดกันนก คือ $3/8$ " x 4", $1/2$ " x 6" เป็นต้น

ขนาดของไม้ที่ใสแต่งแล้ว

ขนาดของไม้แต่ละขนาดนั้นเป็นขนาดที่ใช้เรียกขนาดกัน แต่ในสภาพจริง ๆ นั้น ไม่ต้องผ่านการใสแต่งผิวให้เรียบพอประมาณ ขนาดที่ได้จริงจึงเล็กกว่าขนาดที่ปรากฏตามตัวเลขเสมอ มาตรฐาน วสท. 1002-16 กำหนดไว้ให้ดังนี้

ไม้ที่มีขนาดความกว้างหรือความหนาไม่เกิน 15 ซม. ขอมให้ใสเล็กลงได้ 0.95 ซม.

ไม้ที่มีขนาดความกว้างหรือความหนาเกิน 15 ซม. ขึ้นไป ยอมให้ใสเล็กลงได้ 1.27 ซม.

การคำนวณออกแบบขนาดของไม้โครงสร้างที่ต้องการนั้น ต้องใช้ขนาดที่ใสแต่งเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2.3 ประเภทของไม้และกลสมบัติของไม้ [2][7][12]

ไม้ที่เรานำมาใช้มีหลายชนิดและหลายประเภท การรับกำลังกีดกดดันออกไป ฉะนั้นการเลือกใช้ไม้ให้ถูกต้องตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ก็จะก่อให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับประเภทของงานนั้น ๆ ในที่นี้ขอนำมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท. 1002-16) ที่ได้แบ่งชนิดไม้ไว้ 5 ประเภท คือ ไม้เนื้ออ่อนมาก ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อปานกลาง ไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้อแข็งมาก และกลสมบัติค่าง ๆ ของไม้ที่จำเป็นต่อการคำนวณออกแบบโครงสร้าง(เป็นค่าหน่วยแรงที่อยู่ในสภาวะรับน้ำหนักปกติและสภาวะใช้งานที่แห้งตลอดเวลา)

2.4 กลสมบัติของไม้ ที่ต้องนำมาพิจารณา มีดังนี้ [2][7][12]

น้ำหนักไม้ (Weight)

ไม้ที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในงานวิศวกรรมก่อสร้างควรผ่านการผึ่งหรืออบแล้ว ให้เหลือความชื้นประมาณ 12 - 15% โดยน้ำหนัก เพื่อลดปัญหาการบิดตัว หดตัวและแตกปริในภายหลัง

ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)

เป็นกลสมบัติที่มีค่าแตกต่างกันไปตามชนิดของไม้ โดยทั่วไปไม้ที่มีน้ำหนักและความถ่วงจำเพาะสูงมักจะเป็นไม้ที่ให้กำลังสูงกว่าไม้ที่ความถ่วงจำเพาะต่ำ

หน่วยแรงดดด (Bending Stress)

เป็นกลสมบัติที่ใช้กับการออกแบบโครงสร้างประเภทงาน เพื่อให้สามารถกำหนดหน้าดัดที่เหมาะสมที่จะนำรับน้ำหนักบรรทุก

โมดูลัสแตกหัก (Modulus of Rupture)

เป็นการวัดหน่วยแรงดดดเมื่อถูกแรงดดดประดับกระทำจนถึงขีดแตกหัก ค่าประดับที่ได้จะนำไปสู่การพิจารณากำหนดค่าหน่วยแรงดดดที่ยอมให้

โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity)

เป็นกลสมบัติที่ด้านหน้าต่อการโก่งตัวของงานในแนวเดียว โดยทั่วไปไม้ที่ความชื้นมากจะโก่งตัวมากกว่าไม้ที่ผึ่งแห้งดีแล้วเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกเท่ากัน

หน่วยแรงอัดขนานเส้น (Compressive Stress Parallel to Grain)

เป็นกลสมบัติที่ใช้กับการออกแบบโครงสร้างที่ต้องรับแรงอัด เช่น เสา การรับแรงของเสา เปรียบเสมือนมีเสากลวงเล็ก ๆ ของเซลล์ไม้หลาย ๆ เซลล์ช่วยกันยันชึ่งกันและกัน ทำให้รับกำลังได้ดี

หน่วยแรงอัดตั้งฉากเส้น (Compressive Stress Perpendicular to Grain)

เป็นกลสมบัติที่ใช้กับการออกแบบโครงสร้างงานที่ต้องรับแรงอัดเป็นจุด เพื่อตรวจสอบการขุนตัวของเส้นไม้ในขอบเขตยึดหุ้นเท่านั้น เช่น ตงกระทำเป็นจุดบนถนน หรือคานกระทำต่อจุดรองรับเป็นต้น

หน่วยแรงดึงขนานเส้น (Tensile Stress Parallel to Grain)

เป็นกลสมบัติที่ให้ค่าสูงสุดของไม้ในการออกแบบโครงสร้างไม้ ให้ใช้ก้านหน่วยแรงดึงขนานเส้นเหมือนกับหน่วยแรงดึงตัวที่ยอมให้หัก ชนวนในโครงถัก ที่ต้องรับแรงดึง

หน่วยแรงดึงตั้งฉากเส้น (Tensile Stress Perpendicular to Grain)

เป็นกลสมบัติที่ไม่ถูกใช้ในการออกแบบโครงสร้าง

หน่วยแรงเฉือนขนานเส้น (Shearing Stress along Grain)

เป็นกลสมบัติที่ใช้ด้านท่านการแยกออกจากกันของครึ่งบนกับครึ่งล่างของคานไม้และมีค่ามากที่สุดที่ถูกกลางความลึกที่ปลายคานหรือคานที่มีการบากปลายคาน

ตารางที่ 2.1 แสดงชนิดของไม้และกลสมบัติตามมาตรฐาน วสท. 1002-16 [13]

ชื่อไม้/ประเภท	ความถ่วง จำเพาะ	น้ำหนัก กก./ม. ³	หน่วยแรงดึง หรือหน่วยแรง ดึงขนาดเดี่ยวน กก./ซม. ²	ไม้คุณภาพ ความ บีดayerun กก./ซม. ²	หน่วยแรงอัดกก./ซม. ²		หน่วยแรง เฉือน ประจำปี ขนาดเส้น กก./ซม. ²
					ขนาดเส้น ขาวเสี้ยน	ขาวเสี้ยน	
1. ประเภทไม้เนื้ออ่อน มาก							
กะท้อน	0.57	580	485	74,927	194	77	66
จำปีป่า	0.51	500	553	76,102	279	71	157
จิกนม	0.65	630	463	64,644	210	87	163
ເຜິງ	0.53	531	581	89,542	332	55	126
ຍມຫອມ	0.53	530	605	83,864	230	58	95
ຂາງຂາວ	0.70	690	612	89,929	312	65	161
2. ประเภทไม้เนื้ออ่อน							
ກ្រាត	0.87	870	656	92,563	296	105	149
ក្រចេរ	0.71	700	648	88,956	246	104	142
ក្របាក	0.71	740	770	105,017	217	62	80
គម្ពុងខាង	-	590	649	89,438	365	99	148
ທាំង	0.56	550	662	95,374	-	42	164
ພូយໄមី	0.67	570	645	87,152	310	63	101
ພະយន	0.82	730	717	94,099	340	97	135
មាសទេស	-	760	739	113,651	367	65	166
ត៉ក	0.62	630	641	81,573	327	80	134
ឯិននិត	0.65	640	697	92,720	340	77	157
3. ประเภทไม้เนื้อ ปานกลาง							
កវាតា	0.69	690	806	97,770	378	120	136
គម្រោងទុង	0.77	760	816	104,940	354	116	123
គម្រោងអូ	0.86	860	841	94,503	288	170	76
គម្រោងក	0.72	720	808	112,556	374	105	175
ននទី	0.82	810	813	107,931	346	113	68
ພគាន	0.94	940	939	129,800	357	231	208
មគគាត់	0.99	940	939	125,800	357	231	208
ឃុង	0.75	720	806	120,586	364	68	174
រកដី	1.14	1,130	854	111,315	334	155	192
ເពិះ	0.90	900	816	102,754	358	119	211

ตารางที่ 2.2 แสดงชนิดของไม้แลกกลสมบัติ (ต่อ) [8]

ชื่อไม้/ประเภท	ความ ถ่วงจำเพาะ	น้ำหนัก กก./ม. ³	หน่วยแรง ดัดหรือ หน่วยแรงดึง ขนาดเดือน กก./ซม. ²	ไมค์ลัส ความ รีซหุ่น กก./ซม. ²	หน่วยแรงอัคคก./ซม. ²		หน่วยแรง เฉือน ประดับ ขนาด เดือน กก./ ซม. ²
					ขนาด เดือน	ขาว เดือน	
4. ประเภทไม้เนื้อแข็ง							
กันเกรา	0.93	920	999	154,865	388	125	80
แดง	1.05	1,050	1,193	153,129	538	219	120
ตะคร้อไข่	1.11	1,080	1,189	148,141	442	232	135
ตะคร้อหวาน	1.11	1,110	960	138,533	350	230	163
ตะปูนคำ	-	880	1,038	114,880	494	154	199
เต็ง	1.07	1,070	924	115,464	443	184	146
มะเกลือเลือด	0.82	840	1,163	128,448	495	201	164
มะค่าโมง	1.02	1,020	1,131	137,613	425	235	144
ยมหิน	0.85	850	996	101,721	463	121	167
รัง	0.86	870	1,088	131,629	350	174	139
เลิงมัน	0.98	990	1,155	161,506	463	172	202
ลักษ์ควาย	0.88	880	1,063	131,968	467	184	146
เตรา	0.72	720	966	113,791	450	118	131
หมุนพอ	-	850	1,070	137,543	569	103	140
แอ็ก	0.78	870	1,060	136,953	388	136	151
เคียน	0.91	960	1,489	148,900	576	157	190
5. ประเภทไม้เนื้อแข็ง							
มาก							
กะพี้เขากวาง	1.09	1,090	1,357	145,380	500	217	174
เจลึง	1.10	1,100	1,206	197,795	725	267	235
ชาอก	1.09	1,120	1,463	189,947	551	306	125
ตีนนก	0.99	990	1,283	181,021	482	225	208
บุนนาค	1.12	1,120	1,519	230,689	519	211	129

สำหรับค่าหน่วยแรงที่ข้อมูลให้ตามมาตรฐานของ วสท. 1002-16 [13] และกฎกระทรวงฯ

ฉบับที่ 6-2527 กำหนดให้ไว้ดังนี้

ตารางที่ 2.3 แสดงค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ [8]

ประเภทของไม้	หน่วยแรงคัด หรือแรงดึง ขنانเส้น (กก./ คร.ชม.)	โมดูลัส ความ ยืดหยุ่น (กก./ คร.ชม.)	หน่วยแรงอัค (กก./ตร. ชม.)		หน่วยแรง เฉือน
			ขنان เสี้ยน	ตั้งฉากเสี้ยน	
ไมเนื้ออ่อนมาก	60	78,900	45	12	6
ไมเนื้ออ่อน	80	94,100	60	16	8
ไมเนื้อแข็งปานกลาง	100	112,300	75	22	10
ไมเนื้อแข็ง	120	136,300	90	30	12
ไมเนื้อแข็งมาก	150	189,000	110	40	15

ค่าหน่วยแรงที่ยอมให้กับสภาวะใช้งาน

สภาวะการใช้งานที่แห้งคลอด

ให้ใช้ค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 10.2 กับไม้ประรูปที่ใช้งานในสภาวะ
น้ำหนักบรรทุกปกติ และในสภาวะที่แห้งอยู่ตลอดเวลา เช่น โครงสร้างในห้องที่ไม่ไป

สภาวะใช้งานในที่เปียก

ให้ลดค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 10.2 สำหรับไม้ประรูปที่ใช้งานใน
สภาวะที่มีความชื้นในเนื้อไม้เท่ากันหรือมากกว่าความชื้นอิ่มตัวของเสี้ยน เช่น ติดตั้งในน้ำ

โดย ลดค่าหน่วยแรงอัคขنانเสี้ยนที่ยอมให้ลงร้อยละ 10

ลดค่าหน่วยแรงอัคตั้งฉากกับแนวเสี้ยนที่ยอมให้ลงร้อยละ 33

ลดค่าโมดูลัสแห่งความยืดหยุ่นลง 1/11

สภาวะใช้งานสำหรับไม้ที่อ่อนน้ำยาเพื่อรักษาเนื้อไม้

ให้ใช้ค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 10.2 กับไม้ประรูปประเภทที่มีความ
ทนทานที่ได้รับการอ่อนน้ำยา โดยใช้วิธีใช้แรงดัน ตามกรรมวิธีการทำและวิธีป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่
ถูกต้อง และใช้ไม้นั้นในสภาวะที่แห้งเท่านั้น

สภากวงใช้งานสำหรับไม้ที่อ่อนน้ำยาเพื่อป้องกันไฟ

ให้ลดค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ ตามที่กำหนดไว้ในตารางที่ 10.2 ลงร้อยละ 10 สำหรับไม้ประดูปที่ได้รับการอ่อนน้ำยาเคมีโดยแรงดันเพื่อป้องกันไฟ

2.5 มาตรฐานไม้ก่อสร้าง

ไม้ประดูปที่นำมาใช้ในการก่อสร้างเรารีบกัว Timber ไม้ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นไม้ที่ดีปราศจากด้วมอด มีหนานเรียบ เลื่อยได้เหลี่ยมจาก เมือไสแล้วต้องไม่เล็กกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของไม้คามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ มอก.424-2525 หมายถึง ไม้ประดูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

และไม้ก่อสร้างตามมาตรฐานของ วสท.1002-16 [13] แบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ ไม้ก่อสร้างชั้น 1 ไม้ก่อสร้างชั้น 2 ไม้ก่อสร้างชั้น 3 และ ไม้ดัดขุนภาค

ในการเทียบชั้นมาตรฐานนั้น ให้ด้วยมาตรฐานไม้ก่อสร้างชั้น 2 เป็นเกณฑ์

ไม้ก่อสร้างชั้น 1 มาตรฐานกำหนดให้มีค่าหนาได้เพียงครึ่งหนึ่งของไม้ก่อสร้างชั้น 2 แต่ไม่ยอมให้มีค่าหนาต่ำๆ และนุ่นของเส้นขวางต้องไม่ชันกว่า 1 ใน 20 กับขอบไม้ทางบ้าว

ไม้ก่อสร้างชั้น 3 มาตรฐานกำหนดยอมให้มีค่าหนาได้ถึงหนึ่งท่าครึ่งของไม้ก่อสร้างชั้น 2 และนุ่นของเส้นขวางยอมให้ชันได้ถึง 1 ใน 12 กับขอบไม้ทางบ้าว

ไม้ดัดขุนภาค เป็นไม้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าไม้ก่อสร้างชั้น 3 ไม่สมควรนำมาใช้ในงานโครงสร้างแต่อาจนำมาใช้เป็นไม้แบบหรือคำยันงานเล็กน้อยได้

มาตรฐานไม้ก่อสร้างชั้น 2 ยอมให้มีค่าหนาได้ไม่เกิน ดังนี้
ตามไม้

ขนาดของตานไม้ให้ถือค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางที่กว้างที่สุดและแคบที่สุด และผลบวกของเส้นผ่าศูนย์กลางของตานทั้งหมดที่อยู่ในช่วง $\frac{1}{4}$ ของความยาวตาน จะต้องไม่เกินขนาดความกว้างของไม้ที่มีค่านั้น และขนาดสูงสุดของตานจะยอมได้ไม่เกินค่าที่กำหนดในตารางข้างล่างนี้

รอบแต่กรอบบ้าว

ความกว้างของรอบแต่กรอบบ้าว วัดที่ปลายไม้ตามแนวตั้งยอมให้ได้ไม่เกินค่าที่กำหนดในตารางข้างล่างนี้

เสียงหวาน

มุนของเสียงหวานจะต้องไม่ชันกว่า 1 ใน 15 กับแนวขอบไม้ทั้งยาว

กระพี่

ขอนให้มีได้สำหรับไม้ที่ใช้งานก่อสร้างชั่วคราว แต่ถ้าเป็นไม้ที่ใช้งานก่อสร้างที่ถาวรจะขอนให้มีกระพี่บนหน้าไม้ทั้ง 4 หน้าได้ไม่เกิน 15% หรือต้องผ่านการอาบน้ำกันผูก่อนนำมายัง

ตารางที่ 2.4 แสดงขนาดของตาไม้ที่ยอมให้ [8]

ขนาดไม้ (ซ.ม.)	ขนาดสูงสุดของตาม (ซม.)	
	บนหน้าแคบ และ $\frac{1}{4}$ จากแต่ละขอบของหน้า กริ๊ง	บนครึ่งกลางของหน้ากว้าง
7.50	1.90	1.90
10	2.50	2.50
15	3.75	3.75
20	4.40	5.00
25	5.00	6.25
30	5.30	7.50
35	5.60	8.10
40	6.25	8.75

หมายเหตุ : คาดลุต คาดรูมอคที่ไม่มีตัว ขอนให้มีได้ในขนาดเดียวกันกับคาดซึ่งปิดแน่นกับเนื้อไม้

ตารางที่ 2.5 แสดงขนาดครอปเดกของไม้ที่ยอมให้ [8]

ขนาดไม้ (ซ.ม.)	ความกว้างสูงสุดของรอยแตกหรือรอยร้าว (ซ.ม.)	
	ไม้เปียก	ไม้แห้ง
8.70	4.80	6.25
10	6.25	6.75
15	9.50	12.50
20	11.25	16.40
25	15.60	20.25
30	18.75	25.40
35	21.90	28.90
40	25.40	32.75

ตารางที่ 2.6 การแบ่งกลุ่มชนิดของไม้สำหรับการหาค่านำหนักรที่ยอมให้ [8]

สำหรับตะปูเกลียวปลายปล่อย ตะปู ตะปูอ่วน ตะปูคง ลิมเหล็ก

กลุ่ม	ความถ่วงจำเพาะ (G)	ชนิดของไม้
1	0.9	กระพี้เขากวาง กันเกรา เขลึง ชา ก แดง ตะคร้อไช่ ตะคร้อ หนาม ตีนนก เดึง บุนนาค พловง มะเกลือเลือด มะค่าแต่ รากฟ้า รัง เลียงมัน เหียง ฯลฯ
2	0.8	กราก ตะเคียนหนู นนทรี ประดู่ พะยอม มะค่าไม้ ขม hin สักขี้ควาย ฯลฯ
3	0.7	กระเจา กระปาก ตะเค็บนทอง ตะแบก ตาเสือ ยางขาว ฯลฯ
4	0.6	กร้ำว จิกนม พญาไม้ สัก อินทนิน ฯลฯ

ตารางที่ 2.7 ขนาดของตะปูและตะปูอ้วนแบบมาตรฐาน [8]

น้ำหนักเพนนี	ความยาว		เส้นผ่าศูนย์กลาง	
	in	cm	in	cm
6d	2	5.08	0.113	0.287
8d	2½	6.35	0.131	0.333
10d	3	7.62	0.148	0.376
12d	3¼	8.25	0.148	0.376
16d	3½	8.89	0.162	0.411
20d	4	10.16	0.192	0.488
30d	4½	11.43	0.207	0.526
40d	5	12.70	0.225	0.572
50d	5½	13.97	0.244	0.620
60d	6	15.24	0.263	0.668

น้ำหนักเพนนี	ความยาว		เส้นผ่าศูนย์กลาง	
	in	cm	in	cm
10d	3	7.60	0.192	0.488
12d	3¼	8.25	0.192	0.488
16d	3½	8.90	0.207	0.526
20d	4	10.20	0.225	0.571
30d	4½	11.40	0.244	0.620
40d	5	12.70	0.263	0.668
50d	5½	14.00	0.283	0.719
60d	6	15.30	0.283	0.719
5/16	7	17.80	0.312	0.792

หมายเหตุ

- คิด $2.54 \text{ cm} = 1 \text{ in}$
- น้ำหนักเพนนี มีค่าเป็นปอนด์ต่อตะปู 1,000 ตัว

ตารางที่ 2.8 ขนาดของตะปูและตะปูอ้วนแบบแกนเป็นหน่วยเมตร [8]

น้ำหนักเพนนี	ความยาว		เส้นผ่าศูนย์กลาง	
	in	cm	in	cm
6d	2	5.10	0.120	0.305
8d	2½	6.35	0.120	0.305
10d	3	7.60	0.135	0.343
12d	3¼	8.25	0.135	0.343
16d	3½	8.90	0.148	0.376
20d	4	10.20	0.177	0.450
30d	4½	11.40	0.177	0.450
40d	5	12.70	0.177	0.450
50d	5½	14.00	0.177	0.450
60d	6	15.30	0.177	0.450
70d	7	17.80	0.207	0.526
80d	8	20.30	0.207	0.526
90d	9	22.90	0.207	0.526

หมายเหตุ

• คิด $2.54 \text{ cm} = 1 \text{ in}$

• น้ำหนักเพนนี มีค่าเป็นปอนด์ต่อมะเข็ง 1,000 ตัว

ตารางที่ 2.9 กำลังรับน้ำหนักคงเด tam และ tam อ้วนที่ยอมให้ในแนวตั้งจากกับแนวเส้น [8]

สภาวะรับน้ำหนักปกติ $d = \text{น้ำหนักเพนนี}$

ความถ่วง จำเพาะ (G) ของไม้	ค่ากำลังรับน้ำหนักคงเด tam ที่ยอมให้ เป็นกิโลกรัมต่อเซนติเมตรที่ tam หรือ tam อ้วนฝังในอาคาร									
	ขนาดของ tam									
	d = 6	8	10	12	16	20	30	40	50	60
0.50	4.8	5.6	6.3	6.3	6.9	8.2	8.8	9.6	10.4	11.2
0.55	6.1	7.1	8.0	8.0	8.8	10.4	11.2	12.2	13.2	14.2
0.60	7.6	8.8	10.0	10.0	10.9	12.9	13.9	15.2	16.4	17.7
0.65	9.3	10.8	12.2	12.2	13.3	15.6	17.0	18.5	20.1	21.6
0.70	11.2	13.0	14.6	14.6	16.0	19.0	20.5	22.3	24.1	26.0
0.75	13.3	15.4	17.4	17.4	19.0	22.6	24.3	26.5	28.7	30.9
0.80	15.6	18.1	20.4	20.4	22.3	26.5	29.6	31.1	33.7	36.3
0.85	18.2	21.1	23.8	23.8	26.0	30.9	33.3	36.2	39.2	42.3
0.90	21.0	24.3	27.4	27.4	30.0	35.6	38.4	41.8	45.3	49.8
0.95	24.0	27.8	31.4	31.4	34.3	40.8	44.0	47.8	51.88	55.8
1.00	27.3	31.6	35.7	35.7	39.0	46.4	50.0	54.3	58.9	68.5
ขนาดของ tam										
	d = 10	12	16	20	30	40	50	60	0.792	0.952
0.50	8.2	5.5	8.8	9.6	10.4	11.2	12.1	12.1	13.3	16.0
0.55	10.4	7.0	11.2	12.2	13.2	14.2	15.3	15.3	16.9	20.3
0.60	12.9	8.7	13.9	15.2	16.4	17.7	19.1	19.1	21.0	25.2
0.65	15.6	10.6	17.0	18.5	20.1	21.6	23.3	23.3	25.6	30.8
0.70	19.0	12.8	20.5	22.3	24.1	26.0	28.0	28.0	30.8	37.1
0.75	22.6	15.2	24.3	26.5	28.7	30.9	33.3	33.3	36.3	44.1
0.80	26.5	17.8	29.6	31.1	33.7	36.3	39.1	39.1	43.0	51.7
0.85	30.9	20.8	33.3	36.2	39.2	42.3	45.5	45.5	50.1	60.2
0.90	35.6	23.9	38.4	41.8	45.3	49.8	52.5	52.5	57.8	69.5
0.95	40.8	27.4	44.0	47.8	51.88	55.8	60.1	60.1	66.2	79.6
1.00	46.4	31.2	50.0	54.3	58.9	68.5	68.3	68.3	75.2	90.4

หมายเหตุ

สูตรที่ใช้ : $P = 95 G^{2.5} D$

เมื่อ D คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง tam และ tam อ้วน, cm

ตารางที่ 2.10 ตะปูและตะปูอ้วน – กำลังรับแรงขีดขวางในแนวตั้งด้านข้าง [8]

สภาพรับน้ำหนักปกติ กำลังรับแรงขีดขวาง (แรงเฉือน) เป็นกิโลกรัม สำหรับตะปูและตะปูอ้วนซึ่งฝังลึกลงไปในองค์อาคาร ซึ่งเป็นตัวบีดจุดนั้น มีดังนี้											
กลุ่มไม้ม ¹⁾ (ดูตารางที่ ก.)	ขนาดของตะปู										
	d = 6	8	10	12	16	20	30	40	50	60	
กลุ่ม 1	45.6	56.8	68.1	68.1	77.8	100.9	112.8	128.2	144.4	161.6	
กลุ่ม 2	39.3	49.0	58.7	58.7	67.1	87.0	97.1	110.4	124.4	139.2	
กลุ่ม 3	35.5	44.0	52.7	52.7	60.2	78.1	87.2	99.2	111.7	125.0	
กลุ่ม 4	18.6	23.2	27.8	27.8	31.8	41.3	46.1	52.4	59.0	66.1	
ขนาดของตะปูอ้วน											
	d = 10	12	16	20	30	40	50	60	0.792	0.952	
กลุ่ม 1	100.9	100.9	112.8	127.6	144.4	161.6	180.6	180.6	208.7	270.0	
กลุ่ม 2	87.0	87.0	97.1	109.9	124.4	139.2	155.5	155.5	179.8	236.9	
กลุ่ม 3	78.1	78.1	87.2	98.7	111.7	125.0	139.7	139.7	161.4	212.7	
กลุ่ม 4	41.3	41.3	46.1	52.1	59.0	66.1	73.8	73.8	85.3	112.4	

หมายเหตุ

$$\text{สูตรที่ใช้ : } P = K_1 D^{1/2}$$

เมื่อ $K_1 = 296, 255, 229, 121$ สำหรับไม้กลุ่ม 1, 2, 3, 4 ตามลำดับ

ตารางที่ 2.11 ตะปูค่วง – กำลังแรงขีดตอนที่ยอมให้ของตะปูค่วง [8]

สภาพรับน้ำหนักปกติ เจาะในแนวตั้งจากก้นแนวเสื่อน โดยที่											
g คือเกจของตะปูค่วง											
D คือเส้นผ่าศูนย์กลางของตะปูค่วง, cm											
ความถ่วง จำเพาะ (G) ของไม้	กำลังขีดตอนที่ยอมให้เป็นกิโลกรัมต่อระบะฟังของตะปูค่วง ส่วนที่เป็นเกลี้ยง 1 cm ซึ่งฟังในองค์อาคารที่ขัดจุดนั้น										
	ขนาดของตะปู										
g = 6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	24	
	D=0.350	0.383	0.416	0.449	0.482	0.548	0.614	0.680	0.747	0.812	0.944
0.50	17.5	19.2	20.8	22.5	24.1	27.4	30.7	34.0	37.4	40.6	47.2
0.55	21.2	23.2	25.2	27.2	29.2	33.2	37.1	41.1	45.2	49.1	57.1
0.60	25.2	27.6	30.0	32.3	34.7	39.5	44.2	49.0	53.8	58.5	68.0
0.65	29.6	32.4	35.2	37.9	40.7	46.3	51.9	57.5	63.1	68.6	79.8
0.70	34.3	37.5	40.8	44.0	47.2	53.7	60.2	66.6	73.2	79.6	92.5
0.75	39.4	43.1	46.8	50.5	54.2	61.7	69.1	76.5	84.0	91.4	106.2
0.80	44.8	49.0	53.2	57.5	61.7	70.1	78.6	87.0	95.6	103.9	120.8
0.85	50.6	55.3	60.1	64.9	69.6	79.2	88.7	98.3	107.9	117.3	136.4
0.90	56.7	62.0	67.4	72.7	78.1	88.8	99.5	110.2	121.0	131.5	152.9
0.95	63.2	69.1	75.1	81.0	87.0	98.9	110.8	122.7	134.8	146.6	170.4
1.00	70.0	76.6	83.2	89.8	96.4	109.6	122.8	136.0	149.4	162.4	188.8

หมายเหตุ ประมาณสองในสามความยาวของตะปูค่วงมาตรฐาน จะเป็นส่วนที่เป็นเกลี้ยง
 สูตรที่ใช้ : $P = 200 G^2 D$

ตารางที่ 2.12 ตะปูคง - กำลังรับแรงขีดขาวในแนวเดี่ยวน้ำหนัก [8]

สภาวะรับน้ำหนักปกติ กำลังรับแรงขีดขาว (แรงเฉื่อน) เป็นกิโลกรัม สำหรับตะปูคงซึ่งผังในองค์การที่เป็นด้วຍคุณน้ำหนักประมาณ 7 เท่า เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนตะปูคงในการณ์ที่ระยะผังน้อยเท่านั้นให้ลดค่า กำลังรับแรงลงเป็นสัดส่วน ระยะผังไม่ควรน้อยกว่า 4 เท่าเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนตะปูคง

ความถ่วง จำเพาะ (G)	ขนาดของตะปูคง											
	g	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	24
D=0.351	0.384	0.416	0.450	0.483	0.548	0.614	0.681	0.747	0.813	0.945		
7D=2.457	2.688	2.916	3.147	3.378	3.840	4.303	4.765	5.227	5.690	6.614		
4D=1.404	1.536	1.664	1.800	1.932	2.192	2.456	2.724	2.998	3.252	3.780		
$D^2=0.123$	0.147	0.173	0.202	0.233	0.300	0.377	0.646	0.558	0.661	0.893		
กลุ่ม 1	41.5	49.5	58.3	68.1	78.5	101.1	127.0	156.4	188.0	222.8	300.9	
กลุ่ม 2	34.2	40.9	48.1	56.2	64.8	83.4	104.8	129.0	155.1	183.8	248.3	
กลุ่ม 3	28.0	33.5	39.4	46.1	53.1	68.4	86.0	105.8	127.2	150.7	203.6	
กลุ่ม 4	21.8	26.0	30.6	35.8	41.2	53.1	66.7	82.1	98.8	117.0	158.1	

หมายเหตุ

D กือเส้นผ่านศูนย์กลางของตะปูคง, cm

$$\text{สูตรที่ใช้ } P = K_2 D^2$$

เมื่อ $K_2 = 337, 278, 228, 117$ สำหรับไม้กลุ่ม 1, 2, 3, 4 ตามลำดับ

ตารางที่ 2.13 ตะปูเกลียวปลายปล่อย – แรงยึดตอนที่ขอนให้สำหรับสภาวะรับน้ำหนักปกติ [8]

แรงยึดตอนที่ขอนให้เป็นกิโลกรัมต่อความถึกของการฟัง

D คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนตะปู, cm

ตัวของส่วนเกลียวในองค์อาคารออก เป็น, cm

G คือ ความถ่วงจำเพาะของไม้ชิ้นอยู่กับน้ำหนักและปริมาณที่อบแห้งในเตาอบ

ความถ่วง จำเพาะของไม้	ขนาดเป็นเซนติเมตร (D)											
	0.63	0.79	0.95	1.11	1.27	1.43	1.58	1.90	2.22	2.54	2.85	3.17
0.51	41.5	48.9	56.0	62.9	69.6	76.0	82.3	94.5	106.0	117.1	128.0	138.2
0.53	44.0	51.8	59.5	66.9	73.8	80.6	87.4	100.2	112.4	124.2	135.5	146.8
0.59	51.6	61.0	70.0	78.5	86.6	94.6	102.5	117.5	131.9	145.6	159.6	172.1
0.62	55.6	65.6	75.3	84.6	93.5	101.9	110.5	126.5	142.2	157.0	171.5	185.7
0.64	58.2	68.8	78.9	88.6	98.0	107.0	115.8	133.8	138.0	164.9	180.1	193.0
0.66	61.1	72.2	82.6	92.7	102.6	111.9	120.2	138.1	156.0	172.3	187.5	204.1
0.67	62.3	73.6	84.5	95.0	104.8	114.8	123.9	142.2	159.6	176.5	192.5	208.2
0.68	63.8	75.4	86.5	97.1	107.5	117.1	127.0	145.3	163.3	180.7	197.3	213.7
0.71	68.2	80.8	92.4	103.9	114.7	125.0	135.5	155.5	174.5	193.2	213.9	228.3
0.80	81.5	96.3	110.3	123.8	137.1	149.5	164.0	185.1	208.3	230.2	251.9	272.5

หมายเหตุ

ขนาดความยาวของตะปูเกลียวปลายปล่อย มีลักษณะดังนี้ [8]

	cm (in)	cm (in)	cm (in)	cm (in)
ความยาว	7.60 (3)	10.20 (4)	12.70 (5)	15.24 (6)
ความยาวก้าน	2.54 (1)	3.80 ($1\frac{1}{2}$)	5.08 (2)	6.35 (21/2)
ความยาวเกลียว	5.08 (2)	6.35 ($2\frac{1}{2}$)	7.62 (3)	8.89 (31/2)

ตารางที่ 2.14 ตะเกลียบป้ายปล่ออย—แรงยึดขวางที่ยอมให้สำหรับสภาวะรับน้ำหนักปกติใช้ไม้เป็นวัสดุประกอบด้านข้าง[8]

ความ หนา ของไม้ ประจำ ข้าง	ความ ยาว ของตะเกลียบ	เส้นผ่าն กลาง แกน	กลุ่ม 1		กลุ่ม 2		กลุ่ม 3		กลุ่ม 4	
			แรงยึดขวางทั้งหมด		แรงยึดขวางทั้งหมด		แรงยึดขวางทั้งหมด		แรงยึดขวางทั้งหมด	
			ขนาด เมว เดียน	ตั้งฉาก เมว เดียน	ขนาด เมว เดียน	ตั้งฉาก เมว เดียน	ขนาด เมว เดียน	ตั้งฉาก เมว เดียน	ขนาด เมว เดียน	ตั้งฉาก เมว เดียน
4.12	10.16	0.63	99.9	95.3	77.2	77.2	59.0	54.5	45.4	45.4
		0.79	131.7	109.0	95.3	77.2	68.1	59.0	54.5	50.0
		0.95	149.9	113.5	109.0	81.7	81.7	63.6	63.6	50.0
		1.11	158.0	118.0	122.6	86.3	90.8	63.6	72.7	50.0
		1.27	181.6	118.0	136.0	86.3	100.0	63.6	77.2	50.0
	12.70	1.58	204.4	122.6	153.5	95.3	113.5	68.1	86.3	54.5
		0.63	104.4	99.9	86.3	81.7	77.2	77.2	68.1	68.1
		0.79	154.4	131.1	109.0	109.0	104.5	86.3	81.7	72.7
		0.95	204.7	154.4	153.5	122.6	118.1	90.8	95.3	72.7
		1.11	245.2	172.5	181.6	127.1	131.7	95.3	104.5	77.2
	15.23	1.27	268.0	172.5	204.4	131.7	145.2	95.3	113.5	77.2
		1.58	308.8	186.2	245.2	145.2	168.0	99.9	131.7	81.7
		0.63	118.0	113.5	99.9	95.3	90.8	90.8	81.7	72.7
		0.79	172.5	149.9	145.2	122.6	136.2	113.5	118.1	100.0
		0.95	222.4	172.5	186.2	145.2	153.5	127.1	131.7	100.0
	17.80	1.11	276.6	195.4	236.0	153.5	186.2	131.7	145.2	104.5
		1.27	336.1	218.0	276.6	177.1	199.9	131.7	159.0	104.5
		1.58	426.8	254.1	322.5	195.5	222.5	136.2	181.6	109.0
		0.63	127.2	122.6	109.0	104.5	95.3	95.3	86.3	81.7
		0.79	186.2	159.0	159.0	136.2	145.2	122.6	127.3	109.0

ตารางที่ 2.15 ตะปูเกลียวปลายปล่อย—แรบบิคหัวที่ยอมให้สำหรับสภาพรับน้ำหนักปกติใช้ไม้เป็นวัสดุประกันด้านข้าง [8]

ความหนา ของไม้ ประกัน ข้าง (cm)	ความยาว ของตะปู ปลาย ปล่อย (cm)	เส้นผ่าน ^{ศูนย์} กลาง (cm)	กลุ่ม 1		กลุ่ม 2		กลุ่ม 3		กลุ่ม 4	
			แรงบิดหัวทึบหนด สำหรับตะปูมีะนะบ รับแรงเฉือนเดี่ยว (kg)		แรงบิดหัวทึบหนด สำหรับตะปูมีะนะบ รับแรงเฉือนเดี่ยว (kg)		แรงบิดหัวทึบหนด สำหรับตะปูมีะนะบ รับแรงเฉือนเดี่ยว (kg)		แรงบิดหัวทึบหนด สำหรับตะปูมีะนะบ รับแรงเฉือนเดี่ยว (kg)	
			ขนาด แมวสีชน	ตั้งฉาก แมวสีชน	ขนาด แมวสีชน	ตั้งฉาก แมวสีชน	ขนาด แมวสีชน	ตั้งฉาก แมวสีชน	ขนาด แมวสีชน	ตั้งฉาก แมวสีชน
6.67	15.23	0.95	222.4	122.6	168.0	127.1	122.6	95.3	100.0	77.2
		1.11	268.0	190.8	195.2	136.2	145.2	104.5	118.1	81.7
		1.27	299.9	195.4	218.0	140.8	153.5	105.5	131.7	86.3
		1.58	331.1	199.9	254.2	154.4	181.6	109.0	145.2	86.3
		1.90	377.0	204.4	286.0	158.9	204.4	113.5	153.5	90.8
		2.22	413	213.5	331.8	172.5	222.3	118.0	177.1	90.8
	17.80	2.54	459	231.8	363.0	181.6	249.8	127.1	199.9	100.0
		0.95	222.4	172.6	186.2	140.8	118.0	127.1	131.7	100.0
		1.11	299.9	213.5	249.8	177.1	190.9	136.2	154.4	109.0
		1.27	377.0	245.1	295.0	190.9	208.8	136.2	168.0	109.0
	20.30	1.58	440.2	263.5	340.4	204.4	236.0	140.7	190.9	113.5
		1.90	490.4	272.2	390.6	213.5	268.0	145.7	213.5	118.0
		2.22	563.0	290.8	440.2	227.0	304.2	159.0	245.2	127.1
		2.54	631.0	318	490.1	245.1	340.4	172.5	272.2	136.2
		0.95	249.9	190.9	208.9	153.5	190.9	145.2	168.0	127.1
		1.11	327.0	231.8	277.0	195.5	249.9	177.1	199.9	140.7
	22.85	1.27	408.8	268.0	349.9	227.0	276.6	181.6	222.5	145.2
		1.58	567.6	340.6	940.6	263.5	308.8	186.2	249.9	149.9
		1.90	640.8	354.4	504.0	277.0	345.4	190.9	276.6	154.4
		2.22	713.0	372.2	554.0	286.3	386.0	199.9	308.8	159.0
		2.54	908.0	454.0	627.0	313	436.0	218.0	349.9	177.1
		0.95	272.5	204.4	227.0	172.5	208.8	159.0	186.2	140.7
	25.40	1.11	359.0	254.0	304.2	213.5	276.6	195.3	245.2	172.5
		1.27	449.8	290.8	377.0	245.1	349.9	227.0	276.6	177.1
		1.58	604.6	363.0	508.5	304.2	386.0	231.5	313.5	186.2
		1.90	768.0	428.0	613.6	336.0	431.6	236.0	345.0	190.9
		2.22	877.0	459.0	672.4	349.9	476.7	245.2	391.5	199.9
		2.54	976.0	486.0	758.0	378.5	526.5	263.8	427.0	213.5

ตารางที่ 2.16 ตะปูเกลียวปลายปล่อย – แรงดึงหัวที่บอนให้สำหรับสภาวะรับน้ำหนักปกติใช้แผ่นโลหะหนา 1.27 cm เป็นวัสดุประกันด้านข้าง [8]

ความยาว ของตะปู ปลาย ปล่อย (cm)	เส้นผ่า ศูนย์ กลาง ตรงแกน (cm)	กลุ่ม 1		กลุ่ม 2		กลุ่ม 3		กลุ่ม 4	
		แรงดึงหัวที่หัวมด สำหรับตะปูมีรูระบายน้ำ รับแรงเฉือนเดียว		แรงดึงหัวที่หัวมด สำหรับตะปูมีรูระบายน้ำ รับแรงเฉือนเดียว		แรงดึงหัวที่หัวมด สำหรับตะปูมีรูระบายน้ำ รับแรงเฉือนเดียว		แรงดึงหัวที่หัวมด สำหรับตะปูมีรูระบายน้ำ รับแรงเฉือนเดียว	
		ขนาด แนว	ตั้งฉาก	ขนาด แนว	ตั้งฉาก	ขนาด แนว	ตั้งฉาก	ขนาด แนว	ตั้งฉาก
7.61	0.63	109	84.0	95.4	72.6	70.4	54.5	56.7	45.4
	0.79	151.2	109.0	120.5	81.7	86.3	59.1	70.4	47.7
	0.95	109.8	115.8	145.3	111.4	104.5	63.6	81.8	50.0
	1.11	220.1	125.0	168	95.3	120.5	68.1	95.4	54.5
	1.27	249.8	129.5	188.5	97.6	134.0	70.4	109	56.7
	1.58	293	140.9	222.4	106.8	159.0	72.2	127.2	61.3
10.16	0.63*	124.9	95.4	106.9	84.0	95.4	74.9	86.3	65.8
	0.79	186.2	127.1	161.3	109.0	131.7	90.8	106.8	72.6
	0.95	258.9	156.7	218.0	131.7	156.6	95.4	125	74.9
	1.11	340.8	193	261	145.2	183.9	104.5	145.3	81.7
	1.27	377	195.3	284	147.5	204.2	106.8	163.5	84.0
	1.38	443	211	336	161.3	240.8	115.8	193	93.3
12.70	0.79	197.5	134	170.3	115.8	152.0	104.5	136.3	93.3
	0.95	299.2	170.4	243	147.5	213.8	134	170.3	104.5
	1.11	371.5	211.0	322	184.0	243	158.9	195.3	111.2
	1.27	475	245.0	386	199.8	277	143	222.4	115.8
	1.58	604	288.1	457	218.6	327	163	263.5	127.2
	1.90	717	315.8	541	238.2	388	170.3	313.2	138.5
15.23	0.79*	202	138.5	181.6	122.5	156.6	106.9	138.5	93.3
	0.95	286	174.9	247.8	149.9	222.4	136.3	195.3	118.1
	1.11	386	218.0	333.9	188.5	299.6	170.3	247.8	140.8
	1.27	500	259	429	222.4	349.8	181.6	279.2	145.3
	1.58	745	359	567	272.4	408.5	195.3	327	163
	1.90	895	393	672	295	481	208.9	386	168
17.80	0.95*	293	177.1	252	154.4	227	138.5	199.9	122.6
	1.11	393	222.4	340.5	193.0	304	172.5	268	152.1
	1.27	504	263.5	440.5	229	393	204.2	338.2	173.9
	1.58	772	372.5	663	318	463	222.4	408.8	195.3

* ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นไม่เพิ่มค่ารับแรงนั้น

ตารางที่ 2.17 ตะปูเกลียวปลายปล่อย – แรงยึดขวางที่ยอมให้สำหรับสภาพรับน้ำหนักปกติใช้แผ่นโลหะหนา 1.27 cm เป็นวัสดุประกันด้านข้าง [8]

ความยาว ของตะปู ปลาย ปล่อย (cm)	เส้นผ่าն ศูนย์ กลาง ตรงแกน (cm)	กลุ่ม 1		กลุ่ม 2		กลุ่ม 3		กลุ่ม 4	
		แรงยึดขวางทั้งหมด สำหรับตะปูมี รับแรงเฉือนเดียว		แรงยึดขวางทั้งหมด สำหรับตะปูมี รับแรงเฉือนเดียว		แรงยึดขวางทั้งหมด สำหรับตะปูมี รับแรงเฉือนเดียว		แรงยึดขวางทั้งหมด สำหรับตะปูมี รับแรงเฉือนเดียว	
		ขนาด แนว	ตั้งฉาก แนว	ขนาด แนว	ตั้งฉาก แนว	ขนาด แนว	ตั้งฉาก แนว	ขนาด แนว	ตั้งฉาก แนว
20.30	1.11*	397.5	227	345	195.2	309	173.9	272.6	154.4
	1.27	517.6	268	447	232	399	206.5	352	181.6
	1.58	795	381.5	681	327	602	288.3	486	254.6
	1.90	1,124	495	968	425	704	309	567	252
	2.22	1,489	620	1,270	514	885	367.9	708	324.5
22.85	1.27*	522	272.5	449	234	402	208.9	354.2	187.8
	1.58	804	386.0	686	329	617	295.0	545	261
	1.90	1,144	504	935	431	808	356.4	652	286
	2.22	1,541	631	1,308	545	935	388.2	753	313
25.40	1.58*	817	392.6	700	336	627	299.8	554	265.9
	1.90	1,154	508	995	438	895	393	738	324.8
	2.22	1,553	645	1,343	558	1,062	441	859	356.4
	2.54	2,009	804	1,674	624	1,208	484	972	388.2
	1.90*	1,172	513	1,008	440	908	399.7	802	354.2
30.45	2.22	1,567	649.8	1,358	563	1,181	490.7	953	393
	2.54	2,042	817	1,762	704	1,349	540.5	1,076	431
	2.22	1,576	654	1,362	568	1,221	508	1,054	438
	2.54	2,058	822	1,771	708	1,495	595	1,194	476.5
33.00	2.86	2,570	1,027	2,224	890	1,620	649	1,304	522.0
	2.22*	1,590	664	1,385	573	1,230	513	1,085	449.9
	2.54	2,067	826	1,785	713	1,597	640	1,345	525
	2.86	2,589	1,036	2,235	895	1,780	713	1,417	567
35.55	2.54	2,078	831	1,793	713	1,503	640	1,417	563.6
	2.86	2,607	1,044	2,248	900	1,990	795	1,589	635.3
	3.18	3,190	1,272	2,758	1,099	2,192	876	1,776	708
38.10	2.54	2,080	831	1,799	717	1,612	645	1,421	567
	2.86	2,620	1,050	2,262	904	2,026	813	1,735	695
	3.18	3,215	1,285	2,778	1,114	2,384	953	1,900	758
40.60	2.54*	2,089	836	1,798	763	1,612	645	1,421	567
	2.86*	2,636	1,054	2,270	908	2,030	813	1,793	717

* ขนาดเส้นผ่าնศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นไปเพิ่มค่ารับแรงนั้น

ตารางที่ 2.18 กำลังรับน้ำหนักที่ขอมให้เป็นกิโลกรัมของสลักเกลี่ยว มีรูระบายน้ำรับแรงเฉือนคู่ [8]

				(1) ไม้เนื้ออ่อนมาก และไม้เนื้ออ่อน		(2) ไม้เนื้อแข็ง ปานกลาง		(3) ไม้เนื้อแข็งและ ไม้เนื้อแข็งมาก	
ความยาว สลัก ส่วนที่อยู่ องค์	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ของ สลัก	1/d	พื้นที่ ตัดของ สลัก เกลี่ยว	น้ำหนัก ขนาด แนว เดี่ยวน	น้ำหนัก ตั้งฉาก แนว เดี่ยวน	น้ำหนัก ขนาด แนว เดี่ยวน	น้ำหนัก ตั้งฉาก แนว เดี่ยวน	น้ำหนัก ขนาด แนว เดี่ยวน	น้ำหนัก ตั้งฉาก แนว เดี่ยวน
(cm)	(cm)	(cm ²)							
4.12.....	1.27	3.3	5.25	259	121	380	170	451	214
	1.58	2.6	6.22	317	139	478	188	576	241
	1.90	2.2	7.85	380	152	572	210	692	263
	2.22	1.9	9.20	446	165	670	232	810	299
	2.54	1.6	10.50	510	183	768	254	925	326
5.08.....	1.27	4.0	6.45	312	148	460	206	526	264
	1.58	3.2	8.06	398	170	590	232	696	299
	1.90	2.7	9.68	473	188	705	259	854	330
	2.22	2.3	11.30	554	206	825	286	995	366
	2.54	2.0	12.90	630	223	942	312	1,140	397
6.67.....	1.27	5.3	9.46	380	197	527	272	572	348
	1.58	4.2	10.60	510	219	745	308	845	393
	1.90	3.5	12.70	620	246	920	340	1,085	438
	2.22	3.0	14.80	725	268	1,080	375	1,295	482
	2.54	2.6	16.92	825	294	1,240	411	1,490	522
7.62.....	1.27	6.0	9.67	402	223	536	308	576	398
	1.58	4.8	12.10	567	250	800	348	885	447
	1.90	4.0	14.50	705	281	1,035	389	1,190	500
	2.22	3.4	16.94	825	308	1,230	429	1,450	550
	2.54	3.0	19.35	942	334	1,415	469	1,690	600
9.21.....	1.27	7.3	11.70	402	268	536	370	576	456
	1.58	5.8	14.60	625	304	835	424	897	540
	1.90	4.8	17.50	826	340	1,160	469	1,280	602
	2.22	4.1	20.44	990	375	1,450	518	1,645	665
	2.54	3.6	23.40	1,140	406	1,690	567	1,980	725
10.16.....	1.27	8.0	12.90	402	299	535	398	576	464
	1.58	6.4	16.10	635	335	835	469	898	595
	1.90	5.3	19.35	875	375	1,200	518	1,290	665
	2.22	4.6	22.60	1,070	411	1,530	572	1,710	732
	2.54	4.0	25.80	1,250	451	1,840	625	2,100	800

ตารางที่ 2.19 กำลังรับน้ำหนักที่ยอมให้เป็นกิโลกรัมของสลักเกลียวมีระนาบรับแรงเฉือนคู่ [8]

				(1) ไม้เนื้ออ่อนมาก และไม้เนื้ออ่อน		(2) ไม้เนื้อแข็ง ปานกลาง		(3) ไม้เนื้อแข็งและ ไม้เนื้อแข็งมาก	
ความกว้าง สลัก ส่วนที่อยู่ องค์	เส้นผ่าน ^{ศูนย์กลาง} ของ สลัก	พื้นที่ ตัด สลัก เกลียว	พื้นที่ ตัด ชนวน เกลียว	น้ำหนัก ตั้งฉาก ชนวน เกลียว	น้ำหนัก ตั้งฉาก ชนวน เกลียว	น้ำหนัก ตั้งฉาก ชนวน เกลียว	น้ำหนัก ตั้งฉาก ชนวน เกลียว	น้ำหนัก ตั้งฉาก ชนวน เกลียว	น้ำหนัก ตั้งฉาก ชนวน เกลียว
(cm)	(cm)	(cm ²)							
	1.27	9.0	14.50	402	317	536	402	575	456
	1.58	7.2	18.15	635	380	835	523	898	643
	1.90	6.0	21.80	910	420	1,205	585	1,290	750
	2.22	5.1	25.40	1,170	464	1,610	643	1,750	821
	2.54	4.5	29.00	1,380	505	1,990	700	2,222	898
11.43.....	2.85	4.0	32.70	1,580	550	2,330	764	2,670	977
	1.58	8.8	21.80	635	442	835	567	897	647
	1.90	7.3	26.61	910	513	1,208	710	1,290	865
	2.22	6.3	31.20	1,240	567	1,640	785	1,760	1,005
	2.54	5.5	35.50	1,570	616	2,080	856	2,280	1,100
	2.85	4.9	39.90	1,865	675	2,600	934	2,870	1,200
13.97.....	1.58	10.4	26.20	635	442	835	550	896	620
	1.90	8.7	31.40	910	590	1,210	760	1,290	865
	2.22	7.4	36.75	1,240	670	1,640	925	1,760	1,120
	2.54	6.5	42.00	1,620	728	2,146	1,015	2,290	1,290
	2.85	5.8	47.25	2,020	795	2,700	1,100	2,900	1,415
	1.58	12.0	30.25	635	433	835	535	898	580
16.51.....	1.90	10.0	36.30	910	594	1,208	741	1,290	840
	2.22	8.6	42.40	1,240	750	1,640	974	1,760	1,118
	2.54	7.5	48.40	1,620	845	2,150	1,158	2,300	1,400
	2.85	6.7	54.50	2,065	915	2,730	1,272	2,900	1,610
	1.58	12.7	46.00	910	567	1,205	700	1,290	755
24.13.....	2.22	10.9	53.60	1,240	750	1,640	930	1,760	1,052
	2.54	9.5	61.40	1,618	960	2,150	1,200	2,300	1,360
	2.85	8.4	69.00	2,064	1,144	2,730	1,497	2,900	1,710
	3.17	7.6	76.60	2,550	1,250	3,360	1,706	3,590	2,050
	1.90	11.5	74.30	1,620	934	2,150	1,150	2,290	1,272
29.21.....	2.85	10.2	83.50	2,065	1,170	2,720	1,465	2,900	1,655
	3.17	9.2	92.70	2,550	1,408	3,360	1,760	3,590	2,000

ตารางที่ 2.20 ค่ากลสมบัติของไม้ชนิดต่างๆ [8]

ชื่อ	ความถ่วง จำเพาะ	น้ำหนัก (kg/cm ³)	หน่วยแรงตัว หรือหน่วยแรง ดึงขนาดเส้น	มอดุลัส แห่งความ ยืดหยุ่น (kg/cm ²)	หน่วยแรงอัคคี (kg/cm ²)		หน่วยแรง เฉือนประดับ ขนาดเส้น (kg/cm ²)
					ขนาณ เส้น	ขวาง เส้น	
กระท้อน	0.57	580	485	74,927	1942	77	66
จำปาป่า	0.51	500	553	76,102	279	71	157
จิกนม	0.65	630	463	64,644	210	87	163
เฟิง	0.53	531	581	89,542	332	55	126
ยกห้อม	0.53	530	605	83,864	230	58	95
ยางขาว	0.70	690	612	89,929	312	65	161
สองสิ่ง	0.44	450	467	73,481	105	60	70
กราด	0.87	870	656	92,563	296	105	149
กระเจา	0.71	700	648	88,956	246	104	142
กระนาค	0.74	740	770	105,017	217	62	80
ตะปูนขาว	-	590	649	89,438	365	99	148
ทำมัง	0.56	550	662	95,374	-	42	164
พญาไม้	0.67	570	645	87,152	310	63	101
พะยอม	0.82	730	717	94,099	340	97	135
ยางแดง	-	760	739	113,651	367	65	166
สัก	0.62	630	641	81573	327	80	134
อินทนิล	0.65	640	697	92,720	340	77	157
กวาว	0.69	690	806	97,770	378	120	136
ตะเคียนทอง	0.77	760	816	104,940	354	116	123
ตะเคียนหมู	0.86	860	841	94,503	288	170	76
ตะแบก	0.72	720	808	112,556	374	105	175
ตาเสือ	0.74	750	867	124,100	500	102	82
นันทรี	0.82	810	813	107,931	346	113	68
พ漉วง	0.94	940	939	129,683	351	99	134
มะค่าแต้	0.99	990	954	125,800	357	231	208
บุง	0.75	720	806	120,586	364	68	174
รอกฟ้า	1.14	1,130	854	111,315	334	155	192

ตารางที่ 2.21 ค่ากลสมบัติของไม้ชนิดต่าง ๆ (ต่อ)[8]

ชื่อ	ความถ่วง จำเพาะ	น้ำหนัก (kg/cm ³)	หน่วยแรงดัน	มอดูลัส แห่งความ ยืดหยุ่น (kg/cm ²)	หน่วยแรงอัด (kg/cm ²)		หน่วยแรง เฉือนประดับ ขนานเสียน (kg/cm ²)
			หรือหน่วยแรง ดึงขนานเสียน (kg/cm ²)		ขนาน เสียน	ขวาง เสียน	
เหียง	0.90	900	816	102,754	358	119	211
กันเกรา	0.93	920	999	154,865	388	125	80
แคน	1.05	1,050	1,193	153,129	538	219	120
ตะคร้อไจ'	1.11	1,080	1,189	148,141	442	232	135
ตะคร้อหานาม	1.11	1,110	960	138,533	350	230	163
ตะบูนคำ	-	880	1,038	114,880	494	154	199
เต็ง	1.07	1,070	924	115,464	443	184	146
ประดู่	0.82	840	1,163	128,448	495	201	164
มะเกลือเลือด	1.02	1,020	1,131	137,613	425	235	144
มะคำโงง	0.85	850	996	101,721	463	121	167
ยมหิน	0.86	870	1,088	131,629	350	174	139
รัง	1.15	1060	1,108	153,607	496	182	176
เลียงมัน	0.98	990	1,155	161,506	463	172	202
สักขี้ควาย	0.88	880	1,063	131,968	467	184	146
ເສດາ	0.72	720	966	113,791	450	118	131
หลุ่มพอ	-	850	1,070	137,543	569	103	140
ແອັກ	0.78	870	1,060	136,953	388	136	151
ເຄີມ	0.91	960	1,489	148,900	576	157	190
กระพីເຫាត	1.09	1,090	1,357	145,380	500	217	174
ເຂດົງ	1.10	1,100	1,206	197,795	725	267	235
ໜາກ	1.09	1,120	1,463	189,947	551	306	125
ຕືນນັກ	0.99	990	1,283	181,021	482	225	208
ບຸນນາກ	1.12	1,120	1,519	230,689	519	211	129

ตารางที่ 2.22 ก้าวที่ 2 สำหรับน้ำหนักน้ำหนักที่ต้องการเรียบร้อย 1 ตัวพร้อมต่อจุดที่ต้องการรับน้ำหนัก ให้ก้าวที่ 2 สำหรับน้ำหนักน้ำหนักที่ต้องการรับน้ำหนัก ตามที่ต้องการ [8]

เส้นผ่าน ศูนย์กลาง แขน แขนเสื้อ แบบเรียบ (cm)	ขา เส้นผ่าน ศูนย์กลาง แขนเสื้อ (cm)	น้ำหนักแขนเสื้อยืด				น้ำหนักแขนเสื้อ				น้ำหนักตัวลงมาเสื้อ			
		ก้าวที่ 1 ต่ำเท่านี้ตัดและหักกิ้ง เคลือบหนังหน้าท้อง (kg)				ก้าวที่ 2 ต่ำเท่านี้ตัดและหักกิ้ง เคลือบหนังหน้าท้อง (kg)				ก้าวที่ 3 ต่ำเท่านี้ตัดและหักกิ้ง เคลือบหนังหน้าท้อง (kg)			
		ก่าม ก่าม ก่าม ก่าม	ก่าม ก่าม ก่าม ก่าม	ก่าม ก่าม ก่าม ก่าม	ก่าม ก่าม ก่าม ก่าม	ก่าม ก่าม ก่าม ก่าม	ก่าม ก่าม ก่าม ก่าม	ก่าม ก่าม ก่าม ก่าม	ก่าม ก่าม ก่าม ก่าม	ก่าม ก่าม ก่าม ก่าม	ก่าม ก่าม ก่าม ก่าม	ก่าม ก่าม ก่าม ก่าม	
6.25	1.27	1	น้ำหนัก 2.54.....	น้ำหนัก 5.00	1,175	1,010	850	732	น้ำหนัก 5.00	น้ำหนัก 5.00	7.00 และหน้ากั่ว	850	724
		2	4.12 และหน้ากั่ว....	น้ำหนัก 5.00	1,410	1,220	1,020	875	น้ำหนัก 5.00	น้ำหนัก 5.00	7.00 และหน้ากั่ว	850	724
10.16	1.90	1	น้ำหนัก 4.12.....	น้ำหนัก 5.00	1,175	1,010	850	732	น้ำหนัก 5.00	น้ำหนัก 5.00	7.00 และหน้ากั่ว	1,020	866
		2	5.08 และหน้ากั่ว....	น้ำหนัก 5.00	1,410	1,220	1,020	875	น้ำหนัก 5.00	น้ำหนัก 5.00	7.00 และหน้ากั่ว	850	724
												1,020	866
												7.00 และหน้ากั่ว	850
												7.00 และหน้ากั่ว	724
												7.00 และหน้ากั่ว	620
												7.00 และหน้ากั่ว	518
												7.00 และหน้ากั่ว	518
												7.00 และหน้ากั่ว	433

ตารางที่ 2.23 กำลังรับน้ำหนักของเหลวเบ็ดแบบเบริล ตัวพื้นที่สัมภาระน้ำหนักแบบช้อน 1 แห่ง [8]
 (กำลังรับน้ำหนักของเหลวเบ็ดสำหรับการบรรทุกน้ำหนักในส่วนของภาชนะ)

เส้นผ่านศูนย์กลาง และวิธี แบบเบริล (cm)	ขนาดผ้า สำลีสีขาว และการซับ เหงื่อ ในแทนนิวัล เดียวกัน (cm)	ความหนาจริงของไขมัน (cm)	น้ำหนักของไขมันสีเทา			น้ำหนักต้องจ่ายเมื่อถ่าย		
			กำลังรับน้ำหนักที่ยอมให้ ต่ำสุดของไขมันสีขาว ในแบบสูตร เกลือยาห์นนอยด์ (kg)	กำลังรับน้ำหนักที่ยอมให้ ต่ำสุดของไขมันสีขาว ในแบบสูตร เกลือยาห์นนอยด์ (kg)	ระยะจาก ไขมันสีขาว (cm)	ระยะจาก ไขมันสีขาว (cm)	ระยะจาก ไขมันสีขาว (cm)	ระยะจาก ไขมันสีขาว (cm)
5.08 1.27		1 4.12 แตะหนากว่า.... 4.12 แตะหนากว่า.... 5.08 แตะหนากว่า.... 5.08 แตะหนากว่า....	น้ำหนักสูตร 2.54..... น้ำหนักสูตร 3.5..... น้ำหนักสูตร 3.5..... น้ำหนักสูตร 3.5..... น้ำหนักสูตร 3.5.....	540 540 540 540 540	490 490 486 490 490	442 384 425 384 425	น้ำหนักสูตร 3.5..... 5 หรือมากกว่า..... น้ำหนักสูตร 3.5..... 5.5 หรือมากกว่า... น้ำหนักสูตร 3.5.....	น้ำหนักสูตร 3.5..... 5 หรือมากกว่า..... น้ำหนักสูตร 3.5..... 5.5 หรือมากกว่า... น้ำหนักสูตร 3.5.....
			น้ำหนักสูตร 4.12..... น้ำหนักสูตร 3.5..... น้ำหนักสูตร 3.5..... น้ำหนักสูตร 2.54..... 4.12 แตะหนากว่า.... 4.12 แตะหนากว่า....	595 595 595 595 595 1,010	540 540 540 540 540 905	486 486 486 486 486 825	425 384 425 384 425 720	น้ำหนักสูตร 3.5..... 5.5 หรือมากกว่า.... น้ำหนักสูตร 3.5..... 5.5 หรือมากกว่า... น้ำหนักสูตร 5.0..... น้ำหนักสูตร 5.00
6.67 1.58		1 2 5.08..... 6.67 แตะหนากว่า....	น้ำหนักสูตร 5.00 น้ำหนักสูตร 5.00..... 5.08..... 6.67 แตะหนากว่า....	812 812 817 812	736 736 732 665	575 575 635 665	น้ำหนักสูตร 5.00..... 6.25 หรือมากกว่า... น้ำหนักสูตร 5.0..... 6.25 หรือมากกว่า...	น้ำหนักสูตร 5.00..... 6.25 หรือมากกว่า... น้ำหนักสูตร 5.0..... 6.25 หรือมากกว่า...
			น้ำหนักสูตร 4.12..... น้ำหนักสูตร 5.00..... 5.08..... 6.67 แตะหนากว่า....	898 898 817 1,010	905 905 720 905	825 825 720 720	720 720 635 720	น้ำหนักสูตร 5.00..... 6.25 หรือมากกว่า... น้ำหนักสูตร 5.0..... 6.25 หรือมากกว่า...

ตารางที่ 2.24 (ต่อ) ก้าลังรับน้ำหนักของเหงาดเมืองที่ดินเรียบ 1 ตัว พัร้อมสต็อกเกติวีมร์ราบีเบรจลูย์ 1 แม่ง [8]
 (ก้าลังรับน้ำหนักของเหงาดเมืองที่ดินเรียบ 1 ตัวสำหรับการบรรทุกน้ำหนักไม่ต้องใช้บาก)

เส้นผ่าน ศูนย์กลาง เหงาดเมือง เรียบ แบบเดี่ยว แบบเรียบ (cm)	ขนาด เส้นผ่า กลาง ยาว ตามแนว ยาว (cm)	ความกว้าง ตามแนว ยาว (cm)	น้ำหนัก ตัว ก้าลังรับน้ำหนักที่ยอมให้ ต่อบาานชีคและตัด เกรียงหัวน้ำหนัก (kg)	น้ำหนักชนิดเดียบ				ก้าลังรับน้ำหนักพิเศษ						
				ก้าลังรับน้ำหนักที่ยอมให้ ต่อบาานชีคและตัด เกรียงหัวน้ำหนัก (cm)				ก้าลังรับน้ำหนักพิเศษ						
				ก.ด้ม [*]	ก.บ. [*]	ก.ค. [*]	ก.ภ. [*]	ก.ด้ม [*]	ก.บ. [*]	ก.ค. [*]	ก.ภ. [*]			
8.69	1,90	1	น้ำหนัก 2.54.....	น้ำหนัก 6.0	1,050	960	860	745	น้ำหนัก 6.0	น้ำหนัก 6.00.....	700	638	575	500
			4.12! เตะหัวกว่า...	น้ำหนัก 6.0	1,420	1,290	1,165	1,000	น้ำหนัก 6.0	825 หรือมากกว่า... น้ำหนัก 6.00.....	310	763	692	598
			5.08 แตะหัวกว่า...	น้ำหนัก 6.0	1,050	960	860	745	น้ำหนัก 6.0	825 หรือมากกว่า... น้ำหนัก 6.00.....	945	862	776	675
			6.67	น้ำหนัก 6.0	1,155	1,050	940	816	น้ำหนัก 6.0	825 หรือมากกว่า... น้ำหนัก 6.00.....	1,135	1,035	934	808
			7.62 แตะหัวกว่า...	น้ำหนัก 6.0	1,320	1,200	1,080	936	น้ำหนัก 6.0	825 หรือมากกว่า... น้ำหนัก 6.00.....	945	862	776	674
				น้ำหนัก 6.0	1,420	1,290	1,165	1,000			1,135	1,035	934	808

ตารางที่ 2.25 (ต่อ) ก้าลังรบหนานกุยองแห่งวัฒนธรรมเรียบ ๑ ตัวพื้นเมืองเดิมที่มีระบบเรียน ๑ แห่ง [8]
 (ก้าลังรบหนานกุยองหวานที่ดัดแปลงจากการบรรยายทั่วไปสำหรับนักเรียนต่างประเทศ)

เส้นผ่านศูนย์กลาง ของรากถุง แม่น้ำ แบบเรียบ (cm)	จันวนผ้า ตีนผู้สูง อคารกุง เหลวซึช ไนกันร่วม ตัดภูสิกษา ผ้ายกัน	ความหนาจริงของไน กันกันร่วม (cm)	ขนาดหัวทั้งหน่วย(kg) (cm)	น้ำหนักน้ำหนานสีญี่ปุ่น		น้ำหนักน้ำหนานสีญี่ปุ่น	
				ก้าลังรบหนานกุยองไม้		ก้าลังรบหนานกุยองไม้	
				ต่อกันหัวเข็มและตักกัน	ต่อกันหัวเข็มและตักกัน	รูปแบบ	รูปแบบ
10.16	1.90	1	น้อบถูก 2.54.....	น้อบถูก 7.0	1,270 1,158 1,040	900 น้อบถูก 7.0	น้อบถูก 7.0.....
		4.12	แตะหนากว่า....	น้อบถูก 7.0	1,650 1,510	1,350 1,170	950 หัวรีลมากกว่า
		2	น้อบถูก 4.12.....	น้อบถูก 7.0	1,270 1,158 1,040	900 น้อบถูก 7.0	น้อบถูก 7.0.....
		5.08	น้อบถูก 7.0	1,650 1,245	1,125 974	1,020 920 830 750
		6.67	น้อบถูก 7.0	1,550 1,405	1,260 1,100	915 830 936 1,000 902 777
		7.62	แตะหนากว่า....	น้อบถูก 7.0	1,650 1,500	1,350 1,170	1,240 1,125 1,010 845 782 1,100 900 880
							1,320 1,200 1,080 936

2.6 ทฤษฎีของการทดสอบ

รอยต่อในโครงสร้างไม้มีอุดอ่อนที่จะต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ เพราะถ้ารอยต่อไม่มั่นคงแข็งแรงแล้วจะทำให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างนั้นๆ ถึงแม้จะออกแบบให้รับแรงอัด แรงดึงและแรงเฉือนได้ก็ตาม รอยต่อที่รับแรงอัดจะมีปัญหานี้อยู่ก่อนที่รับแรงดึง เพราะรอยต่อที่รับแรงดึงจำเป็นต้องลบพื้นที่ส่วนที่เจาะรูออกไป สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อไม้มีหลากหลายชนิดและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันบางชนิดก็ยังได้รับความนิยมใช้กันอยู่ บางชนิดได้เลิกใช้ไปแล้ว

2.7 การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ ปริมาณความชื้น และการคุณค่าของไม้

ความถ่วงจำเพาะของไม้หมายถึงน้ำหนักของไม้หารด้วยน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากัน หรือกล่าวได้ว่าค่าความถ่วงจำเพาะคือค่าที่เทียบกับน้ำ ซึ่งจะนอกให้รู้ว่าต่ำสุดน้ำหนักหรือเบากว่าน้ำเป็นกี่เท่า

มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ

ASTM Standard : D2395-93 (Reapproved 1997), Test Methods for Specific Gravity of Wood and Wood – Based Materials

ขนาดของตัวอย่างไม้ที่ใช้ในการทดสอบ 25 x 25 x 25 mm

ทฤษฎีการคำนวณ

การหาค่าความถ่วงจำเพาะและปริมาณความชื้น

ความชื้นที่มีในไม้ คิดจากเปอร์เซนต์ของน้ำ เทียบนำน้ำหนักไม้อบแห้งด้วยเดือน

$$\text{Moisture Content} = \frac{(\text{Natural Weight} - \text{Dry Weight})}{\text{Dry Weight}} \times 100$$

Moisture Content = ปริมาตรความชื้นของไม้

Natural Weight = น้ำหนักของไม้ในสภาพธรรมชาติ (gm)

Dry Weight = น้ำหนักของไม้ในสภาพแห้ง (gm)

การดูดซึมของไม้

$$\text{Absorption} = \frac{(\text{Wet Weight} - \text{Dry Weight})}{\text{Dry Weight}} \times 100$$

Absorption = การดูดซึมน้ำของไม้ (%)

Wet Weight = น้ำหนักของไม้ในสภาพเปียก (gm)

Dry Weight = น้ำหนักของไม้ในสภาพแห้ง (gm)

γ_w = หน่วยน้ำหนักของน้ำมีค่าเท่ากับ 1 gm/mm^3

ปริมาตรของชิ้นงาน

$$2.7.1 \text{ Volume of Specific} = \text{Width} \times \text{Length} \times \text{Height} \text{ (mm}^3\text{)}$$

ความถ่วงจำเพาะสภาพธรรมชาติ

$$2.7.2 \text{ Natural Specific Gravity} = \frac{\text{Natural Weight}}{\text{Volume of specimen} \times \gamma_w}$$

ความถ่วงจำเพาะแห้งธรรมชาติ

$$2.7.3 \text{ Dry Specific Gravity} = \frac{\text{Dry Weight}}{\text{Volume of Specimen} \times \gamma_w}$$

ความถ่วงจำเพาะสภาพเปียก

$$2.7.4 \text{ Wet Specific Gravity} = \frac{\text{Wet Weight}}{\text{Volume of Specimen} \times \gamma_w}$$

หาค่าน้ำที่อยู่ในตัวไม้

$$2.7.5 \quad \text{Water in the Specific} = \text{Natural Weight} - \text{Dry Weight} \text{ (gm)}$$

ปริมาณความชื้นของไม้

$$2.6.6 \quad \text{Moisture Content (\%)} = \frac{\text{Water in the Specimen}}{\text{Dry Weight}} \times 100 \text{ (\%)}$$

การดูดซับน้ำ (กรัม)

$$2.7.7 \quad \text{Absorbed Water} = \text{Wet Weight} - \text{Dry Weight} \text{ (gm)}$$

การดูดซึมน้ำของไม้

$$2.7.8 \quad \text{Absorption (\%)} = \frac{\text{Absorbed Water}}{\text{Dry Weight}} \times 100 \text{ (\%)}$$

2.8 การทดสอบของไม้ในแนวตั้งจากและบนเส้น

ไม้ประกอบด้วยเซลล์แบบหอกลวง ซึ่งเรียงซ้อนกันอยู่ ความแข็งแรงของไม้ในแนวต่างๆ จึงไม่เท่ากัน ไม่ใช่ทั้งแรงอัดในแนวบนกับเส้น (Compression of wood parallel to the grain) ได้ดีกว่าในแนวตั้งจากกับเส้น (Compression of wood perpendicular to the grain) เมื่อแรงอัดบนกับเส้น ความแข็งแรงของไม้จะขึ้นอยู่กับแรงที่ทำให้เส้นไขแตกหัก และแรงอัดตั้งจากกับเส้น ความแข็งแรงของไม้จะขึ้นอยู่กับแรงที่ทำให้เส้นไขแบบราบลง

ในการทดสอบไม้จะพบว่าหน่วยแรงอัดประลักษณ์ (Maximum crushing stress) ของไม้ที่ถูกอัดบนกับเส้น จะมีขนาดพอๆ กับหน่วยแรงดัดที่พิกัดเส้นตรง (Bending stress at proportional) ของไม้นั้นมีความชื้นเท่ากัน ดังนั้นเพื่อประหัดไม้ที่ทำการทดสอบ บางครั้งอาจหาความเค้นอัดของไม้โดยการอัดไม้สัก ๆ แทนการดัดไม้ขาวๆ นอกจากนี้ไม่ที่มีพิกัดหยุดหย่อน (Elastic limit) ที่ค่อนข้างค้ำ และมีจุดคราก (Yield point) ที่ไม่แน่นอน จะสามารถทดสอบการเสียรูปได้มากพอควรก่อนที่จะวินิจฉัย

ความด้านทานของไม้ต่อแรงอัดในแนวตั้งจากกับเส้นยังขึ้นอยู่กับพิศทางของแรงที่ทำมุนกับวงปี (Annual growth rings) อิกด้วย ถ้าแรงอัดนั้นทำมุนตั้งจากกับวงปี ความด้านทานที่พิกัดเส้นตรงจะมีค่าสูงสุด และจะมีค่าต่ำสุดเมื่อแรงอัดทำมุน 45 องศากับวงปี

ไม้ในแนวตั้งจาก

มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ

ASTM D 143 - 52 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

ขนาด $50 \times 50 \times 150$ mm

ไม้แนวบานานเส้น

มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ

ASTM D 143 - 52 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

ขนาด $50 \times 50 \times 200$ mm

การคำนวณ

ไม้ในแนวตั้งจาก และ ไม้แนวบานานเส้น

2.8.1 ปริมาณความชื้น (Moisture content) ของไม้

$$\text{Moisture content} = \frac{(\text{Natural Weight} - \text{Dry Weight})}{\text{Dry Weight}} \times 100$$

2.8.2 หน่วยแรง (Stress)

$$\text{Stress , } \sigma = \frac{F}{A} \quad \text{N/mm}^2 \text{ หรือ MPa}$$

$$\text{เมื่อให้ } \sigma = \text{ หน่วยแรง , N/mm}^2$$

$F = \text{แทนแรงกระทำตั้งจากกับพื้นที่หน้าตัด , N}$

$A = \text{พื้นที่หน้าตัด , mm}^2$

2.8.3 ความเครียด (Strain)

$$\text{Strain , } \varepsilon = \frac{\text{Deformation}}{\text{Thickness of specimen before test}}$$

Deformation = ค่าที่เปลี่ยนแปลงไปหรือผลต่างที่หายไป

2.8.4 โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of elasticity)

Modulus of elasticity = ความชันของ Stress – Strain curve ในช่วงยืดหยุ่น (Elasticity)

ในช่วงที่กราฟเป็นเส้นตรง

$$\text{Modulus of elasticity , } E = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon} \text{ N/mm}^2$$

เมื่อให้ $\Delta\sigma$ = แทนผลต่างของค่าหน่วยแรงที่ความเครียดที่แตกต่างกัน

$\Delta\varepsilon$ = แทนผลต่างของความเครียดที่จุดพิจารณาบนกราฟ 2 จุด

2.9 การทดสอบแรงดึงและการฉีกแตกของไม้

กำลังดึงของไม้ (tensile strength of wood) หมายถึงความด้านทานต่อการถูกดึงให้แยกออกจากกัน ไม่มีกำลังดึงสูงสุดตามแนวเส้น และต่ำสุดตามแนวตั้งจากกับเส้น กำลังดึงสูงสุดตามแนวเส้น (tensile strength parallel to grain) จะมีค่ามากกว่ากำลังกดอัด และกำลังเฉือนของไม้หลายเท่า ซึ่งการวินิจฉัยไม้จะเกิดเนื่องจากสาเหตุอื่นมากกว่าที่จะวินิจฉัยกำลังดึงตามเส้น ตลอดจะเป็นการยากในการทดสอบทานแรงดึงตามเส้น ดังนั้นจึงทำการทดสอบทานแรงดึงตั้งจากกับเส้นแทน

กำลังฉีกแตกของไม้ (Cleavage ability of wood) หมายถึงความด้านทานต่อความพยายามฉีกไม้ให้แตกออกจากกัน ตามแนวเส้น กำลังฉีกแตกนี้มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม และการก่อสร้าง เช่น

การให้ทดสอบทำลังไม้ การทำลัง ซึ่งต้องอาศัยไม้ที่มีกำลังฉีกแตกสูงพอสมควร (กำลังฉีกแตกของไม้จะวัดเป็นหน่วยแรงสูงสุดที่ใช้ดึงฉีกไม้ให้ขาดต่อหนึ่งหน่วยความกว้างของไม้ตามแนวตั้งจากกันเสีย)

กำลังดึงของไม้ และกำลังฉีกแตกของไม้

มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ

ASTM D 143 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

การคำนวณ

2.9.1 กำลังดึงสูงสุดของไม้ (หากแร่งดึงสูงสุดหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของไม้)

$$\text{Tensile strength of wood} = \frac{\text{Max.Load}}{\text{Area}} \quad \text{N/mm}^2$$

Max = แทนแรงดึงสูงสุด , N

A = พื้นที่หน้าตัดของไม้ , mm²

2.9.2 กำลังฉีกแตกของไม้ (หากแร่งดึงสูงสุดหารด้วยความกว้างในแนวตั้งจากเสียง)

$$\text{Cleavage strength of wood} = \frac{\text{Max.Load}}{\text{Area}} \quad \text{N/mm}^2$$

Max = แทนแรงดึงสูงสุด , N

L = ความกว้างค้านที่เข้าร่อง , mm²

2.9.3 ปริมาณความชื้น (Moisture content) ของไม้

$$\text{Moisture content} = \frac{(\text{Natural Weight} - \text{Dry Weight})}{\text{Dry Weight}} \times 100$$

2.10 การทดสอบการรับแรงเฉือนของไม้แบบบานเฉือน

ความด้านทานในการรับแรงเฉือนของไม้คือความสามารถของไม้ในการด้านทานแรงเค้นที่ทำให้ส่วนของหน้าตัดไม้ที่อยู่ในระนาบเดียวกันแนวแรงเลื่อนออกจากกัน

การรับแรงเฉือนของไม้

มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ

ASTM D 143 – 94 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

การคำนวณ

ปริมาณความชื้น (Moisture content) ของไม้

$$2.10.1 \text{ Moisture content} = \frac{(\text{Natural Weight} - \text{Dry Weight})}{\text{Dry Weight}} \times 100$$

พื้นที่รับแรงเฉือน

$$2.10.2 \text{ Shear Area} = b \times d (\text{mm}^2)$$

กำลังเฉือนสูงสุด

$$2.10.3 \text{ Ultimate shearing Stress} = \frac{P_{\max}}{\text{Shear Area}} \text{ N/mm}^2$$

Max = กำลังเฉือนสูงสุด

Shear Area = พื้นที่ที่ถูกแรงเฉือน

2.11 อุปกรณ์การยึดไม้ (Timber Fasteners)

[2] อุปกรณ์การยึดไม้มีหลายชนิด ได้แก่ ตะปูและตะปูอ้วน (Nails and spikes) ตะปุ��วง (wood screws) ตะปุเกลียวป้ายปล่อย (lag screws) สลักไม่มีเกลียวหรือลิมเหล็ก (drift bolts) สลักเกลียว (turn bolts) และแหวนยึดแบบแหวนผ่า (split rings) [2]

อุปกรณ์ที่ใช้ยึดไม้ต้านทานแรงถอน (Holding power) ได้คือ ตะปู, ตะปุ��วง และตะปุเกลียว
อุปกรณ์ที่ต้านทานแรงต้านข้าง (Lateral resistance) ได้แก่ ตะปู, ตะปุ��วง, ตะปุเกลียว, สลัก
เกลียวและแหวนยึดไม้แบบต่างๆ

2.11.1 การทดสอบแรงถอนของตะปูและตะปูอ้วน

ตะปุปลายแหลมให้ค่าแรงถอนสูงกว่าตะปุปลายตัด เพราะตะปุปลายตัดทำลายเสื่นไม้ ตะปุ
ปลายแหลมหมายความกับไม้ที่ไม่ค่อยแตกง่าย ส่วนไม้แตกง่ายใช้กับตะปุปลายตัด

มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบแรงดึง

ASTM D 1761 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber[5]

2.11.2 การทดสอบแรงถอนตั้งฉากเสื่นไม้ใช้ตะปุ

ขนาด 2 1/2 นิ้ว หรือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.333 ซม.

ไม้ตัวอย่างขนาด 1 1/2 x 3 x 6 นิ้ว ผิวน้ำชินงานที่ใสแล้ว

สูตรแรงถอนที่ใช้คำนวณสำหรับตะปุที่ตอกตั้งจากเสื่นไม้ในสภาพแห้ง

$$P = 95G^{2.5} d$$

เมื่อ P = คือแรงถอนที่ปลดออก Kg/1 cm. ของระยะฝัง (penetration)

G = คือค่าความถ่วงจำเพาะของไม้

D = คือเส้นผ่านศูนย์กลางของตะปุ cm

หมายเหตุ สูตรนี้ใช้ส่วนปลดออกเท่ากับ 6 จากแรงถอนประดับ

2.11.3 การทดสอบแรงดันนานาเสี้ยนใช้ตะปู ขนาด $2\frac{1}{2}$ นิ้ว หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.333 ซม.

ตัวอย่างไม้ขนาด $1\frac{1}{2} \times 3 \times 6$ นิ้ว ผิวน้ำชั้นงานที่ใสแล้ว ถ้าตอกนานาเสี้ยนค่าจะด้องลดลง 33
เปอร์เซ็นต์

2.12 แรงดันของตะปูคงและตะปูเกลียว

2.12.1 การทดสอบแรงดันตั้งฉากเสี้ยนใช้ตะปูคง ขนาด $3/16$ นิ้ว หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.
ตัวอย่างไม้ขนาด $1\frac{1}{2} \times 3 \times 6$ นิ้ว ผิวน้ำชั้นงานที่ใสแล้ว ใช้สูตรดังนี้

$$\text{ตะปูคง } P = 200G^2 d$$

2.12.2 การทดสอบแรงดันตั้งฉากเสี้ยนใช้ตะปูเกลียว ขนาด $3/16$ นิ้ว หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.
ตัวอย่างไม้ขนาด $1\frac{1}{2} \times 3 \times 6$ นิ้ว ผิวน้ำชั้นงานที่ใสแล้ว ใช้สูตรดังนี้

$$\text{ตะปูเกลียว } P = 160 d^{0.75} G^{1.5}$$

2.12.3 การทดสอบแรงดันนานาเสี้ยนใช้ตะปูเกลียว ขนาด $3/16$ นิ้ว หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.
ตัวอย่างไม้ขนาด $1\frac{1}{2} \times 3 \times 6$ นิ้ว ผิวน้ำชั้นงานที่ใสแล้ว ใช้สูตรดังนี้

$$\text{ตะปูเกลียว } P = 0.75 (160 d^{0.75} G^{1.5})$$

เมื่อ P คือแรงดันที่ปลดออกภัย Kg/cm ของระบบฝัง

G = คือค่าความถ่วงจำเพาะของไม้

d = คือเส้นผ่าศูนย์กลางของตะปูคงและตะปูเกลียว cm

L = ความยาวตะปู

หมายเหตุ สำหรับตะปูคงและตะปูเกลียวเมื่อตอกนานาเสี้ยนจะต้องลดแรงดันลง 25 เปอร์เซ็นต์

ข้อกำหนดสำหรับแรงดึงดูดอน

1. สูตรการคำนวณข้างต้นใช้กับจุดต่อไม้ในสภาวะปกติแห่งหมาดถึงอ่อนในที่ร่มและไม่เปียกชื้น
2. ระยะเกลียวของตะปูควรและตะปูเกลียวต้องยาวไม่น้อยกว่า $(2/3) L$
3. ระยะฟังของตะปูควรและตะปูเกลียวให้คิดเฉพาะส่วนที่เป็นเกลียวที่ฟังอยู่ในองค์อาคารออกเท่านั้น
4. ระยะฟังของตะปูเกลียว ส่วนเกลียวต้องฟังลึกไม่น้อยกว่า $7D$ สำหรับไม้กลุ่ม 1,8D สำหรับไม้กลุ่ม 2, 10D สำหรับไม้กลุ่ม 3
5. ถ้าไม่มีสภาพเปียกชื้นตลอดเวลาในแนวตั้งจากเสื้บิน
 - ให้ลดค่า P ลงเหลือเพียง $0.25 P$ สำหรับตะปู
- ถ้าไม่มีสภาพเปียกชื้นตลอดเวลาในแนวตั้งจากเสื้บินและแนวบนนานปลายน้ำเสื้บิน
 - ให้ลดค่า P ลงเหลือเพียง $0.67 P$ สำหรับตะปูควร, ตะปูเกลียว
- ถ้าไม่มีดีคริงในกลางแจ้งตลอดเวลา ในแนวตั้งจากเสื้บินและแนวบนนานปลายน้ำเสื้บิน
 - ให้ลดค่า P ลงเหลือเพียง $0.75 P$ สำหรับตะปูควร, ตะปูเกลียว
- ถ้าเป็นการตอกตะปูในแนวบนนานปลายน้ำเสื้บิน
 - ต้องลดค่า P ลงเหลือเพียง $0.75 P$ สำหรับตะปูเกลียว
 - ส่วนตะปู และตะปูควร โดยปกติไม่ใช้ออกแบบการยึดตอนในแนวบนนานปลายน้ำเสื้บินไม่มี
- ตะปูควรและตะปูเกลียว อาจใช้การเจาะรูนำไปได้และใช้ไขควงหรือประแจขัน ห้ามใช้การตอกด้วยค้อน

- ตะปูควรจะนำต้องมีขนาดประมาณ $0.9D$ สำหรับไม้กลุ่ม 1

$0.7D$ สำหรับไม้กลุ่ม 2,3 และ 4

- ตะปูเกลีบวูเจาะนำส่วนแกนให้มีขนาดเท่ากับแกนตะปูและมีความลึกเท่ากับก้านแกน

ส่วนรูเจาะส่วนเกลีบวัต้องมีขนาด $0.65D - 0.85D$ สำหรับไม้กลุ่ม 1

$0.60D - 0.75D$ สำหรับไม้กลุ่ม 2

$0.40D - 0.70D$ สำหรับไม้กลุ่ม 3 และ 4

โดยความขาววูเจาะส่วนเกลีบว่าให้มีความขาวเท่ากับความขาวของเกลีบว่า

การจัดระเบห่างของตะปู ตะปูคาว และตะปูเกลีบว่า

เพื่อให้การขึดจุดต่อไม้ด้วยอุปกรณ์ขึดทั้งสามชนิดดังกล่าวเกิดการขึดเหนี่ยวที่ดี ระยะห่างพอยเมะและไม่ทำให้ขอนไม้หรือรูเจาะถึงรูเจาะปืนเดก ก่อนปักดิจึงกำหนดระเบห่างของการเจาะขึดดังนี้

ระยะจากขอบไม้

5D

10D

ระยะระหว่างแฉวของจุดขึด

20D

ระยะระหว่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลางของจุดขึดในแฉวเดียวกัน

20D

2.13 ความต้านทานด้านข้างของตะปู ตะปูคาว และตะปูเกลีบว่า

มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบแรงดึง

ASTM D 1761 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber[5]

2.13.1 การทดสอบแรงต้านด้านข้างในแนวนานาเสียงใช้ตะปู ขนาด $2\frac{1}{2}$ นิ้ว หรือ

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.333 ซม. ตัวอย่างไม้ขนาด $1\frac{1}{2} \times 3 \times 6$ นิ้ว ผิวน้ำชื้นงานที่ไส้แล้ว (เมื่อตอกด้วยนากเสียง)

สูตรคำนวณ

$$\text{ตะปู } P = K_1 d^{1.5}$$

2.13.2 การทดสอบแรงด้านด้านข้างในแนวตั้งจากเสียงใช้ตะปู ขนาด 2 1/2 นิ้ว หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.333 ซม. ตัวอย่างไม้ขนาด $11/2 \times 3 \times 6$ นิ้ว ผิวน้ำชื่นงานที่ใสแล้ว (เมื่อตอกขานานเสียง)

$$\text{สูตรคำนวณ} \quad \text{ตะปู } P = 0.67(K_1 d^{1.5})$$

2.13.3 การทดสอบแรงด้านด้านข้างในแนวขานานเสียงใช้ตะปูคง ขนาด 2 1/2 นิ้ว หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.333 น.m. ตัวอย่างไม้ขนาด $11/2 \times 3 \times 6$ นิ้ว ผิวน้ำชื่นงานที่ใสแล้ว (เมื่อตอกตั้งจากเสียง)

$$\text{สูตรคำนวณ} \quad \text{ตะปูคง } P = K_2 d^2$$

2.13.4 การทดสอบแรงด้านด้านข้างในแนวตั้งจากเสียงใช้ตะปูคง ขนาด 2 1/2 นิ้ว หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.333 ซม. ตัวอย่างไม้ขนาด $11/2 \times 3 \times 6$ นิ้ว ผิวน้ำชื่นงานที่ใสแล้ว (เมื่อตอก ขานานเสียง)

$$\text{สูตรคำนวณ} \quad \text{ตะปูคง } P = 0.67(K_2 d^2)$$

2.13.5 การทดสอบแรงด้านด้านข้างในแนวขานานเสียงใช้ตะปูเกลียว ขนาด 2 1/2 นิ้ว หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.333 ซม. ตัวอย่างไม้ขนาด $11/2 \times 3 \times 6$ นิ้ว ผิวน้ำชื่นงานที่ใสแล้ว (เมื่อตอกตั้งจากเสียง)

$$\text{สูตรคำนวณ} \quad \text{ตะปูเกลียว } P = K_3 d^2$$

2.13.6 การทดสอบแรงด้านด้านข้างในแนวตั้งจากเสียงใช้ตะปูคง ขนาด 2 1/2 นิ้ว หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.333 ซม. ตัวอย่างไม้ขนาด $11/2 \times 3 \times 6$ นิ้ว ผิวน้ำชื่นงานที่ใสแล้ว (เมื่อตอก ขานานเสียง)

$$\text{สูตรคำนวณ} \quad \text{ตะปูเกลียว } P = K_4 (K_3 d^2)$$

เมื่อ P คือความต้านทานด้านข้างที่ปลดออก kg/l ตัว

$$K_1 = 296,255,229,121 \text{ (ไม้กลุ่ม 1,2,3,4 ตามลำดับ)}$$

$$K_2 = 337,278,228,177 \text{ (ไม้กลุ่ม 1,2,3,4 ตามลำดับ)}$$

$K_3 = 186,161,144,127$ (ไม้กลุ่ม 1,2,3,4 ตามลำดับ)

K_a = ตัวคูณลดค่าขึ้นอยู่กับขนาดของตะปู/เกลียว

D = คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง cm

L = คือความยาวตะปูทั้งสามชนิด cm

2.14 สลักเกลียว (Bolts)

สลักเกลียวเป็นอุปกรณ์ยึดไม้เพื่อต้านทานแรงด้านข้าง อาจมีแผ่นเหล็กประกันช่วงหรือต่อระหว่างไม้ด้วยกัน กรณีใช้แผ่นเหล็กประกันแรงด้านข้างของอุปกรณ์ยึดไม้จะเพิ่มขึ้น 25 เกอร์เซ็นต์ตามมาตรฐาน วสท.1002-16 "ได้กำหนดค่ากำลังด้านทานแรงเฉือนสองระนาบของสลักเกลียวที่ยอมให้

การจัดวางตำแหน่งของสลักเกลียว

1. ระยะระหว่างศูนย์กลางถึงศูนย์กลางสลักเกลียว = $4d$
2. ระยะจากปลายไม้สำหรับรับแรงดึง (ไม้เนื้ออ่อน) = $7d$
3. ระยะจากปลายไม้สำหรับรับแรงดึง (ไม้เนื้อแข็ง) = $5d$
4. ระยะจากปลายไม้สำหรับรับแรงอัด = $4d$
5. ระยะจากขอบไม้เมื่อแรงขันนາเสียบ = $1.5d$
6. ระยะจากขอบไม้เมื่อแรงดึงจากเสียบ = $4d$

2.15 แห่งนึดไม้แบบแห่งผ่า

แห่งนึดไม้แบบบางแห่งผ่าเป็นอุปกรณ์นึดไม้เพื่อต้านทานแรงด้านข้างให้กำลังสูงกว่าอุปกรณ์นึดไม้อื่นๆ ใช้คิดไม้สองชนิดเข้าด้วยกัน โดยใช้เครื่องมือเจาะเป็นร่องวงกลมเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางแห่งนึดให้ความลึกเท่ากับครึ่งหนึ่งของวงแห่งนึดแล้วใช้สลักเกลี่ยวขันนึดให้แน่น[1]

สูตรของ汉金森(Hankinson's Formula) [3]

การคำนวณหน่วยแรงอัดของไม้และค่าแรงด้านทานต้านข้างในทิศทางนานาเสี้ยน P และตั้งจากกับเสี้ยน Q ถ้าแรงด้านข้างทำมุมกับเสี้ยนไม้ความต้านทานแรงในแนวอื่นจะคำนวณได้จากกฎของ汉金森สั้นซึ่งใช้กับสลักเกลี่ยวและแห่งนึดคือ

$$N = \frac{PQ}{P \sin^2 \theta + Q \cos^2 \theta}$$

เมื่อ P = คือความสามารถในการรับแรงนานาเสี้ยนของสลักเกลี่ยวหรือแห่งนึด Kg/ตัว

Q = คือความสามารถในการรับแรงตั้งจากเสี้ยนของสลักเกลี่ยวหรือแห่งนึด Kg/ตัว

N = คือความสามารถในการรับแรงตั้งจากกับผิวอีบงของสลักเกลี่ยวหรือแห่งนึด Kg/ตัว

θ = กื่อนมระห่วงแนวแรง P กระทำกับแนวเสี้ยนไม้ในแนวนอน, องศา

หมายเหตุ กรณีใช้เหล็กประภับค่า P จะเพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์

2.16 สลักไม้มีเกลี่ยวหรือลิ่มเหล็ก

สลักไม้มีเกลี่ยวหรือลิ่มเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่คัดแปลงมาจากการเหล็กเสริมคอนกรีต โดยการทำปลาบให้แหลมแล้วตอกลงไปในเนื้อไม้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6 มม, 9 มม, 12 มม, 15 มม, 19 มม และ 25 มม เป็นต้น ใช้สูตรคำนวณแรงดันที่ตั้งจากเสี้ยนกับไม้แห้งมีค่าปอดภัยเท่ากับ 5 สูตรที่ใช้คือ

[1]

$$P = 85G^2 d$$

เมื่อ P คือแรงดันที่ปลดภัย $\text{Kg}/1 \text{ cm}$ ของระบบผัง

G คือค่าความถ่วงจำเพาะของไม้อบแห้ง

d คือเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักไม้เกลียว cm

ข้อกำหนดสำหรับแรงเฉือนด้านข้าง

1. สูตรการคำนวณข้างต้นใช้กับจุดค่อไม้ในสภาพปกติแห่งหมายถึงอยู่ในที่ร่มและไม่เปียกชื้น
2. ระยะผังของตะปูต้องไม่น้อยกว่า 10D สำหรับไม้กลุ่ม 1, 11D สำหรับไม้กลุ่ม 2, 13D สำหรับไม้กลุ่ม 3, 14D สำหรับไม้กลุ่ม 4 และไม่ว่ากรณีใดระยะผังต้องไม่น้อยกว่า $1/3$ ของค่าระยะที่กำหนด
3. ตะปูที่ตอกฝังตัวลึกตลอดองค์อาคาร 3 ชิ้นซึ่งต้องด้านท่านแรงเฉือนสองระบบให้เพิ่มกำลังด้านท่านแรงเฉือนได้อีก 30% และถ้าความหนาของไม้ประกันข้างแต่ละข้างหนาไม่น้อยกว่า $1/3$ ของความหนาขององค์อาคารตัวกลางให้เพิ่มกำลังด้านท่านแรงเฉือนได้อีก 67% และให้เพิ่มกำลังเป็นสัดส่วนเมื่อความหนาของไม้ประกันข้างแต่ละข้างหนาอยู่ในค่าระหว่างที่กำหนด
4. ระยะเกลียวของตะปูควรและตะปูเกลียวต้องยาวไม่น้อยกว่า $2/3L$
5. ระยะผังของตะปูควรและตะปูเกลียวให้คิดเฉพาะส่วนที่เป็นเกลียวที่ฝังอยู่ในองค์อาคารเอกสารเท่านั้น ให้ผังลึกประมาณ 7D กรณีระยะผังน้อยกว่าที่กำหนดให้ลดค่ากำลังรับแรงลงเป็นสัดส่วนและระยะผังไม่ควรน้อยกว่า 4D
6. ตะปูควรและตะปูเกลียวอาจใช้การเจาะรูน้ำได้และใช้ไขควงหรือประแจขัน ห้ามใช้การตอกด้วยค้อน

- ตะปูคง

สำหรับไม้กลุ่ม 1 รูเจาะนำให้มีขนาดเท่ากับแกนตะปู และตรงส่วนเกลียวให้มี ขนาดเท่ากับรากเกลียวส่วนปลาย

สำหรับไม้กลุ่ม 2,3 และ 4 รูเจาะนำส่วนแกนให้มีขนาดประมาณ $7/8\text{D}$ และตรงส่วนเกลียวให้มี ขนาดเท่ากับ $7/8\text{D}$ ของรากเกลียวส่วนปลาย

- ตะปูเกลี่ยรูเจาะนำส่วนแกนให้มีขนาดเท่ากับแกนตะปูและมีความลึกเท่ากับ ก้าน แกน

ส่วนรูเจาะส่วนเกลี่ยต้องมีขนาด $0.65D - 0.85D$ สำหรับไม้กุ่ม 1

$0.60D - 0.75D$ สำหรับไม้กุ่ม 2


$0.40D - 0.70D$ สำหรับไม้กุ่ม 3 และ 4

โดยความยาวรูเจาะส่วนเกลี่ยวให้มีความยาวเท่ากับความยาวของเกลี่ยว


8. ถ้าไม่มีสภาพเปียกชื้นตลอดเวลาให้ลดค่า P ลงเหลือเพียง $0.67P$

ถ้าไม่มีคติรึ่งกลางแจ้งตลอดเวลาให้ลดค่า P ลงเหลือเพียง $0.75P$

9. การณ์ใช้แผ่นเหล็กประกันข้างที่หนาไม่เกิน 1.25 ซม. ให้เพิ่มค่า P ได้อีก 25% แต่ถ้าแผ่นเหล็กประกันข้างหนาเกิน 1.25 ซม. ต้องลดกำลังส่วนของระบบลึกของการฝังตัวของเกลี่ยว ที่ลดลง



รูป 2.1 อุปกรณ์ต่างๆ ในการต่อไม้ [3]



รูป 2.2 อุปกรณ์ต่างๆ ในการต่อไม้ ต้านทานแรงเฉียบ [3]

บทที่ 3

การทดสอบ

3.1 เตรียมการทดสอบ

แหล่งไม้ตัวอย่างที่นำมาทดสอบ

ไม้ข้าวไลปัลส์ที่นำมาทดสอบ ได้สูงตัวอย่างมากจากพื้นที่ที่ปลูกในภาคตะวันออกจากท้องตลาด
ซึ่งมาจากแหล่งปลูกที่จังหวัดยะลา ยะลา ยะลา และพื้นที่ภาคตะวันออก

3.2 การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ ปริมาณความชื้น และการดูดซึมของไม้

(Specific Gravity Moisture Content and Absorption Test of Wood)

วัสดุประสงค์

เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของไม้

1. ความถ่วงจำเพาะของไม้ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพต่างๆ

- ความถ่วงจำเพาะในสภาพธรรมชาติ

- ความถ่วงจำเพาะในสภาพแห้ง

- ความถ่วงจำเพาะในสภาพเปียก

2. ปริมาณความชื้น (moisture content)


3. การดูดซึม (absorption)

มาตรฐานการทดสอบ

มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ


ASTM Standard : D2395-93 (Reapproved 1997) , Test Methods for Specific Gravity of Wood
and Wood – Bas Materials

ขนาดของตัวอย่างไม้ $25 \times 25 \times 25$ mm




รูปที่ 3.1 ตัวอย่างไม้ทดสอบความถ่วงจำเพาะ


เครื่องมือและอุปกรณ์ (Equipment) ที่ใช้ในการทดสอบ



รูปที่ 3.2 ชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบ



รูปที่ 3.3 เครื่องซั่งน้ำหนัก



รูปที่ 3.4 เตาอบ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

1. เตื้อข
2. เวอร์เนียร์คลิปเปอร์
3. กระ吝จั่งไส่น้ำ
4. เตาอบไฟฟ้า
5. กระดาษทราย
6. เครื่องซั่งน้ำหนัก

วิธีการทดลอง

1. ตัดชิ้นตัวอย่างไม้ที่ใช้ทดสอบด้วยเลื่อย $25 \times 25 \times 25$ mm และพยา yan ให้แต่ละด้านได้จากกัน ตกแต่งผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย
2. ทำเครื่องหมายแต่ละชิ้นตัวอย่างไว้
3. วัดขนาดของด้านทั้งสามด้านของเวอร์เนียร์คลิปเปอร์ให้ละเอียดถึง 0.05 mm
4. ซั่งน้ำหนักแต่ละชิ้นตัวอย่างให้ละเอียดถึง 0.01 mm
5. นำชิ้นตัวอย่างทั้งหมดเข้าเตาอบ
6. หลังจากครบ 24 ชม. นำออกจากเตาอบแล้วซั่งน้ำหนัก
7. นำชิ้นตัวอย่างแข็งในน้ำ โดยชิ้นตัวอย่างทั้งหมดต้องจมอยู่ใต้น้ำจริง
8. หลังครบ 24 ชม. นำชิ้นตัวอย่างขึ้นจากน้ำ เช็ดผิวให้แห้งด้วยผ้าแล้วซั่งน้ำหนัก

3.3 การทดสอบแรงอัดของไม้ในแนวตั้งจากและขนานเส้น

(Compression test of wood in perpendicular and parallel to grain)

วัตถุประสงค์ (Objectives)

เพื่อทำการศึกษาพฤติกรรมของไม้ภายใต้แรงอัดทั้งในแนวตั้งจากกับเส้น (perpendicular to the grain) และในแนวขนานเส้น (parallel to the grain) ดังนี้


1. ความแข็งแรงขีดหยุ่น (Elastic strength)
ขอบเขตพิกัดเส้นตรง (Proportional limit)
จุดคราก (Yield point)
2. โมดูลัสขีดหยุ่น (Modulus of elasticity)

มาตรฐานการทดสอบ

มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ


ASTM D 143 – 52 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

ตัวอย่างไม้คุณภาพที่ใช้ทดสอบ
ไม้แนวตั้งจาก 50 x 50 x 150 mm




รูปที่ 3.5 ตัวอย่างไม้ของ การทดสอบแรงอัดของไม้ในแนวตั้งจากกับเส้น

ตัวอย่างไม้ขุคลิตต์สที่ใช้ทดสอบ
ไม้แนวนานาเสียง $50 \times 50 \times 150$ mm




รูปที่ 3.6 ตัวอย่างไม้ของการทดสอบแรงอัดของไม้ในแนวนานาเสียง

เครื่องมือและอุปกรณ์ (Equipment) ที่ใช้ในการทดสอบ



รูปที่ 3.7 เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal testing machine, UTM) ขนาด 30 ตัน



รูปที่ 3.8 เครื่องวัดการเสียรูป (Dial gauge)

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

1. เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal testing machine, UTM) ขนาด 30 ตัน
2. เครื่องวัดการเสียรูป (Dial gauge)
3. เวอร์เนียร์ (Vernier)
4. เครื่องชั่ง
5. แผ่นเหล็ก (Steel plate)
6. เตาอบไฟฟ้า
7. กระดาษทราย

วิธีการทดสอบ (Testing procedure)

ตอนที่ 1 แรงอัดตั้งฉากกับเส้น (Compression of wood in perpendicular to the grain)

1. วัดขนาดของไม้ละเอียดถึง 0.1 เซนติเมตร

2. วางไม้บนแผ่นฐานของเครื่องทดสอบแรงอัด แล้ววางแผ่นเหล็ก (Steel plate) กดทับบนไม้ และปรับเครื่องทดสอบแรงอัดให้適當แน่นแผ่นเหล็กพอดี พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องวัดการเสียบูป (Dial gauge 1 ซองเท่ากับ 0.01 mm)

3. เดินเครื่องให้หน้ากดของเครื่องมาสัมผัสกับผิวน้ำของไม้ แล้วปรับหน้าปัดของ Dial gauge ให้เข็มชี้ที่ศูนย์ ซึ่งให้เป็นค่าเริ่มต้น

4. เพิ่มแรงอัดให้สม่ำเสมอในอัตราความเร็ว 0.3 มิลลิเมตร/นาที อ่านและบันทึกค่าการเสียบูปของไม้ทุกๆช่วง 200 กิโลกรัม จนกระทั่งอ่านค่าการเสียบูปไปได้ถึง 2.5 มิลลิเมตร

5. นำเนื้อไม้ที่ทดสอบ นำไปซึ่งและอบหานริมฝาความชื้นในเนื้อไม้




รูปที่ 3.9 ทดสอบแรงอัดตั้งฉากกับเสียง

ตอนที่ 2 แรงอัดขนานกับเสียง (Compression of wood parallel to the grain)

1. หน้าตัดของไม้จะต้องได้จากกับชิ้นตัวอย่าง
2. วัดขนาดของไม้ละเอีบดถึง 0.1 เซนติเมตร
3. จัดไม้ให้อยู่กลางฐานของเครื่องทดสอบแรงอัด
4. เดินเครื่องให้หน้ากดของเครื่องมาสัมผัสกับผิวน้ำของไม้ แล้วปรับหน้าปัดของ Dial gauge ให้เข็มชี้ที่ศูนย์ ซึ่งให้เป็นค่าเริ่มต้น

5. เพิ่มแรงอัดให้สม่ำเสมอในอัตราความเร็ว 0.6 มิลลิเมตร/นาที ถ่านและบันทึกค่าการเดินรูปของไม้ทุกๆ ช่วง 200 กิโลกรัม จนกระหั่งไม่แตกหักลง
6. วัดรูปไม้แสดงการวินติของไม้ โดยให้มีสัดส่วนคล้ายของจริง และแสดงลายของไม้ด้วย
7. นำเนื้อไม้ที่ทดสอบ นำไปซั่งและอบหาบปริมาณความชื้นในเนื้อไม้



รูปที่ 3.10 ทดสอบแรงอัดขานกับเส็บน

3.4 การทดสอบแรงดึงและการฉีกแตกของไม้ (Tension and cleavage test of wood)


วัตถุประสงค์ (Objectives)

เพื่อศึกษาがらลังดึงในแนวตั้งจากกับเส็บน (Tensile strength of wood perpendicular to the grain) และがらลังฉีกแตกของไม้ (Cleavage ability of wood)

การทดสอบがらลังดึงของไม้

มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ

ASTM D 143 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber




รูปที่ 3.11 ตัวอย่างไม้ของการทดสอบกำลังดึงของไม้

การทดสอบกำลังนีกแตกของไม้

มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ

ASTM D 143 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber



รูปที่ 3.12 ตัวอย่างไม้ของการทดสอบกำลังนีกแตกของไม้

เครื่องมือและอุปกรณ์ (Equipment)




รูปที่ 3.13 เครื่องทดสอบเนกประสงค์ (Universal testing machine, UTM) ขนาด 30 ตัน

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ


1. ชุดอุปกรณ์ทดสอบแรงดึงโดยตรง (Apparatus of direct tension test)
2. ตัวบัมเมอร์
3. เครื่องชั่ง
4. เตาอบไฟฟ้า
5. กระดาษราย

วิธีการทดลอง (Testing procedure)

1. วัดขนาดของตัวย่างไม้สำหรับการทดสอบกำลังดึง (มีการเช่าร่องสองด้าน) และตัวอย่างไม้สำหรับการทดสอบกำลังฉีกขาดของไม้ (เช่าร่องด้านเดียว) ให้ละเอียดถึงมิลลิเมตร
2. ใส่ตัวอย่างไม้ทดสอบเข้าในชุดอุปกรณ์ทดสอบ แล้วเพิ่มแรงดึงอย่างช้าๆ ในอัตราประมาณ 2.5 มิลลิเมตรต่อนาที จนกระทั่งไม่รับติด และบันทึกแรงดึงสูงสุด
3. นำส่วนของไม้ส่วนหนึ่งไปซึ่งน้ำหนัก และเข้าตู้อบเพื่อให้แห้ง เพื่อหาปริมาณความชื้นในไม้ต่อไป



รูปที่ 3.14 แสดงการทดสอบแรงดึง



รูปที่ 3.15 แสดงการทดสอบการฉีกแตกของไม้

3.5 การทดสอบการรับแรงเฉือนของไม้ (Shear strength test of Wood)

วัตถุประสงค์ (Objectives)


เพื่อศึกษากำลังเฉือน (Shear strength) ของไม้ในแนวขวางกับเส้นเตี้ยน

การทดสอบแรงเฉือนของไม้


มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ

ASTM D 143 - 94 Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

ขนาดตามมาตรฐาน



รูปที่ 3.16 ตัวอย่างไม้ของการทดสอบกำลังเฉือนของไม้



รูปที่ 3.17 เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal testing machine, UTM) ขนาด 30 ตัน

เครื่องมือและอุปกรณ์ (Equipment) ที่ใช้ในการทดลอง

1. เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal testing machine, UTM) ขนาด 30 ตัน
2. เวอร์เนียร์คัลิเปอร์ที่มีความคาดเคลื่อนไม่เกิน ± 0.05 มม.
3. เลื่อย
4. เครื่องชั่ง
5. กระดาษทราย
6. เตาอบไฟฟ้า

วิธีการทดสอบ

1. เตรียมไม้ที่ได้เตรียมให้ได้ขนาดตามมาตรฐาน ASTM ที่กำหนด
2. ตัดแต่งพิเศษให้เรียบด้วยกระดาษทราย
3. นำไม้ไปซึ่งแล้วจดบันทึกน้ำหนักไม้
4. นำไม้ประกอบเข้ากับเครื่องมือทดสอบแรงเฉือน แล้วค่อยๆ เพิ่มแรงไปเลื่อยๆ จนกว่าไม้เกิดการเฉือนขาด
5. บันทึกค่าแรงเฉือนสูงสุดที่ไม้รับได้ จดบันทึกค่าแรงกระทำสูงสุดและลักษณะการวินัดของไม้
6. นำไม้ออกจากเครื่องทดสอบ เข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 105 – 110 องศา เป็นเวลา 24 ชม.
7. นำออกจากเตาอบจดบันทึกค่าไม้แห้ง



รูปที่ 3.18 แสดงการเฉือนของไม้

3.6 การทดสอบการถอยนของตะปู ตะปูคาง ตะปูเกลียว

การจัดเตรียมตัวอย่างการทดสอบ

ตัวอย่างไม้ที่ใช้ในการทดสอบนี้ จะใช้ไม้บุคากาบตั้ง 3 – 5 ปี ซึ่งจะกำหนดขนาดต่างๆ ตาม มาตรฐาน ไม้ตัวอย่างในการทดสอบโดยใช้ขนาด $2 \times 3 \times 6$ โดยการใส่ไม้ให้เรียบ พร้อมทั้งจัดทำ ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 20 หอน [4]

วิธีการทดสอบ


3.6.1 ต้านทานการถอยนในแนวตั้งจากกับเสียงไม้ [2]

- ทำการทดสอบแรงต้านต่อการบีดตอนตะปูในแนวตั้งจากกับเสียงไม้
- ทำการทดสอบแรงต้านต่อการบีดตอนตะปูคางในแนวตั้งจากกับเสียงไม้
- ทำการทดสอบแรงต้านต่อการบีดตอนตะปูเกลียวในแนวตั้งจากกับเสียงไม้

3.6.2 ต้านทานการ腐烂ในแนวขานกับเสียงไม้

- ทำการทดสอบแรงต้านต่อการยึดตอนตะปูในแนวขานกับเสียงไม้
- ทำการทดสอบแรงต้านต่อการยึดตอนตะปูคงในแนวขานกับเสียงไม้
- ทำการทดสอบแรงต้านต่อการยึดตอนตะปูเกลียวในแนวขานกับเสียงไม้


ตัวอย่างทดสอบ (Specimens)




รูปที่ 3.19 ตัวอย่างไม้ขนาด $2'' \times 2'' \times 6''$



รูปที่ 3.20 แสดงลักษณะของตะปู



รูปที่ 3.21 แสดงลักษณะของตะปูเกลียว




รูปที่ 3.22 แสดงลักษณะของตะปูค่าว

วิธีการทดลอง (Testing Procedure)

1. วัดขนาดบริจของไม้ให้กับเส้น周長 0.2 มิลลิเมตร ชั่งน้ำหนักจะเสียดเป็นครั้ง วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของตะปูเสียด 0.1 มิลลิเมตร
2. ตอกตะปูลงไปในไม้ให้ตั้งฉากและมีระยะ 3 เซนติเมตร ที่ผิวค้านสัมผัส (Tangential surface) ผิวค้านรัศมี (Radial surface) และผิวค้านปลาย (End surface) โดยที่แนวตะปูค้านสัมผัสถกันค้านรัศมีต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกัน
3. เมื่อตอกตะปูลงแล้วทำการทดสอบการดอนตะปูลอกหันที่
4. แรงดันที่กระทำให้กระทำอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเคลื่อนที่ 2 มม.ต่อนาที บันทึกค่าแรงกระทำสูงสุด
5. ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบหาความซึ้น ได้จากการตัดตัวอย่างออกมาจากไม้ขนาดประมาณ $2 \times 2 \times 3$ ซม. เพื่อใช้ทดสอบหาความซึ้นและความถ่วงจำเพาะ

การทดสอบการถอนของตะปู ตะปูค้าง ตะปูเกลียว



รูปที่ 3.23 แสดงการรับแรงถอนตั้งจากเสื้บันของตะปู, ตะปูค้าง, ตะปูเกลียว


- ด้านท่านแรงด้านท่านทางด้านข้างในแนวนานาเสียงไม้
 - ทำการทดสอบแรงด้านต่อการเฉือนตะปูในแนวนานา กับเสียงไม้
 - ทำการทดสอบแรงด้านต่อการเฉือนตะปูค้าง ในแนวนานา กับเสียงไม้
 - ทำการทดสอบแรงด้านต่อการเฉือนตะปูเกลียว ในแนวนานา กับเสียงไม้
 - ทำการทดสอบแรงด้านต่อการเฉือนสลักเกลียว ในแนวนานา กับเสียงไม้
 - ทำการทดสอบแรงด้านต่อการเฉือนแบบวงแหวน ผ่าในแนวนานา กับเสียงไม้

- ด้านท่านแรงด้านท่านทางด้านข้างในแนวตั้งจากกับเสียงไม้
 - ทำการทดสอบแรงด้านต่อการเฉือนตะปู ในแนวตั้งจากกับเสียงไม้
 - ทำการทดสอบแรงด้านต่อการเฉือนตะปูค้าง ในแนวตั้งจากกับเสียงไม้
 - ทำการทดสอบแรงด้านต่อการเฉือนตะปูเกลียว ในแนวตั้งจากกับเสียงไม้
 - ทำการทดสอบแรงด้านต่อการเฉือนสลักเกลียว ในแนวตั้งจากกับเสียงไม้
 - ทำการทดสอบแรงด้านต่อการเฉือนแบบวงแหวน ผ่าในแนวตั้งจากกับเสียงไม้

3.7 การทดสอบร้อยต่อสลักเกลียวกับไม้ และแบบวงแหวน

ตัวอย่างทดสอบ (Specimens)

ตัวอย่างไม้ขนาด $1 \frac{1}{2} " \times 3 " \times 40 \text{ cm}$ ร้อยต่อสลักเกลียวกับไม้




รูปที่ 3.24 ตัวอย่างไม้ทดสอบร้อยต่อสลักเกลียวกับไม้



รูปที่ 3.25 ตัวอย่างสลักเกลียว

วิธีการทดสอบ (Testing Procedure)


1. ทำการวัดความหนาและความกว้างของตัวอย่าง ไม้ละเอียดถึง 0.1 mm
2. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียว และเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะใส่สลักเกลียว (ปกติต้องใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียว 1/8 นิ้ว) แผ่นเหล็ก (Bearing plate) หรือ แหวนรอง (washer) อาจถูกใช้เพื่อหันนูนเสริมให้ขันสลักเกลียวแน่นได้
3. รอบต่อสลักเกลียวกับไม้จะถูกทดสอบแรงอัดในแนวนานกันเส้นของไม้ โดยให้ใช้หัวกด มีที่รองรับเป็นเบ้าทรงกลมในการกด ติดดั้งเก็อกันชุดอุปกรณ์ทดสอบอยู่ต่อสลักเกลียวกับ ไม้ทั้งสองด้านเพื่อวัดระยะการสูดของรอยต่อ (Slip of the joint)
4. ใส่แรง 100 กิโลกรัม และดึงค่าแกนเป็นศูนย์ทำเครื่องหมายระยะ 15 มม. ที่ด้านข้างของแผ่น เหล็กประกบ
5. ใส่แรงกดอย่างต่อเนื่องในอัตราการเคลื่อนที่ของหัวกด 0.9 มม. ต่อนาที
6. อ่านค่าแรงและค่าการสูดทุกๆ ค่าแรงกดที่เพิ่มขึ้น 100 กิโลกรัม จนกระทั่งเกิดการคลายแรง (First relaxation) ของไม้บันทึกค่าแรงที่ดำเนินการดังกล่าว
7. ทำการกดต่อไปจนกระทั่งเกิดการสูดถึง 12 มม. บันทึกค่าแรงกดสูงสุดไว้ทำการวัดรูปและ ระบุประเภทของการวินิจฉัย
8. พล็อตกราฟความสำพันท์ระหว่างแรงกดที่กระทำกับการสูด โดยแกนตั้งแสดงค่าแรงกด แกนนอนแสดงค่าการสูด คำนวณหาค่าแรงและหน่วยแรงกดที่พิกัดสัดส่วนโดยตรงด้วย (Bearing stress at proportional limit)




รูปที่ 3.26 เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine (UTM)




รูปที่ 3.27 Vernier Caliper ที่มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 มม. และมีความละเอียดในการวัดถึง 0.1 มม.



รูปที่ 3.28 เครื่องมือวัดการบุบตัวของรอยต่อไม้ (Dial Gauge)




รูปที่ 3.29 เครื่องชั่งน้ำหนัก




รูปที่ 3.30 อุปกรณ์การขึ้นไนล์ด้วยสลักเกลียว



รูปที่ 3.31 อุปกรณ์ในการถอนตะปู (Nail withdrawal apparatus)



รูปที่ 3.32 กรรมดสอบกำลังถอนของตะปุ่มตะปุ่มคง



รูปที่ 3.33 แสดงการรับแรงต้านด้านข้างแบบแหนบผ่า

จากการรวมรวมข้อมูลทางด้านทฤษฎีต่างๆ เพื่อนำมาทำการทดลองแรงดึงแรงดันของตะปู, สลักเกลี่ยรวมทั้งแหวนผ่า เกี่ยวกับไม้บูกา เมื่อได้ทำการทดลองแล้ว สามารถที่นำมาวิเคราะห์ คุณว่าไม้บูกาที่ส่วนใหญ่ปักเพื่อทางด้านอุสาหกรรมกระดาษจะสามารถทำเป็นไม้โครงสร้างได้หรือไม่ แต่บางส่วนก็ได้นำไปใช้ในด้านการก่อสร้างบ้านแล้วก็ นำไปทำเป็นเสาเข็ม ค้ำขัน นั่งร้านต่างๆ (ชั่วคราว) รวมถึงในการทำเฟอร์นิเจอร์ แต่จากการทดลองที่จะทำต่อไปนี้ เป็นการทดลอง ไม่แปรรูปแล้ว หมายถึง ไม้บูกาที่จะนำไปใช้งานในด้านโครงสร้าง เช่น ไม้แปร จันทัน โครงถักต่างๆ ของงานโครงสร้างไม้ เพื่อจะหาแรงดึงดันโดยต่อต่างๆ คุณว่าจะมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงใดและสมกับที่จะนำไม้แปรรูปแล้วนี้ นำไปใช้กับงานโครงสร้างถาวรได้หรือไม่ หรือจะเหมาะสมเพียงแค่เป็นไม้ ทำเสาเข็มและนั่งร้านชั่วคราวเท่านั้น

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

บทที่ 4

ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบ

4.1 ผลการทดสอบ

4.1.1 คุณสมบัติทั่วไป

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงความถ่วงจำเพาะของไม้

Specimen No.	Natural Specific Gravity	Dry Specific Gravity	Wet Specific Gravity
1	1.088	0.691	0.352
2	0.973	0.614	0.334
3	1.075	0.698	0.347
4	1.050	0.653	0.314
5	1.018	0.634	0.305
6	1.037	0.659	0.342
7	0.998	0.634	0.339
8	1.094	0.678	0.328
9	1.043	0.646	0.310
10	1.056	0.678	0.358
11	1.101	0.659	0.299
12	1.075	0.646	0.289
13	1.011	0.634	0.319
14	1.088	0.653	0.305
15	0.992	0.646	0.350
16	1.069	0.666	0.305
17	1.056	0.659	0.312
18	1.062	0.659	0.314
19	1.094	0.672	0.309
20	1.082	0.646	0.294
Average	1.053	0.656	0.321

ตารางที่ 4.2 แสดงปริมาณความชื้น และการดูดซึมน้ำของไม้

Specimen No.	Moisture Content (%)	Absorption (%)
1	57.407	87.037
2	58.333	103.125
3	54.128	72.477
4	60.784	87.255
5	60.606	86.869
6	57.282	90.291
7	57.576	96.970
8	61.321	89.623
9	61.386	88.119
10	55.660	87.736
11	66.990	94.175
12	66.337	90.099
13	59.596	91.919
14	66.667	99.020
15	53.465	85.149
16	60.577	77.885
17	60.194	82.524
18	61.165	86.408
19	62.857	84.762
20	67.327	96.040
Average	60.483	88.874

4.2 กลสมบัติของไม้

4.2.1 การรับแรงอัดของไม้ในแนวตั้งจากเสียง

ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลการทดสอบแรงอัดแบบตั้งจากเสียง

Specimen No.	Area (mm ²)	Modulus of elasticity (N/mm ²)	Stress (N/mm ²)	Moisture Content (%)
1	7500	571.869	9.893	37.986
2	7500	609.634	10.547	37.950
3	7500	541.811	9.373	37.722
4	7500	582.659	10.080	38.058
5	7500	581.888	10.067	37.944
6	7500	589.595	10.200	37.856
7	7500	597.303	10.333	37.925
8	7500	597.303	10.333	37.902
9	7500	605.780	10.480	38.098
10	7500	605.010	10.467	38.364
11	7500	610.405	10.560	38.079
12	7500	588.054	10.173	38.008
13	7500	602.697	10.427	38.130
14	7500	551.060	9.533	38.110
15	7500	554.143	9.587	37.875
16	7500	558.767	9.667	37.454
17	7500	605.010	10.467	38.419
18	7500	608.092	10.520	38.522
19	7500	608.863	10.533	37.949
20	7500	604.239	10.453	37.980
Average	7500	588.709	10.185	38.016

4.2.2 การรับแรงอัดของไม้ในแนวขวางแนวเส้น

ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลการทดสอบแรงอัดแนวขวางแนวเส้น

Specimen No.	Area (mm ²)	Modulus of elasticity (N/mm ²)	Stress (N/mm ²)	Moisture Content (%)
1	2500	2069.364	35.800	39.986
2	2500	2138.728	37.000	38.158
3	2500	2055.491	35.560	36.198
4	2500	2046.243	35.400	37.668
5	2500	2268.208	39.240	37.645
6	2500	2085.549	36.080	38.147
7	2500	2242.775	38.800	37.949
8	2500	2277.457	39.400	37.685
9	2500	2208.092	38.200	38.066
10	2500	2078.613	35.960	38.123
11	2500	2164.162	37.440	38.217
12	2500	2138.728	37.000	38.238
13	2500	2076.301	35.920	37.642
14	2500	2284.393	39.520	38.593
15	2500	1946.821	33.680	37.537
16	2500	1877.457	32.480	37.502
17	2500	1972.254	34.120	38.519
18	2500	2039.306	35.280	37.879
19	2500	1845.087	31.920	38.238
20	2500	1875.145	32.440	38.028
Average	2500	2084.509	36.062	38.001

4.2.3 กำลังดึงในแนวตั้งจากเดี่ยวน

ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลการทดสอบแรงดึง

Specimen No.	Area (mm ²)	Maximum load (N)	Tensile strength (N/mm ²)	Moisture Content (%)
1	1000	2030.0	2.030	46.755
2	1000	1870.0	1.870	42.563
3	1000	1850.0	1.850	45.084
4	1000	2040.0	2.040	52.869
5	1000	1940.0	1.940	27.565
6	1000	1760.0	1.760	25.529
7	1000	2610.0	2.610	55.052
8	1000	2370.0	2.370	35.129
9	1000	1970.0	1.970	53.716
10	1000	3010.0	3.010	41.396
11	1000	1990.0	1.990	36.374
12	1000	1890.0	1.890	59.264
13	1000	2200.0	2.200	43.358
14	1000	1850.0	1.850	49.089
15	1000	1800.0	1.800	37.546
16	1000	2500.0	2.500	39.324
17	1000	2550.0	2.550	56.122
18	1000	2150.0	2.150	63.937
19	1000	2940.0	2.940	45.563
20	1000	2890.0	2.890	36.029
Average	1000	2210.5	2.211	44.613

4.2.4 กำลังนีกแตกของไม้

ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลการทดสอบการนีก

Specimen No.	Wood width (mm)	Maximum load (N)	Cleavage strength (N/mm ²)	Moisture Content (%)
1	50	760.00	15.200	45.095
2	50	790.00	15.800	44.713
3	50	790.00	15.800	49.784
4	50	820.00	16.400	48.444
5	50	800.00	16.000	42.582
6	50	600.00	12.000	50.326
7	50	700.00	14.000	46.965
8	50	720.00	14.400	47.793
9	50	680.00	13.600	46.662
10	50	660.00	13.200	42.080
11	50	680.00	13.600	44.947
12	50	750.00	15.000	45.417
13	50	780.00	15.600	52.850
14	50	780.00	15.600	51.615
15	50	770.00	15.400	51.506
16	50	680.00	13.600	43.797
17	50	820.00	16.400	50.811
18	50	780.00	15.600	48.483
19	50	790.00	15.800	49.110
20	50	740.00	14.800	48.930
Average	50	744.50	14.890	47.596

4.2.5 กำลังเฉือนของไม้แบบขนาดเส้น

ตารางที่ 4.7 แสดงข้อมูลการทดสอบแรงเฉือน

Specimen No.	Area (mm ²)	Maximum load (kN)	Shear strength (N/mm ²)	Moisture Content (%)
1	1000	5970.0	5.970	20.503
2	1000	6420.0	6.420	20.020
3	1000	4450.0	4.450	21.713
4	1000	5890.0	5.890	28.472
5	1000	5680.0	5.680	25.134
6	1000	5380.0	5.380	21.743
7	1000	6040.0	6.040	25.908
8	1000	4290.0	4.290	20.420
9	1000	4010.0	4.010	26.162
10	1000	5540.0	5.540	31.011
11	1000	5540.0	5.540	31.638
12	1000	4980.0	4.980	36.442
13	1000	4860.0	4.860	20.591
14	1000	4520.0	4.520	20.344
15	1000	6080.0	6.080	38.634
16	1000	6050.0	6.050	39.324
17	1000	5870.0	5.870	30.612
18	1000	5670.0	5.670	19.811
19	1000	6200.0	6.200	29.265
20	1000	6020.0	6.020	27.664
Average	1000	5473.0	5.473	26.771

4.2.6 การทดสอบหาแรงดันของไม้

ตารางที่ 4.8 แสดงข้อมูลการทดสอบแรงดัน

Specimen No.	Area (mm ²)	Maximum load (N)	Stress (N/mm ²)	Moisture Content (%)
1	1000	77700.00	77.700	39.703
2	1000	79200.00	79.200	38.220
3	1000	75500.00	75.500	36.268
4	1000	75600.00	75.600	38.165
5	1000	79900.00	79.900	38.172
6	1000	76800.00	76.800	38.006
7	1000	78800.00	78.800	37.956
8	1000	80100.00	80.100	37.657
9	1000	78800.00	78.800	38.153
10	1000	79800.00	79.800	38.039
11	1000	83200.00	83.200	38.261
12	1000	75300.00	75.300	38.765
13	1000	78200.00	78.200	37.703
14	1000	77500.00	77.500	38.715
15	1000	77900.00	77.900	37.555
16	1000	78500.00	78.500	38.553
17	1000	78500.00	78.500	38.735
18	1000	78900.00	78.900	37.996
19	1000	79500.00	79.500	38.238
20	1000	78700.00	78.700	38.009
Average	1000	78420.00	78.420	38.143

4.2.7 การทดสอบร้อยต่อสลักเกลี่ยวกับไม้

ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลการทดสอบร้อยต่อสลักเกลี่ยวกับไม้

Specimen No.	Area (mm^2)	Maximum load (N)	Stress (N/mm^2)	Moisture Content (%)
1	2888	5900.0	2.043	39.712
2	2888	5420.0	1.877	42.985
3	2888	5450.0	1.887	36.484
4	2888	5590.0	1.936	36.275
5	2888	5660.0	1.960	41.025
6	2888	5580.0	1.932	38.025
7	2888	6010.0	2.081	44.685
8	2888	5920.0	2.050	39.313
9	2888	5990.0	2.074	33.282
10	2888	5350.0	1.852	40.679
11	2888	5930.0	2.053	38.025
12	2888	5950.0	2.060	38.020
13	2888	5980.0	2.071	38.020
14	2888	5990.0	2.074	40.463
15	2888	6020.0	2.084	36.470
16	2888	5850.0	2.026	25.920
17	2888	5850.0	2.026	31.810
18	2888	5980.0	2.071	37.842
19	2888	5980.0	2.071	38.933
20	2888	5930.0	2.053	46.567
Average	2888.0	5816.5	2.014	38.227

4.2.8 การทดสอบร้อยต่อวงแหวนกับไม้

ตารางที่ 4.10 แสดงข้อมูลการทดสอบร้อยต่อวงแหวนกับไม้

Specimen No.	Area (mm^2)	Maximum load (N)	Shear strength (N/mm^2)	Moisture Content (%)
1	5625	5900.0	9.867	32.497
2	5625	5420.0	10.030	39.463
3	5625	5450.0	9.881	43.239
4	5625	5590.0	9.934	44.031
5	5625	5660.0	10.055	41.021
6	5625	5580.0	11.659	38.020
7	5625	6010.0	11.735	44.695
8	5625	5920.0	10.119	39.806
9	5625	5990.0	10.096	48.055
10	5625	5350.0	11.298	34.915
11	5625	5930.0	10.245	38.189
12	5625	5950.0	11.902	40.632
13	5625	5980.0	12.085	38.194
14	5625	5990.0	10.452	40.463
15	5625	6020.0	12.412	33.613
16	5625	5850.0	12.240	32.940
17	5625	5850.0	10.409	31.480
18	5625	5980.0	12.370	38.884
19	5625	5980.0	10.665	41.507
20	5625	5930.0	10.645	43.172
Average	5625.0	5816.5	10.905	39.241

4.2.9 การทดสอบการดูดซึ�บของตะปูกับไม้

ตารางที่ 4.11 แสดงข้อมูลการดูดซึ่งของตะปูกับไม้

Specimen No.	Diameter (cm)	ตะปูฟังก์กิ้ก (cm)	Max Tensile (KN)	Moisture Content (%)
1	0.333	3.00	0.185	36.421
2	0.333	3.00	0.190	36.412
3	0.333	3.00	0.192	36.464
4	0.333	3.00	0.185	36.709
5	0.333	3.00	0.191	36.830
6	0.333	3.00	0.182	34.743
7	0.333	3.00	0.194	36.895
8	0.333	3.00	0.192	36.279
9	0.333	3.00	0.189	38.155
10	0.333	3.00	0.188	36.004
11	0.333	3.00	0.184	34.868
12	0.333	3.00	0.181	38.374
13	0.333	3.00	0.181	36.919
14	0.333	3.00	0.165	36.863
15	0.333	3.00	0.185	38.530
16	0.333	3.00	0.187	37.516
17	0.333	3.00	0.182	37.118
18	0.333	3.00	0.188	36.448
19	0.333	3.00	0.189	37.174
20	0.333	3.00	0.191	37.082
Average	0.333	3.00	0.186	36.790

4.2.10 การทดสอบการถดถอนของปูเกลีบวักน้ำ

ตารางที่ 4.12 แสดงข้อมูลการถดถอนของปูเกลีบวักน้ำ

Specimen No.	Diameter (cm)	ตะปูเกลีบวัฟฟ์ (cm)	Max Tensile (KN)	Moisture Content (%)
1	0.333	3.00	0.245	36.421
2	0.333	3.00	0.245	36.414
3	0.333	3.00	0.247	36.413
4	0.333	3.00	0.246	36.761
5	0.333	3.00	0.241	37.022
6	0.333	3.00	0.249	34.988
7	0.333	3.00	0.243	36.785
8	0.333	3.00	0.244	36.551
9	0.333	3.00	0.247	38.232
10	0.333	3.00	0.244	36.023
11	0.333	3.00	0.250	34.915
12	0.333	3.00	0.246	38.214
13	0.333	3.00	0.246	36.909
14	0.333	3.00	0.247	36.839
15	0.333	3.00	0.245	38.496
16	0.333	3.00	0.245	37.516
17	0.333	3.00	0.245	37.118
18	0.333	3.00	0.246	36.286
19	0.333	3.00	0.243	36.834
20	0.333	3.00	0.248	36.608
Average	0.333	3.00	0.246	36.767

4.2.11 การทดสอบการดอนของตะปูค่วงกับไม้

ตารางที่ 4.13 แสดงข้อมูลการดอนของตะปูค่วงกับไม้


Specimen No.	Diameter (cm)	ระยะห่างผิงลีก (cm)	Max Tensile (KN)	Moisture Content (%)
1	0.333	3.00	0.345	36.865
2	0.333	3.00	0.343	36.421
3	0.333	3.00	0.345	36.420
4	0.333	3.00	0.345	36.421
5	0.333	3.00	0.352	36.135
6	0.333	3.00	0.346	35.808
7	0.333	3.00	0.342	36.142
8	0.333	3.00	0.342	36.146
9	0.333	3.00	0.348	36.630
10	0.333	3.00	0.347	36.369
11	0.333	3.00	0.346	34.957
12	0.333	3.00	0.346	38.265
13	0.333	3.00	0.345	36.734
14	0.333	3.00	0.341	36.139
15	0.333	3.00	0.346	36.613
16	0.333	3.00	0.345	37.166
17	0.333	3.00	0.345	37.118
18	0.333	3.00	0.346	36.155
19	0.333	3.00	0.348	36.767
20	0.333	3.00	0.343	36.608
Average	0.333	3.00	0.345	36.494

4.3 การพังของชิ้นไม้ทดสอบ

ลักษณะการพังของชิ้นไม้ทดสอบสามารถบอกพฤติกรรมบางอย่างของไม้ขุคลิปคัตส์ได้ และสามารถนำมาเป็นเหตุผลในการวิเคราะห์ผลการทดสอบต่างๆ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

4.3.1 การรับแรงอัดของไม้ในแนวตั้งจากเส้น


เนื่องจากการทดสอบไม้ได้อัดจนถึงจุดวิกฤติของไม้ เพียงแต่ได้ทางหน่วยแรงอัดของไม้ที่ทำให้ไม้บุบตัวไป 2.6 มิลลิเมตร เนื่องจากการบุบตัวของเนื้อไม้สูงมากและจะเป็นการบีบเฉลยไม้ชิ้นทดสอบจะฉีกในแนวระนาบขนาดกับเฉลยไม้ทำให้น้ำไหลลอดออกมาจากเนื้อเยื่อไม้ จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น การรับแรงอัดของไม้ในแนวตั้งจากเส้นลักษณะการพังจะไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด



รูปที่ 4.1 การวิบัติของการรับแรงอัดของไม้ในแนวตั้งจากเส้น

4.3.2 การรับแรงอัดของไม้ในแนวขนาดเส้น


ชิ้นทดสอบส่วนใหญ่พังแบบการบดอัด(Crushing) มีเพียงไม่กี่ชิ้นที่พังแบบการผ่า(Splitting) และการเฉือน(Shearing) เกิดขึ้นจากเนื้อไม้ข้างในไม้ดี มีตำแหน่ง เช่น ตามี



รูปที่ 4.2 การวิบัติของการรับแรงอัดของไม้ในแนวขนาดเส้น

4.3.3 กำลังดึงในแนวตั้งจากเสียง


ลักษณะการพังของไม้ปูนภูมิให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อไม้ถูกแรงดึงเหลือเชื่อไม้และเส้นใยบางส่วนจะเริ่มแยกออกจากกันจนกระทั่งไห้ไม่สามารถรับแรงได้ และขาดออกจากกัน



รูปที่ 4.3 การวิบัติของการรับกำลังดึงในแนวตั้งจากเสียง

4.3.4 กำลังฉีกแตกของไม้


ลักษณะการพังขึ้นทดสอบเมื่อได้รับแรงจนถึงจุดที่หนึ่งไม่จะเริ่มนีรอยฉีกขาด ซึ่งยังรับแรงต่อไปได้จนกระทั่งรยษักน้ำเพิ่มความยาวขึ้นจนทำให้ไม้ชี้นตัวอย่างทดสอบขาดกระเด็นออกจากกัน



รูปที่ 4.4 การวิบัติของการรับกำลังฉีกแตกของไม้

4.3.5 กำลังเฉือนของไม้แบบนานาเตี้ยน


ลักษณะการพังของชิ้นทดสอบจะเป็นการพังแบบเฉือนขาดออกจากกันทันทีทันใด เมื่อมีกำลังเฉือนถึงจุดวิกฤตของไม้ เสืนไม้ก็จะหลุดออกจากเนื้อเยื่อไม้ทันที ซึ่งรอยฉีกขาดมีลักษณะไปตามเสืนของไม้



รูปที่ 4.5 การวินิจฉัยการรับกำลังเฉือนของไม้แบบนานาเตี้ยน

4.3.6 การทดสอบหาแรงตัวของไม้


ลักษณะการพังของชิ้นทดสอบเมื่อไม้ได้รับแรงที่จุดกึ่งกลาง ไม้จะเริ่มโก่งตัว และเมื่อให้แรงถึงจุดวิกฤตของไม้ เนื้อเยื่อไม้และเส้นใยบางส่วนเริ่มแยกออกจากกัน ไม้ขังคงรับแรงได้เด่นอยกว่าก่อนที่ไม้จะวิกฤตโดยผิวค้านบนของไม้จะเกิดการอัดตัวและผิวค้านล่างของไม้จะเกิดการฉีกขาดเนื่องจากแรงดึง



รูปที่ 4.6 การวินิจฉัยการรับแรงตัวของไม้

4.3.7 การทดสอบรอยต่อสลักเกลี่ยวกับไม้


ลักษณะการพังของชิ้นตัวอย่างทดสอบเมื่อไม้ได้รับแรงอัดถึงจุดวินดิ ไม้ก็จะคายอาณิสกขาด และแยกออกจากโครงสร้างต่อสลักเกลี่ยวันทันที



รูปที่ 4.7 การวินดิของการรับแรงของรอยต่อสลักเกลี่ยกับไม้

4.3.8 การทดสอบรอยต่อวงแหวนกับไม้


ลักษณะการพังของชิ้นตัวอย่างทดสอบเมื่อไม้ได้รับแรงอัดถึงจุดวินดิ ไม้ก็จะคายอาณิสกขาด และแยกออกจากโครงสร้างต่อสลักเกลี่ยวันทันที แต่จะใช้แรงมากกว่ารอยต่อสลักเกลี่ยกับไม้



รูปที่ 4.8 การวินดิของการรับแรงของรอยต่อวงแหวนกับไม้

4.3.9 การทดสอบการถอนของตะปูกับไม้


ลักษณะการถอนของตะปูออกจากชิ้นตัวอย่างทดสอบเมื่อไม้ได้รับแรงดึงถึงจุดที่นิ่งตะปูก็จะเคลื่อนตัวออกจากรากเนื้อไม้ ซึ่งชิ้นไม้ตัวอย่างทดสอบค่อนข้างมีปริมาณความชื้นที่สูง เนื่องจากเป็นไม้สด



รูปที่ 4.9 การถอนของตะปูกับไม้

4.3.10 การทดสอบการถอนของตะปูเกลียวกับไม้


ลักษณะการถอนของตะปูเกลียวออกจากชิ้นตัวอย่างทดสอบเมื่อไม้ได้รับแรงดึงถึงจุดที่นิ่งตะปูก็จะเคลื่อนตัวออกจากรากเนื้อไม้ แต่ตะปูเกลียวจะมีการยึดรังกันเนื่องจากไม้ได้ก้อนข้างต่อกันตะปูซึ่งชิ้นไม้ตัวอย่างทดสอบค่อนข้างมีปริมาณความชื้นที่สูง เนื่องจากเป็นไม้สด



รูปที่ 4.10 การถอนของตะปูเกลียวกับไม้

4.3.11 การทดสอบการถอนของตะปูคงกับไม้

ลักษณะการถอนของตะปูคงออกจากชิ้นตัวอย่างทดสอบเมื่อไม้ได้รับแรงดึงถึงจุดที่หัก
ตะปูคงจะถอยๆ ออกจากเนื้อไม้ แต่ตะปูคงจะมีการยึดรั้งกับเนื้อไม้ได้ก่อนข้างดีกว่าตะปูเกลียว
 เพราะมีขนาดเกลียวที่หนาแน่นกว่าตะปูเกลียว ซึ่งชิ้นไม้ตัวอย่างทดสอบก่อนข้างมีปริมาณความชื้นที่สูง
 เนื่องจากเป็นไม้สด



รูปที่ 4.10 การถอนของตะปูคงกับไม้

4.4 วิเคราะห์ผลการทดสอบ

จากการทดสอบภายสมบัติและกลไกสมบัติ ของไม้ยูคาลิปตัส ค่าความติดพลาดและข้อเสนอแนะ ต่างๆอาจสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้

4.4.1 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

4.4.1.1 ความถ่วงจำเพาะปริมาณความชื้นและการคูดซึมนำของไม้

ผลการทดสอบความถ่วงจำเพาะมีค่าเฉลี่ย 1.053 ซึ่งทำให้เราทราบว่าไม้ยูคาลิปตัส มีความถ่วงจำเพาะใกล้เคียงกับน้ำและจัดเป็นไม้ที่อยู่ในประเภทไม้เนื้ออ่อนค่าการคูดซึมน้ำเฉลี่ย 88.874% และปริมาตรความชื้นเฉลี่ย 60.483% ซึ่งเป็นค่าที่มากและมีความสอดคล้องกับค่าความถ่วงจำเพาะเพราค่าการคูดซึมน้ำที่มากจะเป็นไม้เนื้ออ่อน แต่การคูดซึมน้ำที่มากความแข็งแรงก็จะน้อยต่างกับไม้เนื้อแข็งคุดซึมน้ำได้น้อยแต่มีความแข็งแรงมาก

4.4.2 การทดสอบคุณสมบัติทางกล

4.4.2.1 การทดสอบแรงอัดของไม้ในแนวตั้งจากเสียง

การทดสอบนี้จะหาค่าทดสอบเมื่อไม้ยูบด้วยเกิน 2.6 มิลลิเมตร ในการทดสอบไม้ยูคาลิปตัสมีหน่วยแรงอัดเฉลี่ยในแนวตั้งจากเสียง 10.185 MPa จากการสังเกตการณ์ทดสอบไม้ที่ให้กำลังสูงมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 37-38 %

4.4.2.2 การทดสอบแรงอัดของไม้ในแนวนานาเสียงของไม้ยูคาลิปตัสมีค่าเฉลี่ย 36.062 MPa จากการ

สังเกตการณ์ทดสอบไม้ที่ให้กำลังสูงมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 37-38 %

4.4.2.3 การทดสอบแรงดึงในแนวตั้งจากกับเสียงไม้

หน่วยแรงดึงที่ทำให้ไม้ยูคาลิปตัสเกิดการวินต์มีค่าเฉลี่ย 2.211 MPa จากการสังเกตการณ์ทดสอบไม้ที่ให้กำลังสูงมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 40-45 %

4.4.2.4 การทดสอบการฉีกแตกของไม้

ค่าการฉีกแตกที่ทำให้ไม้ยูคาลิปตัสเกิดการวินต์มีค่าเฉลี่ย 14.890 N/mm จากการสังเกตการณ์ทดสอบไม้ที่ให้กำลังสูงมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 48-49 %

4.4.2.5 การทดสอบหาการรับแรงเฉือนของไม้

หน่วยแรงเฉือนที่ทำให้ไม้ขุ่คลิปตั้งสเกิดการวินิจฉัยค่าเฉลี่ย 5.473 MPa จากการสังเกตการณ์ทดลองไม้ที่ให้กำลังสูงมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 38-39 %

4.4.2.7 การทดสอบหาแรงดัดของไม้

หน่วยแรงดัดที่ทำให้ไม้ขุ่คลิปตั้งสเกิดการวินิจฉัยค่าเฉลี่ย 78.420 MPa จากการสังเกตการณ์ทดลองไม้ที่ให้กำลังสูงมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 37-38 %

4.4.2.8 การทดสอบรอยต่อสลักเกลียวกับไม้

หน่วยแรงอัดที่ทำให้ไม้ขุ่คลิปตั้งสเกิดการวินิจฉัยค่าเฉลี่ย 2.014 MPa จากการสังเกตการณ์ทดลองไม้ที่ให้กำลังสูงมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 36-37 %

4.4.2.9 การทดสอบรอยต่อวงแหวนกับไม้

หน่วยแรงอัดที่ทำให้ไม้ขุ่คลิปตั้งสเกิดการวินิจฉัยค่าเฉลี่ย 10.905 MPa จากการสังเกตการณ์ทดลองไม้ที่ให้กำลังสูงมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 36-37 %

4.4.2.10 การทดสอบการถอนของตะปูกับไม้

หน่วยแรงดึงที่ทำให้ตะปูก่อนออกจากตัวอย่างไม้ขุ่คลิปตั้งสเมค่าเฉลี่ย 0.186 MPa จากการสังเกตการณ์ทดลองไม้ที่ให้กำลังสูงมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 36-37 %

4.4.2.11 การทดสอบการถอนของตะปุ่กลีบกับไม้

หน่วยแรงดึงที่ทำให้ตะปุ่กล่อนออกจากตัวอย่างไม้ขุ่คลิปตั้งสเมค่าเฉลี่ย 0.246 MPa จากการสังเกตการณ์ทดลองไม้ที่ให้กำลังสูงมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 36-37 %

4.4.2.12 การทดสอบการถอนของตะปุ่กวงกับไม้

หน่วยแรงดึงที่ทำให้ตะปุ่กว่อนออกจากตัวอย่างไม้ขุ่คลิปตั้งสเมค่าเฉลี่ย 0.345 MPa จากการสังเกตการณ์ทดลองไม้ที่ให้กำลังสูงมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ 36-37 %

จากการทดสอบที่ได้พบว่าไม่ที่ให้กำลังสูงมีปริมาณความชื้น 35-38 % ส่วนความแตกต่างที่การทดสอบบางชนิดมีค่าปริมาณความชื้นมากหรือน้อยนั้นอาจเกิดจากสภาพอากาศ ในระหว่างการทดสอบบางวันเกิดฝนตกหนัก ไม่ใช่มีความชื้นในปริมาณที่มากประกอบกับไม่บังสุดอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน

ผลการทดลองที่ได้บ่งพบร่วมกับการทดสอบทางด้านกลไกไม่แต่ระชั้นให้กำลังได้แตกต่างกันมากจากการวิเคราะห์ไม่ที่ให้กำลังมากเป็นส่วนของแก่นไม้ และไม่ที่ให้กำลังลดลงมากก็จะเป็นส่วนกระพี้ไม้



บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา

การคัดเลือกไม้มาใช้ในงานก่อสร้างนั้นโดยเฉพาะโครงสร้างที่มีความสำคัญ เช่น ถนน จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีกำลังสูง ในการคัดเลือกไม้มาใช้ในงานก่อสร้างจึงจำเป็นต้องใช้เกณฑ์ไม้ จากการทดสอบได้พบว่า ไม้ที่นำมาทดสอบมีทั้งส่วนที่เป็นแก่นและกระพี้ ในการคำนวณกำลังของไม้ยูคาลิปตัส ที่ใช้ในงานก่อสร้างจะใช้ส่วนที่แข็งที่สุดคือแก่นมาใช้ในการคำนวณจากผลการทดสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

1. จากตัวอย่างไม้ยูคาลิปตัสมีปริมาณความชื้นเฉลี่ย 60.483% ถือว่าเป็นค่าที่มาก ซึ่งปริมาณความชื้นในเนื้อจะมีผลต่อค่าสมบัติของไม้ด้วย
2. ตำแหน่งของไม้จะทำให้ความสามารถในการรับกำลังของไม้ลดน้อย หรือค่ากลสมบัติน้อยลง เช่น ตามี เชือรา ปาวก นอด เป็นต้น
3. การรับแรงอัดของไม้ในแนวตั้งจากเสียงและในแนวหนานาเสียง จะเห็นได้ว่าไม้ในแนวหนานาเสียงมีความสามารถในการรับกำลังอัดได้มากกว่าไม้ในแนวตั้งจากเสียงถึง 3 เท่า
4. การทดสอบแรงดึงในแนวตั้งจากกับเสียงไม้มีค่าเฉลี่ย 2.211 MPa ถือว่าเป็นค่าที่น้อยมาก จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาเป็นชิ้นส่วนรับแรงดึงของโครงสร้าง
5. การทดสอบการฉีกแตกของไม้พบว่าค่าการฉีกแตกเฉลี่ย 14.890 N/mm ถือว่าเป็นค่าที่ไม่น่าจะนักจึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาเป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างที่มีขีดจำกัดมากเกินไป
6. การรับแรงเฉือนของไม้มีค่าเฉลี่ย 5.473 MPa ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่น้อยจึงไม่ควรที่จะนำมาเป็นชิ้นส่วนรับแรงเฉือนในโครงสร้าง หรือสามารถใช้ได้ในงานโครงสร้างขนาดเล็ก
7. การทดสอบหารองแรงดึงของไม้พบว่าค่าการด้านทานแรงดึงเฉลี่ย 78.420 MPa ถือว่าเป็นค่าที่สูง พอสมควร เหมาะที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างขนาดเล็ก หรืองานโครงสร้างขนาดเล็ก
8. การทดสอบรอยต่อแบบวงแหวนและสลักเกลียว จะเห็นได้ว่ารอยต่อแบบวงแหวนจะสามารถรับกำลังได้มากกว่ารอยต่อแบบสลักเกลียวถึง 5 เท่า
9. การทดสอบการดอนของตะปู ตะปูเกลียว ตะปูควาง จะเห็นได้ตะปูเกลียวจะมีความสามารถด้านทานแรงดอนได้มากกว่าตะปูเกลียว ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคผนวก

คณิตศาสตร์และวิทยาการเกษตร

No.	Natural Weight (g)	Dry Weight (g)	Wet Weight (g)	Volume of Specific (cm ³)	γ_w (g/cm ³)	Moisture Content	Absorption
1	17.00	10.80	20.20	15.625	1.00	57.407	87.037
2	15.20	9.60	19.50	15.625	1.00	58.333	103.125
3	16.80	10.90	18.80	15.625	1.00	54.128	72.477
4	16.40	10.20	19.10	15.625	1.00	60.784	87.255
5	15.90	9.90	18.50	15.625	1.00	60.606	86.869
6	16.20	10.30	19.60	15.625	1.00	57.282	90.291
7	15.60	9.90	19.50	15.625	1.00	57.576	96.970
8	17.10	10.60	20.10	15.625	1.00	61.321	89.623
9	16.30	10.10	19.00	15.625	1.00	61.386	88.119
10	16.50	10.60	19.90	15.625	1.00	55.660	87.736
11	17.20	10.30	20.00	15.625	1.00	66.990	94.175
12	16.80	10.10	19.20	15.625	1.00	66.337	90.099
13	15.80	9.90	19.00	15.625	1.00	59.596	91.919
14	17.00	10.20	20.30	15.625	1.00	66.667	99.020
15	15.50	10.10	18.70	15.625	1.00	53.465	85.149
16	16.70	10.40	18.50	15.625	1.00	60.577	77.885
17	16.50	10.30	18.80	15.625	1.00	60.194	82.524
18	16.60	10.30	19.20	15.625	1.00	61.165	86.408
19	17.10	10.50	19.40	15.625	1.00	62.857	84.762
20	16.90	10.10	19.80	15.625	1.00	67.327	96.140
Average	16.455	10.255	19.355	15.625	1.000	60.483	88.874

คุณสมบัติทางกายภาพ

No.	Natural Specific Graviti	Dry Specific Graviti	Wet Specific Graviti	Water in the Specific (g)	Moisture Content (%)	Absorbed Water (g)	Absorption (%)
1	1.088	0.691	0.352	6.200	57.407	9.400	87.037
2	0.973	0.614	0.334	5.600	58.333	9.900	103.125
3	1.075	0.698	0.347	5.900	54.128	7.900	72.477
4	1.050	0.653	0.314	6.200	60.784	8.900	87.255
5	1.018	0.634	0.305	6.000	60.606	8.600	86.869
6	1.037	0.659	0.342	5.900	57.282	9.300	90.291
7	0.998	0.634	0.339	5.700	57.576	9.600	96.970
8	1.094	0.678	0.328	6.500	61.321	9.500	89.623
9	1.043	0.646	0.310	6.200	61.386	8.900	88.119
10	1.056	0.678	0.358	5.900	55.660	9.300	87.736
11	1.101	0.659	0.299	6.900	66.990	9.700	94.175
12	1.075	0.646	0.289	6.700	66.337	9.100	90.099
13	1.011	0.634	0.319	5.900	59.596	9.100	91.919
14	1.088	0.653	0.305	6.800	66.667	10.100	99.020
15	0.992	0.646	0.350	5.400	53.465	8.600	85.149
16	1.069	0.666	0.305	6.300	60.577	8.100	77.885
17	1.056	0.659	0.312	6.200	60.194	8.500	82.524
18	1.062	0.659	0.314	6.300	61.165	8.900	86.408
19	1.094	0.672	0.309	6.600	62.857	8.900	84.762
20	1.082	0.646	0.294	6.800	67.327	9.700	96.040
Average		1.053	0.656	6.200	60.483	9.100	88.874

បានចំណាំនាយករដ្ឋមន្ត្រី

Specimen No.	Natural Weight (g)	Dry Weight (g)	Max Load (N)	Area (mm ²)	Modulus of elasticity (N/mm ²)	Strain	Stress (N/mm ²)	Moisture Content (%)
1	3955.30	2825.50	89500.00	2500	2069.364	0.0173	35.800	39.986
2	3945.10	2855.50	92500.00	2500	2118.728	0.0173	37.000	38.158
3	3925.50	2882.20	88900.00	2500	2055.491	0.0173	35.560	36.198
4	3935.10	2858.40	88500.00	2500	2046.243	0.0173	35.400	37.668
5	3945.60	2866.50	98100.00	2500	2268.208	0.0173	39.240	37.645
6	3955.30	2863.10	90200.00	2500	2085.549	0.0173	36.080	38.147
7	3954.30	2866.50	97000.00	2500	2242.775	0.0173	38.800	37.949
8	3949.50	2868.50	98500.00	2500	2277.457	0.0173	39.400	37.685
9	3955.60	2865.00	95500.00	2500	2208.092	0.0173	38.200	38.066
10	3961.50	2868.10	89900.00	2500	2078.613	0.0173	35.960	38.123
11	3960.60	2865.50	93600.00	2500	2164.162	0.0173	37.440	38.217
12	3951.40	2858.40	92500.00	2500	2138.728	0.0173	37.000	38.238
13	3946.20	2867.00	89800.00	2500	2076.301	0.0173	35.920	37.642
14	3960.30	2857.50	98800.00	2500	2284.393	0.0173	39.520	38.593
15	3955.30	2875.80	84200.00	2500	1946.821	0.0173	33.680	37.537
16	3925.40	2854.80	81200.00	2500	1877.457	0.0173	32.480	37.502
17	3955.40	2855.50	85300.00	2500	1972.254	0.0173	34.120	38.519
18	3955.60	2868.90	88200.00	2500	2039.306	0.0173	35.280	37.879
19	3957.20	2862.60	79800.00	2500	1845.087	0.0173	31.920	38.238
20	3954.50	2865.00	81100.00	2500	1875.145	0.0173	32.440	38.028
Average	3950.235	2862.515	90155.000	2500.000	2084.509	0.0173	36.062	38.001

ກຳສັງເກດໄມມະຫາດຈາເຕີບນ

Specimen No	Natural Weight (g)	Dry Weight (g)	Area (mm ²)	Maximum load (N)	Tensile strength (N/mm ²)	Moisture Content (%)
1	122.10	83.20	1000	2030.0	2.030	46.755
2	117.90	82.70	1000	1870.0	1.870	42.563
3	103.30	71.20	1000	1850.0	1.850	45.084
4	125.20	81.90	1000	2040.0	2.040	52.869
5	103.20	80.90	1000	1940.0	1.940	27.565
6	100.80	80.30	1000	1760.0	1.760	25.529
7	119.70	77.20	1000	2610.0	2.610	55.052
8	110.40	81.70	1000	2370.0	2.370	35.129
9	117.90	76.70	1000	1970.0	1.970	53.716
10	117.50	83.10	1000	3010.0	3.010	41.396
11	116.60	85.50	1000	1990.0	1.990	36.374
12	129.80	81.50	1000	1890.0	1.890	59.264
13	114.40	79.80	1000	2200.0	2.200	43.358
14	114.50	76.80	1000	1850.0	1.850	49.089
15	112.10	81.50	1000	1800.0	1.800	37.546
16	115.50	82.90	1000	2500.0	2.500	39.324
17	122.40	78.40	1000	2550.0	2.550	56.122
18	124.10	75.70	1000	2150.0	2.150	63.937
19	109.90	75.50	1000	2940.0	2.940	45.563
20	111.00	81.60	1000	2890.0	2.890	36.029
Average	115.42	79.91	1000.00	2210.5	2.211	44.613

Specimen No.	Natural Weight (g)	Dry Weight (g)	Wood width (mm)	Maximum load (N)	Cleavage strength (N/mm ²)	Moisture Content (%)
1	205.60	141.70	50	760.00	15.200	45.1095
2	209.40	144.70	50	790.00	15.800	44.713
3	207.90	138.80	50	790.00	15.800	49.784
4	219.40	147.80	50	820.00	16.400	48.444
5	199.90	140.20	50	800.00	16.000	42.582
6	207.60	138.10	50	600.00	12.000	50.326
7	203.40	138.40	50	700.00	14.000	46.965
8	214.30	145.00	50	720.00	14.400	47.793
9	202.10	137.80	50	680.00	13.600	46.662
10	209.00	147.10	50	660.00	13.200	42.080
11	205.10	141.50	50	680.00	13.600	44.947
12	209.40	144.00	50	750.00	15.000	45.417
13	206.50	135.10	50	780.00	15.600	52.850
14	206.50	136.20	50	780.00	15.600	51.615
15	211.20	139.40	50	770.00	15.400	51.506
16	209.80	145.90	50	680.00	13.600	43.797
17	204.50	135.60	50	820.00	16.400	50.811
18	205.50	138.40	50	780.00	15.600	48.483
19	209.50	140.50	50	790.00	15.800	49.110
20	208.80	140.20	50	740.00	14.800	48.930
Average	207.77	140.82	50.00	744.50	14.896	47.596

Specimen No.	Natural Weight (g)	Dry Weight (g)	Area (mm ²)	Maximum load (N)	Shear strength (N/mm ²)	Moisture Content (%)
1	124.60	103.40	1000	5970.0	5.970	20.503
2	117.50	97.90	1000	6420.0	6.420	20.020
3	82.40	67.70	1000	4450.0	4.450	21.713
4	129.50	100.80	1000	5890.0	5.890	28.472
5	117.00	93.50	1000	5680.0	5.680	25.134
6	121.50	99.80	1000	5380.0	5.380	21.743
7	128.30	101.90	1000	6040.0	6.040	25.908
8	86.10	71.50	1000	4290.0	4.290	20.420
9	124.90	99.00	1000	4010.0	4.010	26.162
10	116.60	89.00	1000	5540.0	5.540	31.011
11	116.50	88.50	1000	5540.0	5.540	31.638
12	111.20	81.50	1000	4980.0	4.980	36.442
13	122.40	101.50	1000	4860.0	4.860	20.591
14	118.90	98.80	1000	4520.0	4.520	20.344
15	111.60	80.50	1000	6080.0	6.080	38.634
16	115.50	82.90	1000	6050.0	6.050	39.324
17	102.40	78.40	1000	5870.0	5.870	30.612
18	114.30	95.40	1000	5670.0	5.670	19.811
19	109.10	84.40	1000	6200.0	6.200	29.265
20	112.60	88.20	1000	6020.0	6.020	27.664
Average	114.15	90.23	1000.00	5473.0	5.473	26.771

Specimen No.	Natural Weight (g)	Dry Weight (g)	Max Load (N)	Area (mm^2)	Stress (N/mm^2)	Moisture Content (%)
1	3954.30	2830.50	77700.00	1000	77.700	39.703
2	3945.50	2854.50	79200.00	1000	79.200	38.220
3	3935.70	2888.20	75500.00	1000	75.500	36.268
4	3935.50	2848.40	75600.00	1000	75.600	38.165
5	3945.50	2855.50	79900.00	1000	79.900	38.172
6	3955.40	2866.10	76800.00	1000	76.800	38.006
7	3954.50	2866.50	78800.00	1000	78.800	37.956
8	3948.70	2868.50	80100.00	1000	80.100	37.657
9	3958.50	2865.30	78800.00	1000	78.800	38.153
10	3959.50	2868.40	79800.00	1000	79.800	38.039
11	3960.50	2864.50	83200.00	1000	83.200	38.261
12	3962.30	2855.40	75300.00	1000	75.300	38.765
13	3945.20	2865.00	78200.00	1000	78.200	37.703
14	3960.30	2855.00	77500.00	1000	77.500	38.715
15	3955.80	2875.80	77900.00	1000	77.900	37.555
16	3955.40	2854.80	78500.00	1000	78.500	38.553
17	3958.80	2853.50	78500.00	1000	78.500	38.735
18	3957.60	2867.90	78900.00	1000	78.900	37.996
19	3957.20	2862.60	79500.00	1000	79.500	38.238
20	3954.50	2865.40	78700.00	1000	78.700	38.009
Average	3953.035	2861.590	78420.000	1000.0	78.420	38.143

การทดสอบแรงดึงตัวของเส้นใยหินอ่อน

Specimen No	Natural Weight (g)	Dry Weight (g)	Max Load (N)	Area (mm ²)	Stress (N/mm ²)	Moisture Content (%)
1	7908.00	5660.20	5900.0	2888	2.043	39.712
2	8150.30	5700.10	5420.0	2888	1.877	42.985
3	8940.00	6550.20	5450.0	2888	1.887	36.484
4	8340.00	6120.00	5590.0	2888	1.936	36.275
5	8320.50	5900.00	5660.0	2888	1.960	41.025
6	7950.50	5760.20	5580.0	2888	1.932	38.025
7	7900.50	5460.50	6010.0	2888	2.081	44.685
8	7900.00	5670.70	5920.0	2888	2.050	39.313
9	8010.80	6010.40	5990.0	2888	2.074	33.282
10	8300.60	5900.40	5350.0	2888	1.852	40.679
11	7950.80	5760.40	5930.0	2888	2.053	38.025
12	7950.50	5760.40	5950.0	2888	2.060	38.020
13	7950.50	5760.40	5980.0	2888	2.071	38.020
14	7950.50	5660.20	5990.0	2888	2.074	40.463
15	8120.50	5950.40	6020.0	2888	2.084	36.470
16	7530.50	5980.40	5850.0	2888	2.026	25.920
17	7910.30	6001.30	5850.0	2888	2.026	31.810
18	7940.00	5760.20	5980.0	2888	2.071	37.842
19	7850.40	5650.50	5980.0	2888	2.071	38.933
20	8150.00	5560.60	5930.0	2888	2.053	46.567
Average	8051.260	5828.875	5816.5	2888.0	2.014	38.227

Specimen No.	Natural Weight (g)	Dry Weight (g)	Max Load (N)	Area (mm ²)	Shear strength (N/mm ²)	Moisture Content (%)
1	7950.50	6000.50	55500.0	5625	9.867	32.497
2	7950.10	5700.50	56420.0	5625	10.030	39.463
3	7950.50	5550.50	55580.0	5625	9.881	43.239
4	7950.50	5520.00	55880.0	5625	9.934	44.031
5	8320.50	5900.20	56560.0	5625	10.055	41.021
6	7950.50	5760.40	65580.0	5625	11.659	38.020
7	7900.50	5460.10	66010.0	5625	11.735	44.695
8	7900.00	5650.70	56920.0	5625	10.119	39.806
9	8010.80	5410.70	56790.0	5625	10.096	48.055
10	7960.50	5900.40	63550.0	5625	11.298	34.915
11	7960.50	5760.60	57630.0	5625	10.245	38.189
12	7960.50	5660.50	66950.0	5625	11.902	40.632
13	7960.50	5760.40	67980.0	5625	12.085	38.194
14	7950.50	5660.20	58790.0	5625	10.452	40.463
15	7950.50	5950.40	69820.0	5625	12.412	33.613
16	7950.50	5980.50	68850.0	5625	12.240	32.940
17	7890.50	6001.30	58550.0	5625	10.409	31.480
18	8000.00	5760.20	69580.0	5625	12.370	38.884
19	8010.00	5660.50	59990.0	5625	10.665	41.507
20	7960.50	5560.10	59880.0	5625	10.645	43.172
Average	7971.920	5730.435	61340.5	5625.0	10.905	39.241

Specimen No.	Natural Weight (g)	Dry Weight (g)	Diameter (cm)	Length (cm)	Max Tensile (KN)	Moisture Content (%)
1	3895.50	2855.50	0.333	3.00	0.185	36.421
2	3895.10	2855.40	0.333	3.00	0.190	36.412
3	3895.50	2854.60	0.333	3.00	0.192	36.464
4	3905.10	2856.50	0.333	3.00	0.185	36.709
5	3915.40	2861.50	0.333	3.00	0.191	36.830
6	3855.80	2861.60	0.333	3.00	0.182	34.743
7	3914.10	2859.20	0.333	3.00	0.194	36.895
8	3899.50	2861.40	0.333	3.00	0.192	36.279
9	3955.10	2862.80	0.333	3.00	0.189	38.155
10	3885.50	2856.90	0.333	3.00	0.188	36.004
11	3860.60	2862.50	0.333	3.00	0.184	34.868
12	3951.40	2855.60	0.333	3.00	0.181	38.374
13	3916.70	2860.60	0.333	3.00	0.181	36.919
14	3910.30	2857.10	0.333	3.00	0.165	36.863
15	3955.30	2855.20	0.333	3.00	0.185	38.530
16	3925.40	2854.50	0.333	3.00	0.187	37.516
17	3915.40	2855.50	0.333	3.00	0.182	37.118
18	3895.60	2855.00	0.333	3.00	0.188	36.448
19	3917.00	2855.50	0.333	3.00	0.189	37.174
20	3914.50	2855.60	0.333	3.00	0.191	37.1082
Average	3908.940	2857.625	0.333	3.000	0.186	36.790

Specimen No.	Natural Weight (g)	Dry Weight (g)	Diameter (cm)	ຕະຫຼາດເກືອງທີ່ໄຟສັກ (cm)	Max Tensile (N)	Moisture Content (%)
1	3895.50	2855.50	0.333	3.00	0.245	36.421
2	3895.30	2855.50	0.333	3.00	0.245	36.414
3	3895.40	2855.60	0.333	3.00	0.247	36.413
4	3905.20	2855.50	0.333	3.00	0.246	36.761
5	3915.40	2857.50	0.333	3.00	0.241	37.022
6	3855.80	2856.40	0.333	3.00	0.249	34.988
7	3914.10	2861.50	0.333	3.00	0.243	36.785
8	3899.50	2855.70	0.333	3.00	0.244	36.551
9	3955.10	2861.20	0.333	3.00	0.247	38.232
10	3885.50	2856.50	0.333	3.00	0.244	36.023
11	3860.60	2861.50	0.333	3.00	0.250	34.915
12	3951.40	2858.90	0.333	3.00	0.246	38.214
13	3916.70	2860.80	0.333	3.00	0.246	36.909
14	3910.30	2857.60	0.333	3.00	0.247	36.839
15	3955.30	2855.90	0.333	3.00	0.245	38.496
16	3925.40	2854.50	0.333	3.00	0.245	37.516
17	3915.40	2855.50	0.333	3.00	0.245	37.118
18	3895.60	2858.40	0.333	3.00	0.246	36.286
19	3917.00	2862.60	0.333	3.00	0.243	36.834
20	3914.50	2865.50	0.333	3.00	0.248	36.608
Average	3908.950	2858.105	0.333	3.000	0.246	36.767

การทดสอบการทนทานของกระเบื้องกันน้ำ

Specimen No.	Natural Weight (g)	Dry Weight (g)	Diameter (cm)	ความกว้างผังเส้น (cm)	Max Tensile (N)	Moisture Content (%)
1	3894.50	2845.50	0.333	3.00	0.345	36.865
2	3895.50	2855.50	0.333	3.00	0.343	36.421
3	3895.20	2855.30	0.333	3.00	0.345	36.420
4	3895.50	2855.50	0.333	3.00	0.345	36.421
5	3895.50	2861.50	0.333	3.00	0.352	36.135
6	3885.60	2861.10	0.333	3.00	0.346	35.808
7	3895.30	2861.20	0.333	3.00	0.342	36.142
8	3896.10	2861.70	0.333	3.00	0.342	36.146
9	3910.50	2862.10	0.333	3.00	0.348	36.630
10	3895.10	2856.30	0.333	3.00	0.347	36.369
11	3861.80	2861.50	0.333	3.00	0.346	34.957
12	3951.60	2858.00	0.333	3.00	0.346	38.265
13	3911.40	2860.60	0.333	3.00	0.345	36.734
14	3890.30	2857.60	0.333	3.00	0.341	36.139
15	3900.30	2855.00	0.333	3.00	0.346	36.613
16	3915.40	2854.50	0.333	3.00	0.345	37.166
17	3915.40	2855.50	0.333	3.00	0.345	37.118
18	3891.30	2858.00	0.333	3.00	0.346	36.155
19	3914.40	2862.10	0.333	3.00	0.348	36.767
20	3914.50	2865.50	0.333	3.00	0.343	36.608
Average	3901.260	2858.200	0.333	3.000	0.345	36.494

บรรณานุกรม

[1] <http://www.picito.com/file/Euca.doc>

[2] มาตรฐานช่าง มขช.(ท) 201-2541 กรมโยธาธิการและutherlandมหาดไทย 2541

[3] รังสี นันทสาร การออกแบบโครงสร้างไม้ พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพ:งานผลิตเอกสาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2528

[4] ตะราก อร่ามรักษ์ การออกแบบโครงสร้างไม้ กรุงเทพ:วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[5] สนั่น เจริญผ่า แบบรายละเอียดวิศวกรรมโครงสร้าง พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพ 2523

[6] มนัส อนุศิริ ทฤษฎีและปฏิบัติการทดสอบวัสดุงานวิศวกรรมโยธา กรุงเทพ:ชีเอ็คยูเคชั่น มหาชน

2549
[7] วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปัลมก มาตรฐานสำหรับอาคาร ไม้ ว.ส.ท.

[8] รศ.ก.วี หวังนิเวศน์กุล พ.ศ.2552 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้เบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 1
มิถุนายน 2552 พิมพ์ที่ บริษัทรุ่งแสงการพิมพ์ จำกัด (บทที่ 13)

[9] รศ.มนัส อนุศิริ พ.ศ.2548 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก พิมพ์ครั้งที่ 15 พิมพ์ที่บริษัทชีเอ็ค²
ยูเคชั่น จำกัด มหาชน (บทที่ 6)

[10] เอกสารประกอบการสอน วิชา 520331 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ทีวีชั้ย สำราญวนิชาภาควิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนูรพา 2548 (การทดลองครั้งที่ 11 และ 12)

[11] สนั่น เจริญผ่า.แบบรายละเอียดวิศวกรรมโครงสร้าง.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพ.2523

[12] กรมป่าไม้ที่ กส. 0702/6679 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2517

[13] วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท. 1002-16)

[14] American Society for Testing Materials ASTM D 1761 Standard Test Methods for Small Clear Specimens of Timber

[15] ASTM Standard : D2395-93 (Reapproved 1997) , Test Methods for Specific Gravity of Wood and Wood – Bas Materials

[16] ASTM D143-94 : Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

[17] ASTM D143-52 : Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

[18] ASTM D143-94 :Standard Methods of Testing Small Clear Specimens of Timber

[19] ASTM Standard :D2395-93 (Reapproved 1997) Test Methods for Specific Gravity of Wood and Wood-Best Materials

[20] www.108wood.com

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

นายสำราญ สร้อยตัน

ปัจจุบันศึกษา	ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
การศึกษา	ระดับ ปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏยะเข็งเทรา จบปีการศึกษา พ.ศ. 2538
	ระดับ ปวส. จากโรงเรียนเทคโนโลยีเปรนถทัย จบปีการศึกษา พ.ศ. 2530
	ระดับ ปวช. จากโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคคลองน้ำ “สุขุมพ” จบปีการศึกษา พ.ศ. 2528
	ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนคลองน้ำ “สุขุมพ” จบปีการศึกษา พ.ศ. 2525
	ระดับ ประถมศึกษา จากโรงเรียนพงษ์สิริวิทยา จบปีการศึกษา พ.ศ. 2522
สถานที่ทำงาน	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (หัวหน้าศูนย์)
ตำแหน่ง	หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูบน้ำสูญเสีย 2
E-mail	sumrouruy.s@thaimail.com
ความสนใจ	การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของชิ้นส่วนไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย

นายเอกชัย พันธ์ทอง

ปัจจุบันศึกษา	ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
การศึกษา	ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนนาจะหลวย อุบลราชธานี จบปีการศึกษา พ.ศ. 2548
	ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแಡง อุบลราชธานี จบปีการศึกษา พ.ศ. 2545
	ระดับ ประถมศึกษา จากโรงเรียนชุมชนบ้านโนนแಡง จบปีการศึกษา พ.ศ. 2542
สถานที่ทำงาน	ห้างหุ้นส่วน จำกัด บางแสนมหานคร
ตำแหน่ง	ช่างเจียร์แบบ
E-mail	eaknondang@hotmail.com
ความสนใจ	การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของชิ้นส่วนไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกในภาคตะวันออกของประเทศไทย